


請求の範囲

- [請求項1] 下記（Ａ）～（Ｄ）成分を含み、下記（Ａ）成分１００質量部に対して、下記（Ｂ）成分を１～５０質量部、（Ｃ）成分を５０～３００質量部含む、光硬化性組成物：
- （Ａ）成分：分子内に（メタ）アクリロイル基を有するポリイソプチレン
- （Ｂ）成分：ウレタン変性（メタ）アクリレートオリゴマー（（Ａ）成分を除く）
- （Ｃ）成分：（メタ）アクリレートモノマー（（Ａ）成分および（Ｂ）成分を除く）
- （Ｄ）成分：光開始剤。
- [請求項2] 前記（Ａ）成分１００質量部に対して、前記（Ｂ）成分を１０～３０質量部含む、請求項１に記載の光硬化性組成物。
- [請求項3] 前記（Ａ）成分１００質量部に対して、前記（Ｃ）成分を１００～２００質量部含む、請求項１または２に記載の光硬化性組成物。
- [請求項4] 前記（Ａ）成分が、分子内に芳香族炭化水素基を有するポリイソプチレンを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の光硬化性組成物。
- [請求項5] 前記（Ｃ）成分が、下記式（Ｃ－１）の構造を有する（メタ）アクリレートモノマーを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の光硬化性組成物。
- [化1]
- $$\text{CH}_2=\text{C}(\text{R}^1)\text{C}(=\text{O})\text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_n\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{R}^2 \quad (\text{C}-1)$$
- （上記式（Ｃ－１）中、 R^1 は水素またはメチル基、 R^2 は炭素数が１～２０の炭化水素基、 n は０～１０の整数である。）
- [請求項6] （Ｅ）成分としての充填剤をさらに含み、（Ａ）成分１００質量部に対して、前記（Ｅ）成分を０．１～５０質量部含む、請求項１～５



のいずれか 1 項に記載の光硬化性組成物。

[請求項7] 前記 (B) 成分は、ゴム骨格を含まないウレタン変性 (メタ) アクリレートオリゴマーである、請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の光硬化性組成物。

[請求項8] 請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の光硬化性組成物を含む、シーラ剤。

[請求項9] ハードディスクドライブに使用される、請求項 8 に記載のシーラ剤。

[請求項10] 請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の光硬化性組成物を光照射により硬化させてなる、硬化物。