



Patentansprüche

1. Eingefärbte, amorphe Platte, mit einer Dicke im Bereich von 1 bis 20 mm, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Hauptbestandteil einen kristallisierbaren Thermoplasten und mindestens ein Farbmittel ausgewählt unter einem organischen und anorganischen Pigment enthält, wobei die Konzentration des Pigments im Bereich von 0,5 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des kristallisierbaren Thermoplasten, liegt.
2. Platte gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte zusätzlich einen löslichen Farbstoff enthält.
3. Platte gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des löslichen Farbstoffes im Bereich von 0,001 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des kristallisierbaren Thermoplasten, liegt.
4. Platte gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der lösliche Farbstoff ein fett- und aromatenlöslicher Azo- oder Anthrachinonfarbstoff ist.
5. Platte gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberflächenglanz, gemessen nach DIN 67530 (Meßwinkel 20°) größer als 90 ist.
6. Platte gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichttransmission, gemessen nach ASTM D 1003, kleiner als 5 % ist.
8. ~~Platte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch~~