

請求の範囲

〔請求項1〕 共重合体Aと、共重合体Bと、防汚薬剤を含有する防汚塗料組成物であって、


前記共重合体A及びBは、それぞれ、単量体（a）と、前記単量体（a）以外の重合性不飽和単量体（b）の混合物を共重合して得られ

、

前記単量体（a）は、一般式（1）で表され、

一般式（1）：

〔化1〕



（式中、R¹は水素又はメチル基、R²、R³、R⁴は炭素数3～8の分岐状アルキル基、フェニル基から選ばれ、同一であっても異なってもよい）

前記共重合体Aは、以下の要件（A1）～（A2）を充足し、

前記共重合体Bは、以下の要件（B1）～（B2）を充足する、防汚塗料組成物。

（A1）前記単量体（a）の含有量が前記単量体（a）と前記単量体（b）の合計質量に対して30～50質量%である。

（A2）前記単量体（b）中のアクリル酸2-メトキシエチルの含有量が前記単量体（a）と前記単量体（b）の合計質量に対して15～30質量%である。

（B1）前記単量体（a）の含有量が前記単量体（a）と前記単量体（b）の合計質量に対して30～40質量%である。

（B2）前記単量体（b）中のメタクリル酸2-メトキシエチルの含

有量が前記単量体（a）と前記単量体（b）の合計質量に対して30～50質量%である。