

請求の範囲

- [請求項1] ポリビニルエステルをけん化して得られるポリビニルアルコールを、酢酸メチル、メタノール及び水の合計100質量部に対して、酢酸メチルを50～98質量部、メタノールを1～49質量部及び水を1～10質量部の割合で含有する洗浄液により洗浄する洗浄工程を有する、ポリビニルアルコール樹脂の製造方法。
- [請求項2] 洗浄工程において温度40～60℃、流速0.1～1mm/sで向流洗浄を行う、請求項1に記載のポリビニルアルコール樹脂の製造方法。
- [請求項3] メタノールの含有量が1.00質量%未満であり、酢酸メチルの含有量が2.00質量%未満である、請求項1又は2に記載の製造方法により得られるポリビニルアルコール樹脂。