



【図1】



【図2】



WO 2018/003190

PCT/JP2017/009891

[図3]

強度試験成績書									
(株)技建 殿					平成28年 5月 7日				
					株式会社 技 建 大里フレコン工場 沖縄県南城市大里字古堅1246番地 電話 098-945-2787				
工 事 名 称	7号砕石・FA・BC入りコンクリート								
打込箇所	引き抜き試験 (海水)								
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラブ* 又はスラブ* フロー	粗骨材の最大寸法	セメントの種類				
	普通	60	cm	mm	による記号				
指 定 項									
採取月日	試験月日	材齢 (日)	番号	平均7日 (cm)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要	
4/ 9	4/16	7	1	64.0	151	76.9	77.6	標準養生	
			2		152	77.5			
			3		154	78.5			
4/ 9	5/ 7	28	1	64.0	181	92.2	88.5	標準養生	
			2		172	87.6			
			3		168	85.6			
備 考									
供試体寸法 φ5×10cm									
								担 当 者	富名腰陽平

WO 2018/003190

PCT/JP2017/009891

[図4]

強度試験成績書									
株式会社 技 建 大里フレコン工場 沖縄県南城市大里字古堅1246番地 電話 098-945-2787 平成28年 5月 7日									
工 事 名 称		7号砕石・FA・BC入りコンクリート							
打込箇所		引き抜き試験（工業用水）							
呼 び 方		コンクリートの 種類による記号	呼び強度	スラブ* 又はスラブ* フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類 による記号			
		普通	60	70	5	N			
指 定 項									
採 取 月 日	試 験 月 日	材 齢 (日)	番 号	平均70° (cm)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要	
4/ 9	4/16	7	1	82.5	156	79.5	83.4	標準養生	
			2		166	84.6			
			3		169	86.1			
4/ 9	5/ 7	28	1	82.5	195	99.4	99.1	標準養生	
			2		192	97.8			
			3		197	100			
備 考 供試体寸法 $\phi 5 \times 10\text{cm}$									
								担 当 者 富名腰陽平	