(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月11日(11.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/187601 A8

(51) 国際特許分類:
C08J 3/12 (2006.01) *C08F 216/06* (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/007401

(22) 国際出願日： 2025年3月3日(03.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-032334 2024年3月4日(04.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社クラレ (**KURARAY CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津１６２１番地 (JP).

(72) 発明者: 新居 真輔 (**NII Shinsuke**); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島７４７１番地 株式会社クラレ内 (JP).

(74) 代理人: 池田 義典 (**IKEDA Yoshinori**); 〒6500025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１番１８号 富士興業ビル６階 天野特許事務所内 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(48) この訂正版の公開日：
2025年10月2日(02.10.2025)

(15) 訂正情報：
2025年10月2日(02.10.2025) の更新情報 (Notice) を参照

(54) **Title:** RESIN POWDER

(54) 発明の名称： 樹脂粉体

(57) **Abstract:** The present invention provides a resin powder which contains a vinyl alcohol-based polymer and has improved drying efficiency. The present invention specifically provides a resin powder which contains a vinyl alcohol-based polymer and has an average particle diameter of 100 to 2,000 μm, wherein the number of particles having air bubbles of 1 μm or more among 100 particles that are arbitrarily selected from the particles that have a particle diameter of 106 to 1,000 μm is 10 or more.

(57) 要約：ビニルアルコール系重合体を含有する樹脂粉体であって、乾燥効率が改善された樹脂粉体を提供する。ビニルアルコール系重合体を含有し、平均粒子径が１００～２，０００μｍであり、粒子径１０６～１，０００μｍの粒子から任意に抽出した１００個の粒子中の１μm以上の気泡を有する粒子の数が１０個以上である、樹脂粉体。

WO 2025/187601 A8