

請求の範囲

- [請求項1] 画像表示装置において画像表示部より視認側に用いられる粘着剤層付き偏光フィルムであって、
- 前記粘着剤層付き偏光フィルムは、偏光フィルムと当該偏光フィルムの両面に粘着剤層を有し、
- 前記偏光フィルムは、偏光子と当該偏光子の両面に透明保護フィルムを有し、
- 前記偏光子の視認側の透明保護フィルムの波長380nmにおける透過率が6%以上であり、かつ
- 前記偏光フィルムの視認側の粘着剤層が紫外線吸収機能を有することを特徴とする粘着剤層付き偏光フィルム。
- [請求項2] 前記偏光子の視認側の透明保護フィルムが、トリアセチルセルロースフィルム、アクリルフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、及びシクロ系ないしはノルボルネン構造を有するポリオレフィンフィルムからなる群から選択される少なくとも1種のフィルムであり、かつ厚さが40μm以下であることを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層付き偏光フィルム。
- [請求項3] 前記偏光フィルムの視認側の粘着剤層の厚さが、前記偏光フィルムの画像表示部側の粘着剤層の厚さの2倍以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の粘着剤層付き偏光フィルム。
- [請求項4] 前記偏光フィルムの視認側の粘着剤層が、波長380nmの透過率が40%以下であり、かつ、波長400nmの透過率が30%以上であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の粘着剤層付き偏光フィルム。
- [請求項5] 前記偏光フィルムの視認側の粘着剤層のb*値が3.0以下であることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の粘着剤層付き偏光フィルム。
- [請求項6] 前記偏光フィルムの視認側の粘着剤層が、アクリル系ポリマーをベ

ースポリマーとして含有していることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の粘着剤層付き偏光フィルム。

[請求項7] 液晶表示装置又は有機 EL 表示装置に用いることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載の粘着剤層付き偏光フィルム。

[請求項8] 請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載の粘着剤層付き偏光フィルムを画像表示部より視認側に用いたことを特徴とする画像表示装置。