

請求の範囲

- [請求項1] ポリビニルアセタール樹脂を含有するセラミックグリーンシート用樹脂組成物であって、
 $\tan \delta$ のピークトップが1.25以上、かつ、
損失弾性率 E'' が $2.30 \times 10^8 \text{ Pa}$ 以上である、
セラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項2] ポリビニルアセタール樹脂は、NMR測定及びIR測定により定量した水酸基のモル%換算半値幅が0.01～0.15モル%/ cm^{-1} である、請求項1記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項3] ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対して、可塑剤の含有量が25重量部以下である、請求項1又は2記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項4] ポリビニルアセタール樹脂は、ケン化度が75モル%以上のポリビニルアルコール系樹脂のアセタール基量である、請求項1、2又は3記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項5] ポリビニルアセタール樹脂は、アセタール基量が45～83モル%である、請求項1、2、3又は4記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項6] ポリビニルアセタール樹脂は、平均重合度が1000～10000である、請求項1、2、3、4又は5記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物。
- [請求項7] 請求項1、2、3、4、5又は6記載のセラミックグリーンシート用樹脂組成物を用いてなる、セラミックグリーンシート。
- [請求項8] 請求項7記載のセラミックグリーンシートを有する、積層セラミックコンデンサ。