

請求の範囲

- [請求項1] ポリイソシアネート成分およびポリオール成分を含み、
前記ポリイソシアネート成分は、芳香環含有イソシアネートを含み、
、
前記ポリオール成分は、アクリルポリオールを含み、
前記アクリルポリオールは、水酸基含有重合性モノマーおよびカルボキシ基含有重合性モノマーを含有し、（メタ）アクリロニトリルを含有しないモノマー組成物の重合体であることを特徴とする、コーティング組成物。
- [請求項2] 前記芳香環含有イソシアネートが、
キシリレンジイソシアネートおよび／またはその誘導体を含むことを特徴とする、請求項1に記載のコーティング組成物。
- [請求項3] 前記モノマー組成物が、芳香族ビニルモノマーを含むことを特徴とする、請求項1に記載のコーティング組成物。
- [請求項4] 前記ポリオール成分の水酸基に対する、前記ポリイソシアネート成分のイソシアネート基の当量比（NCO／OH）が、1．2以上6．0以下であることを特徴とする、請求項1に記載のコーティング組成物。
- [請求項5] 前記モノマー組成物において、前記水酸基含有モノマーの含有量に対する、前記カルボキシ基含有モノマーの含有量の質量比（カルボキシ基含有モノマー／水酸基含有モノマー）が、0．03以上0．1以下であることを特徴とする、請求項1に記載のコーティング組成物。
- [請求項6] 前記モノマー組成物の総量100質量部に対して、前記カルボキシ基含有モノマーの含有割合が、0．1質量部以上5．0質量部以下であることを特徴とする、請求項1に記載のコーティング組成物。
- [請求項7] 前記アクリルポリオールのガラス転移温度が、－25℃以上80℃

以下である

ことを特徴とする、請求項 1 に記載のコーティング組成物。

[請求項8] 前記アクリルポリオールの数平均分子量が、6000以上であることを特徴とする、請求項 1 に記載のコーティング組成物。

[請求項9] 樹脂フィルムと、
前記樹脂フィルムの厚み方向一方側に配置される無機薄膜層と、
前記無機薄膜層の厚み方向一方側に配置されるポリウレタン層と、
前記ポリウレタン層の厚み方向一方側に配置される接着層と、
前記接着層の厚み方向一方側に配置されるシーラント層と
を備えており、
前記ポリウレタン層が、請求項 1 に記載のコーティング組成物の硬化物を含む

ことを特徴とする、積層体。

[請求項10] 前記無機薄膜層が、酸化アルミニウムおよび／または酸化ケイ素を含む

ことを特徴とする、請求項 9 に記載の積層体。

[請求項11] 前記樹脂フィルムが、ポリエステル樹脂および／またはポリオレフィン樹脂を含む

ことを特徴とする、請求項 9 に記載の積層体。