

明 細 書

発明の名称：半導体装置用ボンディングワイヤ

技術分野

[0001] 本発明は、半導体装置用ボンディングワイヤに関する。さらには、該ボンディングワイヤを含む半導体装置に関する。

背景技術

[0002] 半導体装置では、半導体チップ上に形成された電極と、リードフレームや基板上の電極との間をボンディングワイヤによって接続している。ボンディングワイヤの接続方法は超音波併用熱圧着方式が一般的であり、汎用ボンディング装置、ボンディングワイヤをその内部に通して接続に用いるキャピラリ治具等が用いられる。接続プロセスは、半導体チップ上の電極に1st接合し、次にループを形成した後、リードフレームや基板上の外部電極にワイヤ部を2nd接合することで完了する。1st接合は、ワイヤ先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張力によりフリーエアボール（FAB：Free Air Ball；以下、単に「ボール」、「FAB」ともいう。）を形成した後、該ボール部を半導体チップ上の電極に圧着接合（以下、「ボール接合」）する。また、2nd接合は、ボールを形成せずに、ワイヤ部を超音波、荷重を加えることにより外部電極上に圧着接合（以下、「ウェッジ接合」）する。

[0003] これまでボンディングワイヤの材料は金（Au）が主流であったが、LSI用途を中心に銅（Cu）への代替が進んでおり（例えば、特許文献1～3）、また、近年の電気自動車やハイブリッド自動車の普及を背景に車載用デバイス用途において、さらにはエアコンや太陽光発電システムなどの大電力機器におけるパワーデバイス（パワー半導体装置）用途においても、熱伝導率や溶断電流の高さから、高効率で信頼性も高いCuへの代替が期待されている。

[0004] CuはAuに比べて酸化され易い欠点があり、Cuボンディングワイヤの

表面酸化を防ぐ方法として、Cu芯材の表面をPd、Ni等の金属で被覆した構造も提案されている（特許文献4）。また、Cu芯材の表面をPdで被覆し、さらにCu芯材にPd、Ptを添加することにより、1st接合部の接合信頼性を改善したPd被覆Cuボンディングワイヤも提案されている（特許文献5）。

先行技術文献

特許文献

- [0005] 特許文献1：特開昭61-48543号公報
特許文献2：特表2018-503743号公報
特許文献3：国際公開第2017/221770号
特許文献4：特開2005-167020号公報
特許文献5：国際公開第2017/013796号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0006] 車載用デバイスやパワーデバイスは、作動時に、一般的な電子機器に比べて、より高温にさらされる傾向にあり、用いられるボンディングワイヤに関しては、過酷な高温環境下において良好な接合信頼性を呈することが求められる。
- [0007] 本発明者らは、車載用デバイス等で要求される特性を踏まえて評価を実施したところ、従来のPd被覆層を有するCuボンディングワイヤでは、高温環境下においてガルバニック腐食が発生し、2nd接合部における接合信頼性が十分に得られない場合があることを見出した。他方、Pd被覆層を有していないベアCuボンディングワイヤに関しては、ガルバニック腐食は生じないものの、FAB形状が不良であり、ひいては1st接合部の圧着形状に劣り、高密度実装で要求される狭ピッチ接続への対応が十分でないばかりか、高温環境下において1st接合部における接合信頼性が十分に得られない場合がある。

- [0008] 良好なF A B形状を実現すると共に、車載用デバイス等に要求される過酷な高温環境下においても接合信頼性の悪化の少ないC u系のボンディングワイヤについて検討したところ、C u芯材の表面をN iで被覆したN i被覆C uボンディングワイヤがF A B形状と高温環境下における接合信頼性の点で或る程度良好な結果を呈することを確認した。しかしながら、N i被覆C uボンディングワイヤに関しては、2 n d接合部における接合性（接合直後の2 n d接合部の接合性）が十分に得られない場合があった。
- [0009] 以上のとおり、良好なF A B形状をもたらすと共に、2 n d接合部における接合性も良好であり、さらには高温環境下において良好な接合信頼性を呈するC u系のボンディングワイヤの開発が望まれる。この点、車載用デバイス等で要求される特性はますます過酷になっており、より高温での動作保証が求められている。高温環境下におけるボンディングワイヤの接合信頼性を評価するにあたっては、過酷な高温環境を想定して、温度175℃の環境に暴露する高温放置試験（H T S L : High Temperature Storage Life Test）を行う場合が多いが、本発明者らはより過酷な高温環境を想定して温度200℃におけるH T S Lを行った。その結果、温度175℃で1 s t接合部及び2 n d接合部の双方において良好な接合信頼性を呈するボンディングワイヤであっても、温度200℃においては、特に2 n d接合部において接合信頼性が損なわれる傾向にあることを見出した。また斯かる傾向は、ボンディングワイヤの線径が太くなるにつれて顕著となることも確認した。
- [0010] 本発明は、良好なF A B形状をもたらすと共に、2 n d接合部における接合性も良好であり、さらには過酷な高温環境下においても1 s t接合部及び2 n d接合部の双方において良好な接合信頼性をもたらす新規なC uボンディングワイヤを提供する。

課題を解決するための手段

- [0011] 本発明者らは、上記課題につき鋭意検討した結果、下記構成を有することによって上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成した。
- [0012] すなわち、本発明は以下の内容を含む。

[1] Cu又はCu合金からなる芯材と、該芯材の表面に形成されたCu以外の導電性金属を含有する被覆層とを含む半導体装置用ボンディングワイヤであって、

該被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有し、

該被覆層の厚さが10nm以上130nm以下であり、

ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02以上0.7以下であり、

該ワイヤの表面におけるAuの濃度が10原子％以上90原子％以下であり、

以下の条件（i）、（ii）の少なくとも一方を満たす、半導体装置用ボンディングワイヤ。

（i）ワイヤ全体に対するInの濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下

（ii）ワイヤ全体に対するAgの濃度が1質量ppm以上500質量ppm以下

[2] ワイヤの表面におけるAuの濃度が、下記＜条件＞にてオージェ電子分光法（AES）により測定される、[1]に記載のボンディングワイヤ。

＜条件＞ワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5％以上15％以下、測定面の長さが測定面の幅の5倍である

[3] 被覆層が、Cu以外の導電性金属としてPdをさらに含有する、[1]又は[2]に記載のボンディングワイヤ。

[4] ワイヤ全体に対するNi、Au、Pdの合計濃度 C_M （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Ni}/C_M が0.5以上である、[1]～[3]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[5] ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルにおいてNiの最大濃度が8

0原子%以上である、[1]～[4]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[6] ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルが、ワイヤの表面からA r sパタリングにより深さ方向に掘り下げていきながら、下記<条件>にてオージェ電子分光法(A E S)により測定して得られる、[5]に記載のボンディングワイヤ。

<条件>ワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5%以上15%以下、測定面の長さが測定面の幅の5倍である

[7] ワイヤを用いてフリーエアボール(F A B : F r e e A i r B a l l)を形成したとき、該F A Bの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位を測定した結果において、圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が30%以上である、[1]～[6]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[8] 圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が50%以上である、[7]に記載のボンディングワイヤ。

[9] 被覆層の厚さが18nm以上である、[1]～[8]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[10] B、P及びM gからなる群から選択される1種以上の元素(以下、「第1添加元素」という。)を含み、ワイヤ全体に対する第1添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下である、[1]～[9]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[11] S e、T e、A s及びS bからなる群から選択される1種以上の元素(以下、「第2添加元素」という。)を含み、ワイヤ全体に対する第2添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下である、[1]～[10]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[12] G a及びG eからなる群から選択される1種以上の元素(以下、「第3添加元素」という。)を含み、ワイヤ全体に対する第3添加元素の総

計濃度が0.011質量%以上1.5質量%以下である、[1]～[11]の何れかに記載のボンディングワイヤ。

[13] [1]～[12]の何れかに記載のボンディングワイヤを含む半導体装置。

発明の効果

[0013] 本発明によれば、良好なFAB形状をもたらすと共に、2nd接合部における接合性も良好であり、さらには過酷な高温環境下においても1st接合部及び2nd接合部の双方において良好な接合信頼性をもたらす新規なCuボンディングワイヤを提供することができる。

図面の簡単な説明

[0014] [図1]図1は、AESによる組成分析を行う際の測定面の位置及び寸法を説明するための概略図である。

[図2]図2は、FABの圧着接合方向に垂直な断面を説明するための概略図である。

発明を実施するための形態

[0015] 以下、本発明をその好適な実施形態に即して詳細に説明する。説明にあたり図面を参照する場合もあるが、各図面は、発明が理解できる程度に、構成要素の形状、大きさおよび配置が概略的に示されているに過ぎない。本発明は、下記実施形態及び例示物に限定されるものではなく、本発明の特許請求の範囲及びその均等の範囲を逸脱しない範囲において任意に変更して実施され得る。

[0016] [半導体装置用ボンディングワイヤ]

本発明の半導体装置用ボンディングワイヤ（以下、単に「本発明のワイヤ」、「ワイヤ」ともいう。）は、

Cu又はCu合金からなる芯材と、

該芯材の表面に形成されたCu以外の導電性金属を含有する被覆層とを含み、

該被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領

域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有し、
該被覆層の厚さが10nm以上130nm以下であり、
ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02以上0.7以下であり、
該ワイヤの表面におけるAuの濃度が10原子％以上90原子％以下であり、
ワイヤ全体に対するIn及びAgの少なくとも一方の濃度が1質量ppm以上であることを特徴とする。

[0017] 先述のとおり、車載用デバイスやパワーデバイスに用いられるボンディングワイヤは、過酷な高温環境下において良好な接合信頼性を呈することが求められる。例えば、車載用デバイスに用いられるボンディングワイヤでは、150℃を超えるような高温環境下での接合信頼性が求められている。本発明者らは、車載用デバイス等で要求される特性を踏まえて評価を実施したところ、従来のPd被覆層を有するCuボンディングワイヤでは、高温環境下においてガルバニック腐食が発生し、2nd接合部における接合信頼性が十分に得られない場合があることを見出した。また、Pd被覆層を有していないベアCuボンディングワイヤに関しては、ガルバニック腐食は発生しないものの、FAB形状が不良であり、ひいては1st接合部の圧着形状に劣り、高密度実装で要求される狭ピッチ接続への対応が十分でない。そればかりか、高温環境下においては1st接合部における接合信頼性が十分に得られない場合がある。

[0018] 良好なFAB形状を実現すると共に、車載用デバイス等に要求される過酷な高温環境下においても接合信頼性の悪化の少ないCu系のボンディングワイヤについて検討したところ、Cu芯材の表面をNiで被覆したNi被覆CuボンディングワイヤがFAB形状と高温環境下における接合信頼性の点で或る程度良好な結果を呈することを確認した。しかしながら、Ni被覆Cuボンディングワイヤに関しては、2nd接合部における接合性（接合直後の2nd接合部の接合性）が十分に得られない場合があった。また、Ni被覆

Cuボンディングワイヤを用いてボンディングを行うと、キャピラリ治具の内部にワイヤ削れ屑が蓄積して詰まりが生じ（以下、この現象を「キャピラリ詰まり」ともいう。）、連続ボンディングの障害となる場合もあった。

[0019] 車載用デバイスやパワーデバイスに要求される特性はますます過酷になっており、より高温での動作保証が求められている。高温環境下におけるボンディングワイヤの接合信頼性を評価するにあたっては、過酷な高温環境を想定して、温度175℃の環境に暴露するHTSLを行う場合が多いが、本発明者らはより過酷な高温環境を想定して温度200℃におけるHTSLを行った。その結果、温度175℃で1st接合部及び2nd接合部の双方において良好な接合信頼性を呈するボンディングワイヤであっても、温度200℃においては、特に2nd接合部において接合信頼性が損なわれる傾向にあることを見出した。また斯かる傾向は、ボンディングワイヤの線径が太くなるにつれて顕著となることも確認した。

[0020] これに対し、Cu又はCu合金からなる芯材と、該芯材の表面に形成されたCu以外の導電性金属を含有する被覆層とを含む半導体装置用ボンディングワイヤであって、該被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有し、該被覆層の厚さが10nm以上130nm以下であり、ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02以上0.7以下であり、ワイヤ表面におけるAuの濃度が10原子％以上90原子％以下であり、ワイヤ全体に対するIn及びAgの少なくとも一方の濃度が1質量ppm以上であるボンディングワイヤによれば、良好なFAB形状をもたらすと共に、2nd接合部における接合性も良好であり、さらには、その線径によらず、温度200℃といった過酷な高温環境下においても1st接合部及び2nd接合部の双方において良好な接合信頼性をもたらすことを本発明者らは見出した。また、斯かるワイヤによれば、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりの発生も抑制することができ、半導体装置の生産性を良好に保つことが可能である。このように本発明は、車載

用デバイス等におけるCuボンディングワイヤの実用化・その促進に著しく寄与するものである。

[0021] <Cu又はCu合金からなる芯材>

本発明のワイヤは、Cu又はCu合金からなる芯材（以下、単に「Cu芯材」ともいう。）を含む。

[0022] Cu芯材は、Cu又はCu合金からなる限りにおいて特に限定されず、半導体装置用ボンディングワイヤとして知られている従来のPd被覆Cuワイヤを構成する公知のCu芯材を用いてよい。

[0023] 本発明において、Cu芯材中のCuの濃度は、例えば、Cu芯材の中心（軸芯部）において、97原子%以上、97.5原子%以上、98原子%以上、98.5原子%以上、99原子%以上、99.5原子%以上、99.8原子%以上、99.9原子%以上、99.98原子%以上又は99.99原子%以上などとし得る。

[0024] 高温環境下での接合信頼性を改善する観点から、中でも、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を呈するボンディングワイヤを実現する観点から、ワイヤ全体に対するIn及びAgの少なくとも一方の濃度が1質量ppm以上となるようにCu芯材がIn、Agを含有することが好ましい。ワイヤ全体に対するIn、Agの濃度の好適範囲は後述のとおりである。

[0025] Cu芯材はまた、例えば、後述の第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上のドーパントを含有してよい。これらドーパントの好適な含有量は後述のとおりである。

[0026] 一実施形態において、Cu芯材は、Cuと不可避不純物からなる。他の一実施形態において、Cu芯材は、Cuと、In及びAgの少なくとも一方と不可避不純物からなる。さらに他の一実施形態において、Cu芯材は、Cuと、後述の第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上の元素と、不可避不純物とからなる。さらに他の一実施形態において、Cu芯材は、Cuと、In及びAgの少なくとも一方と、後述の第1添加元

素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上の元素と、不可避免不純物とからなる。なお、Cu芯材についていう用語「不可避免不純物」には、後述のCu以外の導電性金属を含有する被覆層を構成する元素も包含される。

[0027] <Cu以外の導電性金属を含有する被覆層>

本発明のワイヤは、Cu芯材の表面に形成されたCu以外の導電性金属を含有する被覆層（以下、単に「被覆層」ともいう。）を含む。被覆層の好適な組成は後述するが、本発明のワイヤにおいて、被覆層は、Cu以外の導電性金属の濃度が50原子%以上であることが好ましい。

[0028] 良好なFAB形状をもたらすと共に、2nd接合部における接合性も良好であり、さらには高温環境下における良好な接合信頼性をもたらすために、本発明のワイヤにおける被覆層は、以下の（1）乃至（4）の条件を全て満たすことが重要である。

（1）被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有する

（2）該被覆層の厚さが10nm以上130nm以下である

（3）ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量%）とNiの濃度 C_{Ni} （質量%）の比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02以上0.7以下となるようにAuとNiを含有する

（4）ワイヤの表面におけるAuの濃度が10原子%以上90原子%以下となるようにAuを含有する

[0029] ー条件（1）ー

条件（1）は、被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、そのワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有することに関する。

[0030] 条件（2）～（4）との組み合わせにおいて、条件（1）を満たす被覆層を含むことにより、本発明のワイヤは、良好なFAB形状や高温環境下における良好な接合信頼性をもたらしつつ、2nd接合部における接合性にも優

れる。また、条件（１）を満たす被覆層を含むことにより、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりを抑制することができ、半導体装置の生産性を良好に保つことが可能である。

[0031] 条件（１）において、被覆層は、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有する。本発明において、被覆層についていう「Niを主成分とする領域」とは、Niの濃度が50原子%以上である領域を意味する。後述のとおり、被覆層は、Cu以外の導電性金属として、Niのほか、ワイヤ表面側にAuを含み、さらにPd等の導電性金属を含んでもよいが、良好なFAB形状や高温環境下における良好な接合信頼性、特に1st接合部の接合信頼性をもたらす観点から、ワイヤ全体に対するNi、Au、Pdの合計濃度 C_M （質量%）とNiの濃度 C_{Ni} （質量%）の比 C_{Ni}/C_M が、好ましくは0.5以上、より好ましくは0.6以上、さらに好ましくは0.7以上又は0.8以上となるように、被覆層はNiを含むことが好適である。上記の比 C_{Ni}/C_M の上限は、条件（２）～（４）を満たす限り特に限定されず、例えば、0.995以下又は0.99以下などとし得る。斯かる比 C_{Ni}/C_M は、後述の「元素含有量の測定」に記載の方法により測定したワイヤ全体に対するNiの濃度 C_{Ni} （質量%）を、同様に測定したNi、Au、Pdの合計濃度 C_M （質量%）で除すことにより算出することができる。

[0032] 条件（１）について、被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有することや、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有することは、ワイヤの表面からArスパッタリングにより深さ方向（ワイヤ中心への方向）に掘り下げていきながら、オージェ電子分光法（AES）により組成分析を行うことにより確認することができる。詳細には、1）ワイヤ表面の組成分析を行った後、さらに2）Arによるスパッタリングと3）スパッタリング後の表面の組成分析とを繰り返すことで、ワイヤの表面から深さ（中心）方向の各元素の濃度変化（所謂、深さ方向の濃度プロファイル）を取得し、該濃度プロファイルから確認することができる。本発明において、深さ方向の濃度プロファイルを取得するにあたって、深さの単位

は SiO_2 換算とした。

[0033] 1) ワイヤ表面の組成分析や3) スパッタリング後の表面の組成分析を行うにあたり、測定面の位置及び寸法は、以下のとおり決定する。なお、以下において、測定面の幅とは、ワイヤ軸に垂直な方向（ワイヤの太さ方向）における測定面の寸法をいい、測定面の長さとは、ワイヤ軸の方向（ワイヤの長さ方向）における測定面の寸法をいう。図1を参照してさらに説明する。図1は、ワイヤ1の平面視概略図であり、ワイヤ軸の方向（ワイヤの長さ方向）が図1の垂直方向（上下方向）に、また、ワイヤ軸に垂直な方向（ワイヤの太さ方向）が図1の水平方向（左右方向）にそれぞれ対応するように示している。図1には、ワイヤ1との関係において測定面2を示すが、測定面2の幅は、ワイヤ軸に垂直な方向における測定面の寸法 w_a であり、測定面2の長さは、ワイヤ軸の方向における測定面の寸法 l_a である。

[0034] 本発明においては、ワイヤ軸に垂直な方向におけるワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5%以上15%以下となるように測定面を決定する。測定面の長さは、測定面の幅の5倍となるように設定する。図1において、ワイヤの幅は符号Wで示し、ワイヤの幅の中心を一点鎖線Xで示している。したがって、測定面2は、その幅の中心がワイヤの幅の中心である一点鎖線Xと一致するように位置決めし、かつ、測定面の幅 w_a がワイヤ直径（ワイヤの幅Wと同値）の5%以上15%以下、すなわち $0.05W$ 以上 $0.15W$ 以下となるように決定する。また、測定面の長さ l_a は、 $l_a = 5w_a$ の関係を満たす。測定面の位置及び寸法を上記のとおり決定することにより、良好なFAB形状をもたらすと共に、良好な2nd接合部における接合性をもたらすのに好適な、被覆層におけるNiを主成分とする領域やAuとNiを含む領域の存在を精度良く確認することができる。

[0035] 本発明において、被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有することは、後述の「オージェ電子分光法（AES）」による被覆層の厚さ分

析] 欄に記載の条件にて測定した結果に基づくものである。

- [0036] 一実施形態に係る本発明のワイヤについて求められた、深さ方向の濃度プロファイルについて、その傾向を以下に説明する。ワイヤの表面から一定の深さ位置までは、A_uとN_iを含む領域が存在する。該領域では、ワイヤの表面から深さ方向にA_uの濃度が低下すると共にN_iの濃度が上昇する傾向にある。さらに深さ方向に進むと、N_iの濃度が最大値となり、次いでN_iの濃度が低下すると共にC_uの濃度が上昇する傾向にある。N_iは或る深さ位置(d₁)において最大濃度を示してもよく、或る深さの範囲(d₁～d₂)にわたって最大値を示してもよい。このような濃度プロファイルにおいて、A_uやN_iの濃度の増減に着目して、A_uとN_iを共に含む領域やN_iを主成分とする領域の存在、これら領域の位置を求めることができる。また、このような濃度プロファイルにおいて、A_uやN_iの濃度の増減に着目して、それらの濃度が最大となる位置から、A_u、N_iの最大濃度を求めることができる。被覆層におけるA_uやN_iの最大濃度を求めるにあたっては、ワイヤ軸方向に互いに1mm以上離間した複数箇所(n≧3)の測定面について濃度プロファイルを取得し、その算術平均値を採用することが好適である。N_iの最大濃度の好適範囲は後述するが、N_iの最大濃度が50質量%以上である場合に、上記「N_iを主成分とする領域」が存在するといえる。
- [0037] 好適な一実施形態において、ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルにおいてA_uの最大濃度を示す位置がN_iの最大濃度を示す位置よりもワイヤの表面側にある。
- [0038] 条件(2)～(4)との組み合わせにおいて、高温環境下におけるいっそう良好な接合信頼性、特に1st接合部の接合信頼性を実現する観点から、ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルにおいてN_iの最大濃度は、好ましくは80原子%以上、より好ましくは85原子%以上、さらに好ましくは90原子%以上、90原子%超、92原子%以上、94原子%以上又は95原子%以上である。被覆層におけるN_iの最大濃度の上限は、特に限定されず、例えば100質量%であってもよい。

[0039] ー条件（２）ー

条件（２）は、被覆層の厚さに関する。

[0040] 条件（１）、（３）、（４）との組み合わせにおいて、条件（２）を満たす被覆層を含むことにより、本発明のワイヤは、良好なＦＡＢ形状をもたらすと共に、高温環境下における良好な接合信頼性をもたらすことができる。

[0041] 条件（２）について、被覆層の厚さ（算出方法は後述する。）は、良好なＦＡＢ形状を実現すると共に良好な接合信頼性、特に１ｓｔ接合部の接合信頼性を実現する観点から、１０ｎｍ以上であり、好ましくは１２ｎｍ以上、より好ましくは１４ｎｍ以上、さらに好ましくは１５ｎｍ以上、さらにより好ましくは１６ｎｍ以上、特に好ましくは１８ｎｍ以上又は２０ｎｍ以上である。特に被覆層の厚さが１８ｎｍ以上であると、良好なＦＡＢ形状を実現し得ることに加えて一際良好な１ｓｔ接合部の圧着形状を実現し得ると共に、１ｓｔ接合部の接合信頼性もいっそう向上させ易いため好適である。したがって好適な一実施形態において、被覆層の厚さは１８ｎｍ以上である。なお、被覆層の厚さが１０ｎｍ未満であると、ＦＡＢ形成時に偏芯が発生しＦＡＢ形状が悪化すると共に、１ｓｔ接合部の圧着形状が悪化する傾向にある。また、被覆層の厚さの上限は、良好なＦＡＢ形状を実現する観点から、１３０ｎｍ以下であり、好ましくは１２５ｎｍ以下、１２０ｎｍ以下、１１５ｎｍ以下、１１０ｎｍ以下、１０５ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、９５ｎｍ以下又は９０ｎｍ以下である。被覆層の厚さが１３０ｎｍ超であると、ＦＡＢ形成時に異形や溶融不良が発生しＦＡＢ形状が悪化すると共に、１ｓｔ接合部の圧着形状が悪化する傾向にある。

[0042] 条件（２）における被覆層の厚さは、上記の深さ方向の濃度プロファイルから決定することができる。はじめに、Ｃｕ芯材と被覆層との境界を、Ｃｕの濃度を基準に判定する。Ｃｕの濃度が５０原子％の位置を境界と判定し、Ｃｕの濃度が５０原子％以上の領域をＣｕ芯材、５０原子％未満の領域を被覆層とする。本発明においてＣｕ芯材と被覆層との境界は必ずしも結晶粒界である必要はない。そして、被覆層の厚さは、ワイヤ表面からワイヤ中心側

に向けて濃度プロファイルを確認し、ワイヤ表面位置から、芯材であるCuの濃度が50原子%にはじめて達した深さ位置までの距離として求めることができる。本発明において、深さ方向の濃度プロファイルから被覆層の厚さを決定するにあたって、深さの単位はSiO₂換算とした。また、ワイヤ軸方向に互いに1mm以上離間した複数箇所($n \geq 3$)の測定面について濃度プロファイルを取得し、その算術平均値を採用することが好適である。

[0043] ー条件(3)ー

条件(3)は、ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} (質量%)とNiの濃度 C_{Ni} (質量%)の比 C_{Au}/C_{Ni} の範囲に関する。

[0044] 条件(1)、(2)、(4)との組み合わせにおいて、条件(3)を満たす被覆層を含むことにより、本発明のワイヤは、高温環境下における良好な接合信頼性をもたらしつつ、良好なFAB形状と良好な2nd接合部における接合性をもたらすことができる。また、条件(3)を満たす被覆層を含むことにより、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりを抑制することができ、半導体装置の生産性を良好に保つことが可能である。

[0045] 条件(3)について、比 C_{Au}/C_{Ni} は、良好な2nd接合部における接合性を実現する観点、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりを抑制する観点から、0.02以上であり、好ましくは0.04以上、より好ましくは0.05以上、0.06以上、0.08以上又は0.1以上である。比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02未満であると、2nd接合部における接合性が悪化する傾向にあり、また、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりの発生頻度も高まる傾向にある。また、比 C_{Au}/C_{Ni} の上限は、良好なFAB形状をもたらす観点、良好な1st接合部の圧着形状を実現する観点から、0.7以下であり、好ましくは0.65以下、より好ましくは0.6以下、0.55以下、0.5以下、0.48以下、0.46以下又は0.45以下である。比 C_{Au}/C_{Ni} が0.7超であると、FAB形成時に偏芯が発生しFAB形状が悪化すると共に、1st接合部の圧着形状が悪化する傾向にある。

[0046] 条件(3)における比 C_{Au}/C_{Ni} は、後述の「元素含有量の測定」に記載

の方法により測定したワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量％）を、同様に測定したNiの濃度 C_{Ni} （質量％）で除すことにより算出することができる。

[0047] ー条件（４）ー

条件（４）は、ワイヤの表面におけるAuの濃度に関する。

[0048] 条件（１）～（３）との組み合わせにおいて、条件（４）を満たす被覆層を含むことにより、本発明のワイヤは、良好なFAB形状と良好な2nd接合部における接合性をもたらすことができる。また、条件（４）を満たす被覆層を含むことにより、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりを抑制することができ、半導体装置の生産性を良好に保つことが可能である。

条件（４）について、良好な2nd接合部における接合性を実現する観点、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりを抑制する観点から、本発明のワイヤの表面におけるAuの濃度は、10原子％以上であり、好ましくは15原子％以上、より好ましくは20原子％以上、さらに好ましくは25原子％以上、さらにより好ましくは30原子％以上、32原子％以上、34原子％以上、35原子％以上、36原子％以上、38原子％以上又は40原子％以上である。ワイヤの表面におけるAuの濃度が10原子％未満であると、2nd接合部における接合性が悪化する傾向にあり、また、連続ボンディング時のキャピラリ詰まりの発生頻度も高まる傾向にある。ワイヤの表面におけるAuの濃度の上限は、良好なFAB形状を実現する観点、良好な1st接合部の圧着形状を実現する観点から、90原子％以下であり、好ましくは85原子％以下、より好ましくは80原子％以下、78原子％以下、76原子％以下、75原子％以下、74原子％以下、72原子％以下又は70原子％以下である。ワイヤの表面におけるAuの濃度が90原子％超であると、FAB形成時に偏芯が発生しFAB形状が悪化すると共に、1st接合部の圧着形状が悪化する傾向にある。

[0049] 条件（４）におけるワイヤ表面のAuの濃度は、ワイヤ表面を測定面として、オージェ電子分光法（AES）によりワイヤ表面の組成分析を行って求

めることができる。ここで、表面におけるAuの濃度を求めるにあたり、炭素(C)、硫黄(S)、酸素(O)、窒素(N)等ガス成分、非金属元素等は考慮しない。

[0050] ワイヤ表面の組成分析は、深さ方向の濃度プロファイルを取得する方法に関連して説明した、1) ワイヤ表面の組成分析と同様の条件で実施することができる。すなわち、ワイヤ表面についてオージェ電子分光法(AES)により組成分析を行うにあたり、測定面の位置及び寸法は、以下のとおり決定する。

[0051] ワイヤ軸に垂直な方向におけるワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5%以上15%以下となるように測定面を決定する。測定面の長さは、測定面の幅の5倍となるように設定する。測定面の位置及び寸法を上記のとおり決定することにより、FAB形状と2nd接合部における接合性を改善するのに好適な、ワイヤ表面におけるAuの濃度を精度良く測定することができる。また、ワイヤ軸方向に互いに1mm以上離間した複数箇所($n \geq 3$)の測定面について実施し、その算術平均値を採用することが好適である。

[0052] 上記の条件(4)におけるワイヤ表面のAuの濃度は、後述の「オージェ電子分光法(AES)によるワイヤ表面の組成分析」欄に記載の条件にて測定した結果に基づくものである。

[0053] 被覆層は、例えば、後述の第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上のドーパントを含有してよい。これらドーパントの好適な含有量は後述のとおりである。

[0054] 被覆層はまた、Cu以外の導電性金属としてPdを含有してもよい。例えば、ワイヤ全体に対するPdの濃度 C_{Pd} (質量%)とNiの濃度 C_{Ni} (質量%)の比 C_{Pd}/C_{Ni} が0.8以下、0.6以下、0.5以下、0.4以下、0.3以下、0.2以下、0.12以下、0.11以下、0.1以下、0.08以下、0.06以下又は0.05以下となるような量にて、被覆層はPdを含有してもよい。被覆層がPdを含有する場合、比 C_{Pd}/C_{Ni} の下限は

特に限定されず、例えば0.0001以上、0.0005以上又は0.001以上などとし得る。

[0055] 一実施形態において、被覆層は、Ni及びAuと；不可避不純物からなる。他の一実施形態において、被覆層は、Ni及びAuと；In及びAgの少なくとも一方と；不可避不純物とからなる。さらに他の一実施形態において、被覆層は、Ni及びAuと；Pd、後述の第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上の元素と；不可避不純物とからなる。さらに他の一実施形態において、被覆層は、Ni及びAuと；In及びAgの少なくとも一方と；Pd、後述の第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素から選択される1種以上の元素と；不可避不純物とからなる。なお、被覆層についていう用語「不可避不純物」には、先述のCu芯材を構成する元素も包含される。

[0056] 本発明のワイヤは、In及びAgの少なくとも一方を含有することを特徴とする。上記の条件(1)乃至(4)を全て満たす被覆層を含むと共に、ワイヤ全体に対しIn及びAgの少なくとも一方を1質量ppm以上含有することにより、本発明のワイヤは、良好なFAB形状をもたらすと共に、2nd接合部における接合性も良好であり、さらには高温環境下で1st接合部及び2nd接合部の双方において良好な接合信頼性をもたらすことができる。

[0057] したがって本発明のワイヤは、上記の条件(1)乃至(4)を全て満たす被覆層を含むと共に、以下の条件(i)、(ii)の少なくとも一方を満たす。

(i) ワイヤ全体に対するInの濃度が1質量ppm以上

(ii) ワイヤ全体に対するAgの濃度が1質量ppm以上

[0058] ー条件(i)ー

条件(i)は、ワイヤ全体に対するInの濃度に関する。条件(i)について、高温環境下での接合信頼性を改善する観点から、中でも、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を

呈するボンディングワイヤを実現する観点から、ワイヤ全体に対するI nの濃度は、1質量ppm以上であり、好ましくは2質量ppm以上、3質量ppm以上、4質量ppm以上又は5質量ppm以上、より好ましくは6質量ppm以上、8質量ppm以上又は10質量ppm以上、さらに好ましくは20質量ppm以上、30質量ppm以上又は40質量ppm以上、さらにより好ましくは50質量ppm以上である。特にワイヤ全体に対するI nの濃度が50質量ppm以上であると、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を呈するボンディングワイヤを実現し易いため好適である。ワイヤ全体に対するI nの濃度の上限は、それ以上含有させても高温環境下における2nd接合部の接合信頼性の向上効果は頭打ちとなるため、コスト等を考慮して、例えば100質量ppm以下、95質量ppm以下、90質量ppm以下などとし得る。したがって一実施形態において、本発明のワイヤが条件(i)を満たす場合、ワイヤ全体に対するI nの濃度は1質量ppm以上100質量ppm以下である。

[0059] ー条件(i i)ー

条件(i i)は、ワイヤ全体に対するAgの濃度に関する。条件(i i)について、高温環境下での接合信頼性を改善する観点から、中でも、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を呈するボンディングワイヤを実現する観点から、ワイヤ全体に対するAgの濃度は、1質量ppm以上であり、好ましくは2質量ppm以上、3質量ppm以上、4質量ppm以上又は5質量ppm以上、より好ましくは10質量ppm以上、20質量ppm以上、30質量ppm以上、40質量ppm以上又は50質量ppm以上、さらに好ましくは60質量ppm以上又は80質量ppm以上、さらにより好ましくは100質量ppm以上である。特にワイヤ全体に対するAgの濃度が100質量ppm以上であると、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を呈するボンディングワイヤを実現し易いため好適である。ワイヤ全体に対するAgの濃度の上限は、それ以上含有させても高温環境下における

2 n d 接合部の接合信頼性の向上効果は頭打ちとなるため、コスト等を考慮して、例えば500質量ppm以下、480質量ppm以下、460質量ppm以下、450質量ppm以下などとし得る。したがって一実施形態において、本発明のワイヤが条件(i i)を満たす場合、ワイヤ全体に対するAgの濃度は1質量ppm以上500質量ppm以下である。

[0060] 条件(i)、(i i)のどちらも満たさない場合、すなわち、ワイヤ全体に対するIn、Agの何れの濃度も1質量ppm未満である場合、温度200℃といった過酷な高温環境下においては2 n d 接合部の接合信頼性が損なわれる傾向にある。先述のとおり、斯かる傾向は、ボンディングワイヤの線径が太くなるにつれて顕著となる。

[0061] 条件(i)、(i i)について、In及びAgの濃度の好適範囲は先述したとおりである。より好適な一実施形態において、本発明のワイヤは、以下の条件(i)、(i i)の少なくとも一方を満たす。

(i) ワイヤ全体に対するInの濃度が1質量ppm以上100質量ppm以上

(i i) ワイヤ全体に対するAgの濃度が1質量ppm以上500質量ppm以上

[0062] なお、条件(i)、(i i)の少なくとも一方を満たす場合において、ワイヤ全体に対するInとAgの総計濃度は、本発明の効果をより享受し得る観点から、1質量ppm以上であり、好ましくは2質量ppm以上、3質量ppm以上、4質量ppm以上又は5質量ppm以上、より好ましくは6質量ppm以上、8質量ppm以上又は10質量ppm以上、さらに好ましくは20質量ppm以上、30質量ppm以上又は40質量ppm以上、さらに好ましくは50質量ppm以上、60質量ppm以上又は70質量ppm以上であり、その上限は、好ましくは600質量ppm以下、より好ましくは550質量ppm以下、さらに好ましくは500質量ppm以下である。

[0063] 本発明のワイヤにおいて、In、AgはCu芯材及び被覆層のいずれか一

方に含有されていてもよく、その両方に含有されていてもよい。高温環境下での接合信頼性を改善する観点から、中でも、ワイヤの線径によらず、過酷な高温環境下において良好な2nd接合部の接合信頼性を呈するボンディングワイヤを実現する観点から、In、Agは、Cu芯材中に含有されていることが好適である。

[0064] 本発明のワイヤは、B、P及びMgからなる群から選択される1種以上の元素（「第1添加元素」）をさらに含有してよい。本発明のワイヤが第1添加元素を含有する場合、ワイヤ全体に対する第1添加元素の総計濃度は1質量ppm以上であることが好ましい。これにより、より良好な1st接合部の圧着形状をもたらすボンディングワイヤを実現することができる。ワイヤ全体に対する第1添加元素の総計濃度は2質量ppm以上であることがより好ましく、3質量ppm以上、5質量ppm以上、8質量ppm以上、10質量ppm以上、15質量ppm以上又は20質量ppm以上であることがさらに好ましい。ワイヤの硬質化を抑え1st接合時のチップ損傷を低減する観点から、第1添加元素の総計濃度は100質量ppm以下であることが好ましく、90質量ppm以下、80質量ppm以下、70質量ppm以下、60質量ppm以下又は50質量ppm以下であることがより好ましい。したがって好適な一実施形態において、本発明のワイヤは、第1添加元素を含み、ワイヤ全体に対する第1添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下である。

[0065] 本発明のワイヤが第1添加元素を含有する場合、第1添加元素は、Cu芯材及び被覆層のいずれか一方に含有されていてもよく、その両方に含有されていてもよい。よりいっそう良好な1st接合部の圧着形状をもたらすボンディングワイヤを実現する観点から、第1添加元素は、Cu芯材中に含有されていることが好適である。

[0066] 本発明のワイヤは、Se、Te、As及びSbからなる群から選択される1種以上の元素（「第2添加元素」）をさらに含有してよい。本発明のワイヤが第2添加元素を含有する場合、ワイヤ全体に対する第2添加元素の総計

濃度は1質量ppm以上であることが好ましい。これにより、高温環境下での1st接合部の接合信頼性を改善することができる。ワイヤ全体に対する第2添加元素の総計濃度は2質量ppm以上であることがより好ましく、3質量ppm以上、5質量ppm以上、8質量ppm以上、10質量ppm以上、15質量ppm以上又は20質量ppm以上であることがさらに好ましい。良好なFAB形状を実現する観点、良好な1st接合部の圧着形状を実現する観点から、第2添加元素の総計濃度は100質量ppm以下であることが好ましく、90質量ppm以下、80質量ppm以下、70質量ppm以下、60質量ppm以下又は50質量ppm以下であることがより好ましい。したがって好適な一実施形態において、本発明のワイヤは、第2添加元素を含み、ワイヤ全体に対する第2添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下である。

[0067] 本発明のワイヤが第2添加元素を含有する場合、第2添加元素は、Cu芯材及び被覆層のいずれか一方に含有されていてもよく、その両方に含有されていてもよい。高温環境下での1st接合部の接合信頼性をよりいっそう改善する観点から、第2添加元素は、被覆層中に含有されていることが好適である。被覆層が第2添加元素を含有する場合、第2添加元素は、ワイヤ表面側にあるAuとNiを含む領域に含有されていてもよく、芯材側にあるNiを主成分とする領域に含有されていてもよい。また被覆層がPdを含有する場合、該Pdと共に第2添加元素が含有されていてもよい。

[0068] 本発明のワイヤは、Ga及びGeからなる群から選択される1種以上の元素（「第3添加元素」）をさらに含有してよい。本発明のワイヤが第3添加元素を含有する場合、ワイヤ全体に対する第3添加元素の総計濃度は0.011質量%以上であることが好ましい。これにより、高温環境下での1st接合部の接合信頼性をいっそう改善することができる。ワイヤ全体に対する第3添加元素の総計濃度は0.015質量%以上であることがより好ましく、0.02質量%以上、0.025質量%以上、0.03質量%以上、0.031質量%以上、0.035質量%以上、0.04質量%以上、0.05

質量%以上、0.07質量%以上、0.09質量%以上、0.1質量%以上、0.12質量%以上、0.14質量%以上、0.15質量%以上又は0.2質量%以上であることがさらに好ましい。良好なFAB形状を実現する観点、良好な1st接合部の圧着形状を実現する観点、良好な2nd接合性を実現する観点から、第3添加元素の総計濃度は1.5質量%以下であることが好ましく、1.4質量%以下、1.3質量%以下又は1.2質量%以下であることがより好ましい。したがって好適な一実施形態において、本発明のワイヤは、第3添加元素を含み、ワイヤ全体に対する第3添加元素の総計濃度が0.011質量%以上1.5質量%以下である。

[0069] 本発明のワイヤが第3添加元素を含有する場合、第3添加元素は、Cu芯材及び被覆層のいずれか一方に含有されていてもよく、その両方に含有されていてもよい。

[0070] ワイヤ中のIn、Ag、第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素の含有量は、後述の「元素含有量の測定」に記載の方法により測定することができる。

[0071] 本発明のワイヤにおいて、Cu、Ni、Au、Pdの総計濃度は、例えば、98.4質量%以上、98.5質量%以上、98.6質量%以上、又は98.7質量%以上などとし得る。

[0072] ーその他の好適条件ー

以下、本発明のワイヤがさらに満たすことが好適な条件について説明する。

[0073] 本発明のワイヤは、該ワイヤを用いてFABを形成したとき、該FABの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位を測定した結果において、圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が30%以上であることが好ましい。これにより、一際良好な1st接合部の圧着形状を実現することができる。

[0074] 先述のとおり、ボンディングワイヤによる接続プロセスは、半導体チップ上の電極に1st接合し、次にループを形成した後、リードフレームや基板

上の外部電極にワイヤ部を2nd接合することで完了する。1st接合は、ワイヤ先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張力によりFABを形成した後に、該FABを半導体チップ上の電極に圧着接合（ボール接合）する。本発明者らは、FABの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位を測定した結果において、圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合（以下、単に「FABの断面における<100>結晶方位の割合」ともいう。）が30%以上となるようなワイヤが、一際良好な1st接合部の圧着形状を実現することができることを見出したものである。

[0075] よりいっそう良好な1st接合部の圧着形状を実現する観点から、FABの断面における<100>結晶方位の割合が、より好ましくは35%以上、さらに好ましくは40%以上、さらにより好ましくは45%以上、特に好ましくは50%以上、55%以上又は60%となるワイヤが好適である。特にFABの断面における<100>結晶方位の割合が50%以上となるワイヤは、格別良好な1st接合部の圧着形状を実現することができる。したがって好適な一実施形態において、FABの断面における<100>結晶方位の割合は30%以上であり、より好適には50%以上である。FABの断面における<100>結晶方位の割合の上限は特に限定されず、例えば、100%であってもよく、99.5%以下、99%以下、98%以下などであってもよい。

[0076] 図2を参照して、FABの圧着接合方向に垂直な断面について説明する。図2には、ワイヤ1の先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張力によりFAB10を形成した際の概略図を示す。形成したFAB10を半導体チップ上の電極（図示せず）に圧着接合する。図2では、FAB10の圧着接合方向は矢印Zで示された方向（図2における垂直方向（上下方向））であり、圧着接合方向Zに垂直な断面は、該方向Zに垂直な点線A-Aに沿ってFABを切断して露出する断面である。ここで、断面出しを行う際の基準となる点線A-Aは、露出断面の直径が最大となる位置、すなわちFABの直径をDとしたとき露出断面の直径がDとなる位置に設定する。断面出し作業におい

ては直線A-Aが狙いからズレてしまい露出断面の直径がDよりも小さくなることもあり得るが、露出断面の直径が0.9D以上あれば、そのズレが結晶方位の割合に与える影響は無視できるほど小さい為、許容出来るものとする。

[0077] F A Bの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位は、後方散乱電子線回折（E B S D : E l e c t r o n B a c k s c a t t e r e d D i f f r a c t i o n）法を用いて測定することができる。E B S D法に用いる装置は、走査型電子顕微鏡とそれに備え付けた検出器によって構成される。E B S D法は、試料に電子線を照射したときに発生する反射電子の回折パターンを検出器上に投影し、その回折パターンを解析することによって、各測定点の結晶方位を決定する手法である。E B S D法によって得られたデータの解析には専用ソフト（株式会社T S Lソリューションズ製 O I M a n a l y s i s等）を用いることができる。F A Bの圧着接合方向に垂直な断面を検査面とし、装置に付属している解析ソフトを利用することにより、特定の結晶方位の割合を算出できる。

[0078] 本発明において、F A Bの断面における<100>結晶方位の割合は、測定面積に対する<100>結晶方位の面積を百分率で表したものと定義する。該割合の算出にあたっては、測定面内で、ある信頼度を基準に同定できた結晶方位のみを採用し、結晶方位が測定できない部位、あるいは測定できても方位解析の信頼度が低い部位等は測定面積および<100>結晶方位の面積から除外して計算した。ここで除外されるデータが例えば全体の2割を超えるような場合は、測定対象に何某かの汚染があった可能性が高いため、断面出しから再度実施すべきである。また、本発明において、F A Bの断面における<100>結晶方位の割合は、3つ以上のF A Bについて測定して得られた割合の各値の算術平均とした。

[0079] F A Bの断面における<100>結晶方位の割合が30%以上となるワイヤが一際良好な1 s t接合部の圧着形状を実現することができる理由について、本発明者らは以下のとおり推察している。

[0080] 金属は、特定の結晶面、結晶方向にすべることで（その面、その方向を「すべり面」、「すべり方向」ともいう。）、変形することが知られている。本発明のワイヤを用いて形成されるFABは、主に芯材であるCu又はCu合金から構成され、その結晶構造は面心立方構造である。このような結晶構造をとる場合、圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位が $\langle 100 \rangle$ であると、圧着面に対して45度の方向に金属のすべりが発生して変形するため、FABは圧着面に対しては45度方向に、圧着面と平行な平面に対しては放射状に広がりながら変形する。その結果、圧着形状はより真円に近くなるものと推察している。

[0081] 本発明において、FABの断面における $\langle 100 \rangle$ 結晶方位の割合は、被覆層の厚さや被覆層中のNi濃度、芯材のCu純度を調整することにより、所期の範囲となる傾向にある。例えば、被覆層の厚さがFABの断面における $\langle 100 \rangle$ 結晶方位の割合に影響を与える理由について、本発明者らは次のとおり推察している。すなわち、溶融の段階で被覆層のNiがFAB中心側に向けて適度に拡散混合し、その適度に拡散混合したNiを固溶して含有するCu又はCu合金が、圧着接合方向に対して $\langle 100 \rangle$ 結晶方位が配向するものと考えられる。そして、被覆層の厚さが所定の範囲にあると溶融時のNiの拡散混合が適度となり圧着接合方向に対して $\langle 100 \rangle$ 結晶方位が配向し易く、他方、被覆層の厚さが薄すぎると配向性がないランダムな結晶方位となり易く、被覆層の厚さが厚すぎると異なる結晶方位が優先的となり易いものと推察している。

[0082] 本発明のワイヤの直径は、特に限定されず具体的な目的に応じて適宜決定してよいが、好ましくは30 μm 以上、35 μm 以上又は40 μm 以上などとし得る。該直径の上限は、特に限定されず、例えば80 μm 以下、70 μm 以下又は50 μm 以下などとし得る。

[0083] <ワイヤの製造方法>

本発明の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法の一例について説明する。

- [0084] まず、高純度（4 N～6 N；99.99～99.9999質量％以上）の原料銅を連続鋳造により大径（直径約3～6 mm）に加工し、インゴットを得る。
- [0085] 上述のIn、Ag、また添加する場合には第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素等のドーパントの添加方法としては、例えば、Cu芯材中に含有させる方法、被覆層中に含有させる方法、Cu芯材の表面に被着させる方法、及び、被覆層の表面に被着させる方法が挙げられ、これらの方法を複数組み合わせてもよい。何れの添加方法を採用しても、本発明の効果を発揮することができる。ドーパントをCu芯材中に含有させる方法では、ドーパントを必要な濃度含有した銅合金を原料として用い、Cu芯材を製造すればよい。原材料であるCuにドーパントを添加して斯かる銅合金を得る場合、Cuに、高純度のドーパント成分を直接添加してもよく、ドーパント成分を1％程度含有する母合金を利用してもよい。ドーパントを被覆層中に含有させる方法では、被覆層を形成する際のNi、Au、Pdめっき浴（湿式めっきの場合）やターゲット材（乾式めっきの場合）中にドーパントを含有させればよい。Cu芯材の表面に被着させる方法や被覆層の表面に被着させる方法では、Cu芯材の表面あるいは被覆層の表面を被着面として、（1）水溶液の塗布⇒乾燥⇒熱処理、（2）めっき法（湿式）、（3）蒸着法（乾式）、から選択される1以上の被着処理を実施すればよい。
- [0086] 大径のインゴットを鍛造、圧延、伸線を行って直径約0.7～2.0 mmのCu又はCu合金からなるワイヤ（以下、「中間ワイヤ」ともいう。）を作製する。
- [0087] Cu芯材の表面に被覆層を形成する手法としては、電解めっき、無電解めっき、蒸着法等が利用できるが、膜厚を安定的に制御できる電解めっきを利用するのが工業的には好ましい。例えば、中間ワイヤ表面に被覆層を形成してよい。被覆層はまた、大径のインゴットの段階で被着することとしてもよく、あるいは、中間ワイヤを伸線してさらに細線化した後（例えば最終的なCu芯材の直径まで伸線した後）に、該Cu芯材表面に被覆層を形成してよ

い。Pdを含有する被覆層を形成する場合、所期の被覆層の構成に応じて、Niめっき液、Pdめっき液、NiとPdを所定比率にて含むめっき液を用いるなどして、被覆層を形成すればよい。例えば、Niめっき液を用いてNi層を設けた後、Pdめっき液やNiとPdを所定比率にて含むめっき液を用いてPd層やPdNi合金層を設けて被覆層を形成してよい。Cu芯材との密着性に優れる被覆層を形成する観点から、Cu芯材の表面に、導電性金属のストライクめっきを施した後で、所定の被覆層を形成してもよい。

[0088] 被覆層がワイヤ表面側に有するAuとNiを含む領域は、上述したものと同様の手法により、被覆層の表面側にAu層を設けることにより形成することができる。

[0089] 伸線加工は、ダイヤモンドコーティングされたダイスを複数個セットできる連続伸線装置を用いて実施することができる。必要に応じて、伸線加工の途中段階で熱処理を施してもよい。熱処理によりワイヤ表面のAu層と下層のNi層（設ける場合にはPd層やPdNi合金層）との間で構成元素を互いに拡散させて、被覆層のワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を形成することができる。その方法としては一定の炉内温度で電気炉中、ワイヤを一定の速度の下で連続的に掃引することで合金化を促す方法が、確実にワイヤ表面におけるAu濃度を所期の範囲に制御できるので好ましい。なお、被覆層上にAu層を追加で設けた後に熱処理によってAuとNiを含有する領域を形成する方法に代えて、最初からAuとNiを含有する合金領域を被着する方法を採用してもよい。

[0090] 本発明のワイヤは、良好なFAB形状をもたらすと共に、良好な2nd接合部における接合性をもたらすことができ、さらには高温環境下で1st接合部及び2nd接合部の双方における良好な接合信頼性をもたらすことができる。したがって本発明のボンディングワイヤは、特に車載用デバイスやパワーデバイス用のボンディングワイヤとして好適に使用することができる。

[0091] [半導体装置の製造方法]

本発明の半導体装置用ボンディングワイヤを用いて、半導体チップ上の電

極と、リードフレームや回路基板上の電極とを接続することによって、半導体装置を製造することができる。

[0092] 一実施形態において、本発明の半導体装置は、回路基板、半導体チップ、及び回路基板と半導体チップとを導通させるためのボンディングワイヤを含み、該ボンディングワイヤが本発明のワイヤであることを特徴とする。

[0093] 本発明の半導体装置において、回路基板及び半導体チップは特に限定されず、半導体装置を構成するために使用し得る公知の回路基板及び半導体チップを用いてよい。あるいはまた、回路基板に代えてリードフレームを用いてもよい。例えば、特開2020-150116号公報に記載される半導体装置のように、リードフレームと、該リードフレームに実装された半導体チップとを含む半導体装置の構成としてよい。

[0094] 半導体装置としては、電気製品（例えば、コンピューター、携帯電話、デジタルカメラ、テレビ、エアコン、太陽光発電システム等）及び乗物（例えば、自動二輪車、自動車、電車、船舶及び航空機等）等に応用される各種半導体装置が挙げられる。

実施例

[0095] 以下、本発明について、実施例を示して具体的に説明する。ただし、本発明は、以下に示す実施例に限定されるものではない。

[0096] （サンプル）

まずサンプルの作製方法について説明する。Cu芯材の原材料となるCuは、純度が99.99質量%以上（4N）で残部が不可避不純物から構成されるものを用いた。また、In、Agや、添加する場合には第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素は、純度が99質量%以上で残部が不可避不純物から構成されるもの、あるいはCuにこれら添加元素が高濃度で配合された母合金を用いた。

[0097] 芯材のCu合金は、まず、黒鉛るつぽに原料を装填し、高周波炉を用いて、N₂ガスやArガス等の不活性雰囲気中で1090～1500℃まで加熱して溶解した後、連続 casting により直径約3～6mmのインゴットを製造した。次

に、得られたインゴットに対して、引抜加工を行って直径約0.7～2.0 mmの中間ワイヤを作製し、更にダイスを用いて連続的に伸線加工等を行うことによって、被覆する線径までワイヤを細径化した。伸線加工では、市販の潤滑液を用い、伸線速度は20～150 m/分とした。被覆層の形成は、ワイヤ表面の酸化膜を除去するために、塩酸または硫酸による酸洗処理を行った後、芯材のCu合金の表面全体を覆うようにNi層を形成し、その表面にAu層を設けた。また、一部の実施例においては、Ni層を形成した後、Pd層を設け、次いでAu層を設けた。Ni層、Au層、Pd層の形成には電解めっき法を用いた。Niめっき液、Auめっき液、Pdめっき液は市販のめっき液を準備し、適宜調製して用いた。

[0098] その後、さらに伸線加工等を行い、最終線径である $\phi 50 \mu\text{m}$ まで加工した。必要に応じて、伸線加工の途中において、300～700℃、2～15秒間の中間熱処理を1～2回行った。中間熱処理を行う場合、ワイヤを連続的に掃引し、N₂ガスもしくはArガスを流しながら行った。最終線径まで加工後、ワイヤを連続的に掃引し、N₂ガスもしくはArガスを流しながら調質熱処理を行った。調質熱処理の熱処理温度は200～600℃とし、ワイヤの送り速度は20～200 m/分、熱処理時間は0.2～1.0秒とした。被覆層が薄い場合やAu濃度が低い場合には熱処理温度を低め、ワイヤの送り速度を速めに設定し、逆の場合は熱処理温度を高め、ワイヤの送り速度を遅めに設定した。

[0099] (試験・評価方法)

以下、試験・評価方法について説明する。

[0100] [オージェ電子分光法(AES)によるワイヤ表面の組成分析]

ワイヤ表面におけるAuの濃度は、ワイヤ表面を測定面として、以下のとおりオージェ電子分光法(AES)により測定して求めた。

まず測定に供するボンディングワイヤを試料ホルダーに直線状に固定した。次いで、ワイヤ軸に垂直な方向におけるワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5%以上1

5%以下となるように測定面を決定した。測定面の長さは測定面の幅の5倍とした。そして、AES装置（アルバック・ファイ製PHI-700）を用いて、加速電圧10kVの条件にてワイヤ表面の組成分析を行い、表面Au濃度（原子%）を求めた。

なお、AESによる組成分析は、ワイヤ軸方向に互いに1mm以上離間した3箇所の測定面について実施し、その算術平均値を採用した。表面におけるAuの濃度を求めるにあたり、炭素（C）、硫黄（S）、酸素（O）、窒素（N）等ガス成分、非金属元素等は考慮しなかった。

[0101] 【オージェ電子分光法（AES）による被覆層の厚さ分析】

被覆層の厚さ分析にはAESによる深さ分析を用いた。AESによる深さ分析とは組成分析とスパッタリングを交互に行うことで深さ方向の組成の変化を分析するものであり、ワイヤ表面から深さ（中心）方向の各元素の濃度変化（所謂、深さ方向の濃度プロファイル）を得ることが出来る。

具体的には、AESにより、1）ワイヤ表面の組成分析を行った後、さらに2）Arによるスパッタリングと3）スパッタリング後の表面の組成分析とを繰り返すことで深さ方向の濃度プロファイルを取得した。2）のスパッタリングは、Ar⁺イオン、加速電圧2kVにて行った。また、1）、3）の表面の組成分析において、測定面の寸法やAESによる組成分析の条件は、上記【オージェ電子分光法（AES）によるワイヤ表面の組成分析】欄で説明したものと同一とした。

なお、深さ方向の濃度プロファイルの取得は、ワイヤ軸方向に互いに1mm以上離間した3箇所の測定面について実施した。

[0102] －被覆層の厚さ－

取得した深さ方向の濃度プロファイルにおいて、ワイヤ表面からワイヤ中心側に向けて濃度プロファイルを確認し、ワイヤ表面位置から、芯材であるCuの濃度が50原子%にはじめて達した深さ位置までの距離を、測定された被覆層の厚さとして求めた。3箇所の測定面について取得した数値の算術平均値を被覆層の厚さとして採用した。

なお、AES分析にて測定される深さは、スパッタリング速度と時間の積として求められる。一般にスパッタリング速度は標準試料である SiO_2 を使用して測定されるため、AESで分析された深さは SiO_2 換算値となる。つまり被覆層の厚さの単位には SiO_2 換算値を用いた。

[0103] ー被覆層におけるNi等の最大濃度ー

取得した深さ方向の濃度プロファイルにおいて、Niの濃度の増減に着目して、Niの濃度が最大となる位置から、それらの最大濃度を求めた。3箇所の測定面について取得した数値の算術平均値をNiの最大濃度として採用した。

なお、実施例のワイヤに関して、芯材側にNiを主成分とする領域を有すること、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有すること、Niの最大濃度が80原子%以上であること、また、Auの最大濃度を示す位置がNiの最大濃度を示す位置よりも表面側にあることを確認した。被覆層がPdを含む領域を有する実施例のワイヤに関しては、Pdの最大濃度を示す位置がNiの最大濃度を示す位置よりも表面側にあること、また、Pdの最大濃度を示す位置がAuの最大濃度を示す位置とNiの最大濃度を示す位置との間にあることを確認した。

[0104] [元素含有量の測定]

ワイヤ中のAu、Ni、In、Ag、Pd、第1添加元素、第2添加元素、第3添加元素の含有量は、ボンディングワイヤを強酸で溶解した液をICP発光分光分析装置、ICP質量分析装置を用いて分析し、ワイヤ全体に含まれる元素の濃度として検出した。分析装置として、ICP-OES（（株）日立ハイテクサイエンス製「PS3520UVDDII」）又はICP-MS（アジレント・テクノロジーズ（株）製「Agilent 7700x ICP-MS」）を用いた。なお、Ni、Au、Pdの合計濃度 C_M （質量%）は、Ni、Au、Pdの各濃度を合計することにより算出した。

[0105] [FAB形状]

FAB形状の評価は、リードフレームに、市販のワイヤボンダーを用いて

FABを作製し、走査型電子顕微鏡（SEM）で観察した（評価数 $N=100$ ）。なお、FABは電流値 $30\sim75\text{ mA}$ 、EFOのギャップを $762\text{ }\mu\text{ m}$ 、テイルの長さを $500\text{ }\mu\text{ m}$ に設定し、 $\text{N}_2+5\%\text{ H}_2$ ガスを流量 $0.4\sim0.6\text{ L/分}$ で流しながら形成し、その径はワイヤ線径に対して $1.5\sim1.9$ 倍の範囲とした。FAB形状の判定は、真球状のものを良好と判定し、偏芯、異形、溶融不良があれば不良と判定した。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0106] 評価基準：

○：不良5箇所以下

△：不良6～10箇所（実用上問題なし）

×：不良11箇所以上

[0107] [FABの断面における結晶方位の測定]

市販のワイヤボンダーを用いて、上記[FAB形状]欄に記載の条件でFABを形成し、FABの圧着接合方向に垂直な断面を測定面として結晶方位を測定した。本発明において、FABの圧着接合方向に垂直な断面とは、図2に示す点線A-Aに沿ってFABを切断して露出する断面を意味し、基準となる点線A-Aは、露出断面の直径が最大となる位置に設定した。測定には、EBSD法を用い、装置に付属している解析ソフトを利用することにより、前述の手順で $\langle 100 \rangle$ 結晶方位の割合を算出した。3つのFABについて測定し、得られた割合の各値を算術平均して、FABの断面における $\langle 100 \rangle$ 結晶方位の割合とした。

[0108] [2nd接合部の接合性]

2nd接合部の接合性は、2nd接合ウィンドウ試験により評価した。2nd接合ウィンドウ試験は、横軸に2nd接合時の超音波電流を 140 mA から 180 mA まで 10 mA ごとに5段階設け、縦軸に2nd接合時の荷重を 80 gf から 120 gf まで 10 gf ごとに5段階設け、全25の2nd接合条件につき接合可能な条件の数を求める試験である。

[0109]

[表1]

(表1)

		超音波電流(mA)				
		140	150	160	170	180
荷重 (g f)	80					
	90					
	100					
	110					
	120					

[0110] 本試験は、実施例及び比較例の各ワイヤについて、市販のワイヤボンダーを用いて、リードフレームのリード部分に、各条件につき200本ずつボンディングを行った。リードフレームには、Agめっきを施したリードフレームを用い、ステージ温度200℃、N₂+5% H₂ガス0.5L/分流通下でボンディングを行った。そして、不着やボンダの停止の問題なしに連続ボンディングできた条件の数を求め、以下の基準に従って、評価した。

[0111] 評価基準：

◎：24条件以上

○：22～23条件

×：21条件以下

[0112] [1st接合部の接合信頼性]

1st接合部の接合信頼性は、高温放置試験（HTSL：High Temperature Storage Life Test）により評価した。

[0113] 一般的な金属フレーム上のSi基板に厚さ2.0μmのAl-1.0質量%Si-0.5質量%Cuの合金を成膜して設けた電極に、市販のワイヤボンダーを用いてボール接合したサンプルを、市販の熱硬化性エポキシ樹脂により封止し、1st接合部の接合信頼性試験用のサンプルを作製した。ボールは上記「FAB形状」欄に記載の条件で形成した。作製した接合信頼性評価用のサンプルを、高温恒温機を使用し、温度200℃の環境に暴露した。1st接合部の接合寿命は、500時間毎にボール接合部のシェア試験を実施し、シェア強度の値が初期に得られたシェア強度の1/2となる時間とし

た。シエア強度の値は無作為に選択したボール接合部の50箇所の測定値の算術平均値を用いた。高温放置試験後のシエア試験は、酸処理によって樹脂を除去して、ボール接合部を露出させてから行った。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0114] 評価基準：

◎◎：接合寿命2500時間以上

◎：接合寿命2000時間以上2500時間未満

○：接合寿命1000時間以上2000時間未満

×：接合寿命1000時間未満

[0115] [2nd接合部の接合信頼性]

2nd接合部の接合信頼性は、高温放置試験（HTSL：High Temperature Storage Life Test）により評価した。

[0116] リードフレームのリード部分に、市販のワイヤボンダーを用いてウェッジ接合したサンプルを、市販の熱硬化性エポキシ樹脂により封止し、2nd接合部の接合信頼性試験用のサンプルを作製した。リードフレームは、1～3 μm のNi/Pd/Auめっきを施したFe-42原子%Ni合金リードフレームを用いた。作製した接合信頼性評価用のサンプルを、高温恒温機を使用し、温度200℃の環境に暴露した。2nd接合部の接合寿命は、500時間毎にウェッジ接合部のプル試験を実施し、プル強度の値が初期に得られたプル強度の1/2となる時間とした。プル強度の値は無作為に選択したウェッジ接合部の50箇所の測定値の算術平均値を用いた。高温放置試験後のプル試験は、酸処理によって樹脂を除去して、ウェッジ接合部を露出させてから行った。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0117] 評価基準：

◎：接合寿命2000時間以上

○：接合寿命1000時間以上2000時間未満

×：接合寿命1000時間未満

[0118] [圧着形状]

1 s t 接合部の圧着形状（ボールのつぶれ形状）の評価は、市販のワイヤボンダーを用いて、上記〔F A B形状〕欄に記載の条件でボールを形成し、それをS i 基板に厚さ2. 0 μ mのA l - 1. 0質量% S i - 0. 5質量% C uの合金を成膜して設けた電極に圧着接合し、直上から光学顕微鏡で観察した（評価数N = 1 0 0）。ボールのつぶれ形状の判定は、つぶれ形状が真円に近い場合に良好と判定し、楕円形や花卉状の形状であれば不良と判定した。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0119] 評価基準：

◎：不良なし

○：不良1～3箇所

△：不良4又は5箇所

×：不良6箇所以上

[0120] 〔キャピラリ寿命〕

市販のワイヤボンダーを用いて連続ボンディングを実施し、キャピラリ詰まりが発生してボンディング不能となるまでのボンディング数をカウントした。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0121] 評価基準：

○：1 0 0万回以上

×：1 0 0万回未満

[0122] 〔チップ損傷〕

チップ損傷の評価は、市販のワイヤボンダーを用いて、上記〔F A B形状〕欄に記載の条件でボールを形成し、それをS i 基板に厚さ2. 0 μ mのA l - 1. 0質量% S i - 0. 5質量% C uの合金を成膜して設けた電極に圧着接合した後、ワイヤ及び電極を薬液にて溶解しS i 基板を露出し、接合部直下のS i 基板を光学顕微鏡で観察することにより行った（評価数N = 5 0）。そして、以下の基準に従って、評価した。

[0123] 評価基準：

○：クラック及びボンディングの痕跡なし

△：クラックは無いもののボンディングの痕跡が確認される箇所あり（3箇所以下）

×：それ以外

[0124] 実施例及び比較例の評価結果を表2、3に示す。

[0125]

[表2]

No.		最終 形式	振動の 長さ mm	C ₉₀ /C ₉₀	ワイヤ表面の 凹凸度 原子%	ワイヤ中の 凹凸度 質量ppm	ワイヤ中の 凹凸度 質量ppm	C ₉₀ /C ₉₀	N最大濃度 原子%	第1添加元素 (B, P, Me) 質量ppm	第2添加元素 (Se, Te, As, Sb) 質量ppm	第3添加元素 (Ga, Ge) 質量%	FAB 形状	2a)結合前の 接合層性	2b)結合前の 接合層性	1a)結合前の 接合層性	圧着 形状	キャピラリ 寿命	チップ 損傷
1	50	85	0.12	35	50	35	50	0.89	83				○	○	○	○	○	○	○
2	50	130	0.05	39	25	39	25	0.99	82				○	○	○	○	○	○	○
3	50	42	0.16	18	100	90	100	0.85	90				○	○	○	○	○	○	○
4	50	70	0.22	10	65	95	65	0.82	95				○	○	○	○	○	○	○
5	50	122	0.02	55	15	88	99	0.88	99				○	○	○	○	○	○	○
6	50	124	0.70	80	38	80	38	0.99	80				○	○	○	○	○	○	○
7	50	100	0.09	34	22	34	22	0.92	86				○	○	○	○	○	○	○
8	50	102	0.14	65	1	65	1	0.88	87				○	○	○	○	○	○	○
9	50	118	0.12	80	42	80	42	0.89	86				○	○	○	○	○	○	○
10	50	15	0.18	46	52	46	52	0.94	95	P: 53			○	○	○	○	○	○	○
11	50	68	0.07	55	45	55	45	0.94	94	B: 1			○	○	○	○	○	○	○
12	50	75	0.06	56	83	56	83	0.94	86	Me: 100			○	○	○	○	○	○	○
13	50	93	0.05	38	39	38	39	0.95	84	P: 25, B: 25			○	○	○	○	○	○	○
14	50	73	0.13	46	47	46	47	0.88	83	Se: 10			○	○	○	○	○	○	○
15	50	78	0.12	85	36	85	36	0.89	88	Te: 5			○	○	○	○	○	○	○
16	50	83	0.11	77	49	77	49	0.90	85	As: 100			○	○	○	○	○	○	○
17	50	92	0.10	46	34	46	34	0.91	90	Sb: 1			○	○	○	○	○	○	○
18	50	104	0.09	38	47	38	47	0.92	82	Sb: 25, Te: 7			○	○	○	○	○	○	○
19	50	109	0.09	37	44	37	44	0.92	86				○	○	○	○	○	○	○
20	50	120	0.08	25	63	25	63	0.83	93				○	○	○	○	○	○	○
21	50	123	0.08	55	91	55	91	0.67	91				○	○	○	○	○	○	○
22	50	89	0.11	69	63	69	63	0.64	90				○	○	○	○	○	○	○
23	50	87	0.11	34	68	34	68	0.90	92				○	○	○	○	○	○	○
24	50	78	0.16	68	77	68	77	0.86	88	B: 70			○	○	○	○	○	○	○
25	50	102	0.12	88	35	88	35	0.89	88	Me: 40			○	○	○	○	○	○	○
26	50	85	0.14	38	51	38	51	0.88	95	P: 55			○	○	○	○	○	○	○
27	50	10	0.54	44	51	44	51	0.85	81				○	○	○	○	○	○	○
28	50	23	0.27	46		46		0.79	83				○	○	○	○	○	○	○
29	50	53	0.21	82		82		0.83	88				○	○	○	○	○	○	○
30	50	83	0.14	83		83		0.83	88				○	○	○	○	○	○	○
31	50	109	0.13	90		90		0.88	98				○	○	○	○	○	○	○
32	50	130	0.14	12	50	12	50	0.88	91				○	○	○	○	○	○	○
33	50	94	0.09	65		65		0.92	95	P: 60			○	○	○	○	○	○	○
34	50	101	0.17	89	25	89	25	0.88	81	B: 25			○	○	○	○	○	○	○
35	50	97	0.13	82	65	82	65	0.80	86	Se: 30			○	○	○	○	○	○	○
36	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90	Sb: 32			○	○	○	○	○	○	○
37	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90	Te: 15			○	○	○	○	○	○	○
38	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
39	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
40	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
41	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
42	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
43	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
44	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
45	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
46	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
47	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
48	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
49	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
50	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
51	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
52	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
53	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
54	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
55	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
56	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
57	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
58	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
59	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
60	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
61	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
62	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
63	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
64	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
65	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
66	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
67	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
68	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
69	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
70	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
71	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
72	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
73	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
74	50	80	0.17	35	64	35	64	0.90	90				○	○	○	○	○	○	○
75	50	80	0.17	35	64	35	75						○	○	○	○	○	○	○
76	50	100	0.09	92		92							○	○	○	○	○	○	○
77	50	93	0.01	13		13							○	○	○	○	○	○	○
78	50	38	0.03	3		3							○	○	○	○	○	○	○
79	50	68	0.04	50		50							○	○	○	○	○	○	○
80	50	68	0.68	50		50							○	○	○	○	○	○	○
81	50	100	0.15	35		35							○	○	○	○	○	○	○
82	50	100	0.09	92		92							○	○	○	○	○	○	○

[表3]

(表3)	No.	線径 μm	被覆層の 厚さ nm	C_{Au}/C_N	ワイヤ表面の Au濃度 原子%	ワイヤ中の In濃度 質量ppm	ワイヤ中の Ag濃度 質量ppm	C_N/C_{N1}	N最大濃度 原子%	第1添加元素 (B, P, Mg) 質量ppm	第2添加元素 (Se, Te, As, Sb) 質量ppm	第3添加元素 (Ga, Ge) 質量%	FAB断面 <100>結晶方位 %	調整熱処理 温度 ℃	FAB 形状	圧着 形状
実施例	36	50	10	0.14	40	50		0.88	88				62	480	○	◎
	37	50	33	0.07	34	100		0.94	90				55	530	○	◎
	38	50	15	0.13	44	2		0.89	91				52	490	○	◎
	39	50	18	0.11	37	2		0.90	93				58	500	○	◎
	40	50	23	0.13	39	25		0.87	84				39	570	○	◎
	41	50	70	0.24	26	65		0.81	80				25	520	○	△
	42	50	30	0.05	19	80		0.95	85				35	600	○	△
	43	50	101	0.07	50		1		84				65	550	○	◎
	44	50	117	0.06	89		300	0.94	82				40	530	○	◎
	45	50	64	0.11	45	75	400	0.90	84						○	○

*1 ワイヤ全体に対するNi、Au、Pdの合計濃度 C_N (質量%)とNの濃度 C_{N1} (質量%)の比

[0127] 実施例No. 1～35のワイヤはいずれも、本件特定の条件（1）～（4）を全て満たす被覆層を含むと共に、ワイヤ全体に対しIn及びAgの少なくとも一方を1質量ppm以上含有しており、良好なFAB形状をもたらす

と共に、2nd接合部における接合性も良好であり、さらには温度200℃の高温環境下で1st接合部及び2nd接合部の双方において良好な接合信頼性をもたらすことを確認した。中でも本件特定の条件(1)～(4)を全て満たす被覆層を含むと共に、ワイヤ全体に対するIn、Agの含有量が好適範囲にある実施例No. 1、3、4、10、12、20～24、26、29～31、33～35のワイヤは、線径が50μmと比較的太い場合であっても、温度200℃の高温環境下において一際良好な2nd接合部の接合信頼性をもたらすことを確認した。

加えて、第1添加元素を総計で1質量ppm以上含有する実施例No. 10～13、24～26、32、33のワイヤは、一際良好な1st接合部の圧着形状をもたらすことを確認した。第2添加元素を総計で1質量ppm以上含有する実施例No. 14～18、24、26、32～35のワイヤは、一際良好な高温環境下での1st接合部の接合信頼性をもたらすことを確認した。第3添加元素を総計で0.011質量%以上含有する実施例No. 19～22、25、26、33～35のワイヤは、一際良好な高温環境下での1st接合部の接合信頼性をもたらすことを確認した。

他方、比較例No. 1～7のワイヤは、本件特定の条件(1)～(4)の少なくとも1つを満たさない被覆層を備えているか、又はワイヤ全体に対するIn、Agの濃度が1質量ppm未満であり、FAB形状、2nd接合部における接合性、1st接合部の接合信頼性、2nd接合部の接合信頼性の何れか1つ以上が不良であることを確認した。

[0128] ワイヤを用いてFABを形成したとき、該FABの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位を測定した結果において、圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が30%以上であると、良好な1st接合部の圧着形状を実現できることを確認した(実施例No. 36～45)。特に該<100>結晶方位の割合が50%以上であると、格別優れた1st接合部の圧着形状を実現できることを確認した(実施例No. 36、37、39、44)。

符号の説明

- [0129] 1 ボンディングワイヤ（ワイヤ）
 2 測定面
 X ワイヤの幅の中心
 W ワイヤの幅（ワイヤ直径）
 w_a 測定面の幅
 l_a 測定面の長さ
10 F A B
 Z F A Bの圧着接合方向

請求の範囲

- [請求項1] Cu又はCu合金からなる芯材と、該芯材の表面に形成されたCu以外の導電性金属を含有する被覆層とを含む半導体装置用ボンディングワイヤであって、
- 該被覆層が、被覆層の厚さ方向において、芯材側にNiを主成分とする領域を有し、かつ、ワイヤ表面側にAuとNiを含む領域を有し、
- 該被覆層の厚さが10nm以上130nm以下であり、
- ワイヤ全体に対するAuの濃度 C_{Au} （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Au}/C_{Ni} が0.02以上0.7以下であり、
- 該ワイヤの表面におけるAuの濃度が10原子％以上90原子％以下であり、
- 以下の条件（i）、（ii）の少なくとも一方を満たす、半導体装置用ボンディングワイヤ。
- （i）ワイヤ全体に対するInの濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下
- （ii）ワイヤ全体に対するAgの濃度が1質量ppm以上500質量ppm以下
- [請求項2] ワイヤの表面におけるAuの濃度が、下記＜条件＞にてオージェ電子分光法（AES）により測定される、請求項1に記載のボンディングワイヤ。
- ＜条件＞ワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5％以上15％以下、測定面の長さが測定面の幅の5倍である
- [請求項3] 被覆層が、Cu以外の導電性金属としてPdをさらに含有する、請求項1又は2に記載のボンディングワイヤ。
- [請求項4] ワイヤ全体に対するNi、Au、Pdの合計濃度 C_M （質量％）とNiの濃度 C_{Ni} （質量％）の比 C_{Ni}/C_M が0.5以上である、請求

項 1 ～ 3 の何れか 1 項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項5] ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルにおいてNiの最大濃度が80原子%以上である、請求項1～4の何れか1項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項6] ワイヤの深さ方向の濃度プロファイルが、ワイヤの表面からArスパッタリングにより深さ方向に掘り下げていきながら、下記<条件>にてオージェ電子分光法(AES)により測定して得られる、請求項5に記載のボンディングワイヤ。

 <条件>ワイヤの幅の中心が測定面の幅の中心となるように位置決めし、かつ、測定面の幅がワイヤ直径の5%以上15%以下、測定面の長さが測定面の幅の5倍である

[請求項7] ワイヤを用いてフリーエアボール(FAB:Free Air Ball)を形成したとき、該FABの圧着接合方向に垂直な断面の結晶方位を測定した結果において、圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が30%以上である、請求項1～6の何れか1項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項8] 圧着接合方向に対して角度差が15度以下である<100>結晶方位の割合が50%以上である、請求項7に記載のボンディングワイヤ。

[請求項9] 被覆層の厚さが18nm以上である、請求項1～8の何れか1項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項10] B、P及びMgからなる群から選択される1種以上の元素(以下、「第1添加元素」という。)を含み、ワイヤ全体に対する第1添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下である、請求項1～9の何れか1項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項11] Se、Te、As及びSbからなる群から選択される1種以上の元素(以下、「第2添加元素」という。)を含み、ワイヤ全体に対する第2添加元素の総計濃度が1質量ppm以上100質量ppm以下で

ある、請求項 1 ～ 1 0 の何れか 1 項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項12] Ga 及び Ge からなる群から選択される 1 種以上の元素（以下、「第 3 添加元素」という。）を含み、ワイヤ全体に対する第 3 添加元素の総計濃度が 0. 0 1 1 質量%以上 1. 5 質量%以下である、請求項 1 ～ 1 1 の何れか 1 項に記載のボンディングワイヤ。

[請求項13] 請求項 1 ～ 1 2 の何れか 1 項に記載のボンディングワイヤを含む半導体装置。