

請求の範囲

- [請求項1] 硝酸濃度 20 質量%の希硝酸で溶解した後、液中パーティクルカウンタによって J I S B 9925 に基づいて測定した、粒径が 0.5 μ m 以上のパーティクルの数が、6000 個/g 以下である C o アノード。
- [請求項2] 前記粒径が 0.5 μ m 以上のパーティクルの数が 5000 個/g 以下である請求項 1 に記載の C o アノード。
- [請求項3] 純度が 3 N 以上である請求項 1 又は 2 に記載の C o アノード。
- [請求項4] 純度が 4 N 以上である請求項 3 に記載の C o アノード。
- [請求項5] F e 濃度が 10 p p m 以下である請求項 3 又は 4 に記載の C o アノード。
- [請求項6] F e 濃度が 5 p p m 以下である請求項 5 に記載の C o アノード。
- [請求項7] 請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の C o アノードを用いた電気 C o めっき方法。