Nominal linewidth (mil)	10	15	20
Ω	110	112	63
Length (μm)	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05
Linewidth (mil)	13.60	11.93	23.40
Δ (mil)	1.80	-1.54	1.70
Linewidth (μm)	345.44	303.02	594.36
# of □	289	330	168
Ω/□	0.38	0.34	0.37
mΩ/□	380	339	374
Line thickness (μm)	1.29	1.16	0.88
Thickness (mil)	5.1E-02	4.6E-02	3.5E-02
Sheet resistivity (mΩ/□/mil)	19.3	15.5	13.0
Volume resistivity (μΩ•cm)	49.0	39.4	33.0

Fig. 9

Nominal linewidth (mil)	2	3	5	10	15	20
Ω	329	244	175	106	80	63
Length (µm)	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05
Linewidth (mil)	6.60	7.16	9.08	13.40	19.00	23.50
Δ (mil)	2.30	2.08	2.04	1.70	2.00	1.75
Linewidth (µm)	167.64	181.86	230.63	340.36	482.60	596.90
# of □	597	550	434	294	207	168
Ω/□	0.55	0.44	0.40	0.36	0.39	0.38
mΩ/□	552	444	404	361	386	376
Line thickness (µm)	0.55	0.62	0.90	1.29	1.16	0.88
Thickness (mil)	2.2E-02	2.4E-02	3.5E-02	5.1E-02	4.6E-02	3.5E-02
Sheet resistivity (mΩ/□/mil)	11.94	10.83	14.30	18.32	17.63	13.03
Volume resistivity (µΩ•cm)	30.3	27.5	36.3	46.5	44.8	33.1

Fig. 8