

請求の範囲

- [請求項1] フリーライム、無水セッコウ、イーリマイト、及びテルネサイトを
含み、前記テルネサイトに対する前記イーリマイトの質量比（イーリ
マイト／テルネサイト）が、 $0.5 \sim 40$ であるセメント混和材。
- [請求項2] 前記フリーライムを $20 \sim 80$ 質量%含む請求項1に記載のセメン
ト混和材。
- [請求項3] 前記テルネサイトに対する前記フリーライム及び前記無水セッコウ
の合計の質量比（（フリーライム＋無水セッコウ）／テルネサイト）
が、 $20 \sim 90$ である請求項1又は2に記載のセメント混和材。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれか1項に記載のセメント混和材からなる膨張
材。
- [請求項5] 請求項1～3のいずれか1項に記載のセメント混和材を含有してな
るセメント組成物。