

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
Oficina internacional



G00002



(43) Fecha de publicación internacional
14 de Noviembre de 2002 (14.11.2002)

PCT

(10) Número de Publicación Internacional
WO 02/090068 A1

(51) Clasificación Internacional de Patentes⁷: **B27K 3/50**,
3/38

(21) Número de la solicitud internacional: PCT/ES01/00175

(22) Fecha de presentación internacional:
7 de Mayo de 2001 (07.05 2001)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(71) Solicitante e

(72) Inventor: **RODRIGUEZ RAMOS, Rafael** [ES/ES];
Calle Linares, 7 Pta. 3, E-46018 Valencia (ES)

(74) Mandatario: **MALDONADO JORDAN, Julia**, Linares,
7-3º, E-46018 Valencia (ES)

(81) Estados designados (nacional): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR.

CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA,
ZW

(84) Estados designados (regional): patente ARIPO (GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), patente
euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), patente OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)

Publicada:

— con informe de búsqueda internacional

Para códigos de dos letras y otras abreviaturas, véase la sección
"Guidance Notes on Codes and Abbreviations" que aparece al
principio de cada número regular de la Gaceta del PCT

(54) Title: VEHICLE USED TO APPLY CHEMICAL COMPOUNDS TO WOOD

(54) Título: VEHICULO PARA LA APLICACION DE COMPUESTOS QUIMICOS EN MADERA

(57) Abstract: The invention relates to a vehicle comprising toluene (40-70 %), xylene (6-40 %), benzophenone (3-18 %), butylglycol (2-9 %), cetyl acetate (1-7 %) and methanol (0.3-4 %). The inventive vehicle has a high wood penetration index and can be used to prepare wood treatment compositions which contain one or more chemical compounds, e.g. insecticides and/or fungicides, and which are used to treat or prevent damage caused by attacks by biological agents that are harmful to wood

(57) Resumen: El vehículo de la invención comprende tolueno (40-70 %), xileno (6-40 %), benzofenona (3-18 %), butilglicol (2-9 %), acetato de cetilo (1-7 %) y metanol (0.3-4 %). El vehículo presenta un elevado índice de penetración en la madera y puede utilizarse para preparar composiciones útiles para el tratamiento de la madera que contienen uno o más compuestos químicos, por ejemplo, insecticidas y/o fungicidas, con el fin de tratar o prevenir los daños causados por el ataque de agentes biológicos nocivos para la madera.

WO 02/090068 A1