

Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe

- 5 Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe.

Stand der Technik / Probleme

- Für anspruchsvolle Anwendungen in der elektronischen Industrie werden epitaktisch
10 beschichtete Halbleiterscheiben, insbesondere Substratscheiben aus einkristallinem Silizium benötigt, die mit einer Schicht aus Silizium epitaktisch beschichtet sind.

- Ein häufig verwendetes Verfahren zum Abscheiden der Schicht stellt die Gasphasenabscheidung dar. Das Material für die Schicht wird dabei von Prozessgas
15 bereitgestellt, das über die zu beschichtende Seite der Substratscheibe bei Temperaturen geleitet wird, bei denen sich eine im Prozessgas enthaltene Vorläuferverbindung, die das Material enthält, chemisch spaltet. Die Substratscheibe liegt während des Abscheidens der Schicht in der Tasche (pocket) eines Suszeptors, währenddessen sie von einer ringförmigen Begrenzung des Suszeptors umgeben ist.
20 Das Verfahren wird in der Regel in einer Vorrichtung durchgeführt, die als Einzelscheibenreaktor ausgeführt ist. Ein solcher Einzelscheiben-Reaktor ist beispielsweise in EP 0 870 852 A1 beschrieben.

- Damit die epitaktische Schicht möglichst gleichmäßig auf der Substratscheibe wächst,
25 besteht ein besonderes Interesse daran, dass die Substratscheibe zentrisch zur Begrenzung in der Tasche liegt.

- In US 2010 0216261 A1 wird vorgeschlagen, die korrekte Lage der Substratscheibe auf dem Suszeptor mittels eines Kamerasystems zu überwachen.

30

In WO17 135 604 A1 wird beschrieben, nach dem Abscheiden der epitaktischen Schicht einen Dickenkennwert im Randbereich zu messen und in Abhängigkeit des

Messergebnisses bestimmte Prozess-Parameter für nachfolgende Abscheidevorgänge zu ändern.

- 5 WO 14 103 657 A1 und JP2015 201 599 A offenbaren Verfahren, die ausgehend von der Verteilung von Dickenkennwerten im Randbereich der Halbleiterscheibe mit epitaktisch abgeschiedener Schicht eine Exzentrizität berechnet, um in Abhängigkeit von dieser Exzentrizität die Lage einer nachfolgenden Substratscheibe auf dem Suszeptor zu korrigieren.
- 10 US2009 252 942 A1 und JP2002 043 230 A schlagen vor, die Ebenheit der Substratscheibe vor dem Abscheiden der epitaktischen Schicht zu messen und während des Abscheidens bestimmte Prozess-Parameter so zu ändern, dass mit dem Beschichten der Substratscheibe ein Randabfall geringer wird.
- 15 Allerdings lassen sich Dickenunterschiede im Randbereich der epitaktisch beschichteten Substratscheibe mit dieser Vorgehensweise nicht vermeiden, wenn die Substratscheibe selbst schon Dickenunterschiede im Randbereich aufweist.

- Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lösung des Problems anzubieten, die ermöglicht,
- 20 die Dicke der epitaktischen Schicht im Randbereich an unterschiedlichen Positionen des Umfangs der Substratscheibe unterschiedlich einzustellen.

- Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus einer Gasphase, umfassend
- 25 das Messen einer Randgeometrie der Substratscheibe, die einem Rand der Substratscheibe in Abhängigkeit von Randpositionen einen Dickenkennwert zuweist; das Ablegen der Substratscheibe in eine Tasche eines Suszeptors einer Vorrichtung zum Abscheiden der epitaktischen Schicht, wobei die Tasche von einer Begrenzung mit kreisförmigem Umfang umgeben ist;
- 30 das Erhitzen der Substratscheibe; und das Leiten von Prozessgas über die Substratscheibe; gekennzeichnet durch das Ablegen der Substratscheibe in die Tasche derart, dass ein Abstand, den die Substratscheibe zur Begrenzung der Tasche hat, an Randpositionen mit dem

Dickenkennwert eines dickeren Rands kleiner ist, als an Randpositionen mit dem Dickenkennwert eines dünneren Rands.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das zentrierte Ablegen der Substratscheibe in der Tasche mit der Erwartung einhergeht, dass die Substratscheibe eine einheitliche Randgeometrie besitzt. In der Praxis ist das jedoch eher selten der Fall, weil Bearbeitungsschritte wie Schleifen und Polieren nicht in der Lage sind, eine Substratscheibe mit vollständig einheitlicher Randdicke zu schaffen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist in der Lage, die Randgeometrie einer epitaktisch beschichteten Halbleiterscheibe im Vergleich zur unbeschichteten Substratscheibe zu vereinheitlichen, insbesondere, wenn die Substratscheibe in einem Randabschnitt eine vergleichsweise niedrige Randdicke besitzt und im gegenüberliegenden Randabschnitt eine vergleichsweise hohe Randdicke. Ungeachtet dessen kann auch eine Homogenisierung der Randdicke erreicht werden, wenn beispielsweise nur ein Randabschnitt mit vergleichsweise niedriger Randdicke vorhanden ist.

Zunächst wird die Randgeometrie der Substratscheibe gemessen, so dass sie in Form eines Dickenkennwerts zur Verfügung steht. Vorzugsweise wird ein äußerstes Randstück mit einer radialen Länge von 1 mm oder 2 mm als Randausschluss (edge exclusion) von der Messung ausgenommen. Als Dickenkennwert kommt prinzipiell jeder Messwert in Frage, der eine Aussage über die relative Dicke an zwei unterschiedlichen Abschnitten im Randbereich der Substratscheibe zu machen erlaubt. Beispielsweise eignet sich als Dickenkennwert der ZDD (Z double derivative) der Vorderseite, der die Krümmung des Randabfalls beschreibt und in der SEMI-Norm M68-0720 definiert ist, oder der ESFQR, der die Ebenheit von Sektoren (sites) im Randbereich quantifiziert und in der SEMI-Norm M67-0720 definiert ist. Die weitere Beschreibung verwendet stellvertretend ESFQR als Dickenkennwert.

Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, die Randgeometrie einer Substratscheibe vor deren Beschichtung mit einer epitaktischen Schicht zu messen. Danach liegt beispielsweise eine Karte vor, die jedem Sektor einen ESFQR-Wert zuordnet und damit ein Dickenprofil der Substratscheibe entlang von deren Umfang anzeigt. Substratscheiben mit einer keilartigen Form des Querschnitts oder solche, die an

5 einem Randabschnitt dünner sind als an anderen sind besonders geeignet. Mit Randabschnitt ist ein Randbereich gemeint, der sich über eine Strecke von bis zu 50 % des Umfangs, vorzugsweise 7 % bis 42 % des Umfangs in Umfangsrichtung erstreckt. Eine Substratscheibe mit keilartiger Form hat einen dickeren Randabschnitt und einen dünneren Randabschnitt, die sich gegenüberliegen, also den größtmöglichen Abstand zueinander haben.

Für die zur Beschichtung der Substratscheibe zum Einsatz kommende Abscheidekammer, einen Einzelscheiben-Reaktor, wird eine Korrelations-Funktion
10 erstellt, die einem Verschiebevektor einen Dickenkennwert zuordnet. Der Verschiebevektor zeigt die Richtung und den Betrag an, um den die Substratscheibe mit dem dickeren Randabschnitt aus der zentrierten Lage versetzt in die Tasche des Suszeptors gelegt werden muss, damit auf dem gegenüberliegenden dünneren Randabschnitt beim Abscheiden der epitaktischen Schicht mehr Material
15 abgeschieden wird, als auf dem dickeren Randabschnitt. Dementsprechend ist der Dickenkennwert nach der Abscheidung im dünneren Randabschnitt der Substratscheibe um den zugeordneten Dickenkennwert größer, als er nach der Abscheidung einer epitaktischen Schicht wäre, im Verlauf derer die Substratscheibe zentriert in der Tasche des Suszeptors liegt. Der Verschiebevektor repräsentiert also
20 eine Exzentrizität der Lage des Mittelpunkts der auf dem Suszeptor liegenden Substratscheibe im Vergleich zur Lage, die der Mittelpunkt hätte, läge die Substratscheibe zentriert in der Tasche des Suszeptors. Die Korrelations-Funktion wird vor der Beschichtung der Substratscheibe durch Versuche ermittelt, indem festgestellt wird, welche Exzentrizität welche Änderung des Dickenkennwerts zur
25 Folge hat.

Das Ablegen der Substratscheibe in die Tasche des Suszeptors erfolgt zweckmäßigerweise durch einen Roboter, der das nach Vorgabe der Korrelations-Funktion ausführt. Alternativ oder ergänzend kann der Roboter als selbstlernendes
30 System konfiguriert sein, das mit den gemessenen Geometriedaten der Substratscheiben und der resultierenden epitaktisch beschichteten Halbleiterscheiben die nötige Exzentrizität für die Beschichtung nachfolgender Substratscheiben ermittelt und umsetzt. Darüber hinaus ist bevorzugt, die Ablage der Substratscheibe auf dem

Suszeptor und deren Lage in der Tasche des Suszeptors mittels eines Kamerasystems zu überwachen.

- Die Substratscheibe und die darauf abgeschiedene epitaktische bestehen
- 5 vorzugsweise im Wesentlichen aus Halbleitermaterial, beispielsweise aus einkristallinem Silizium. Die Substratscheibe hat vorzugsweise einen Durchmesser von mindestens 200 mm, besonders bevorzugt mindestens 300 mm. Die epitaktische Schicht hat vorzugsweise eine Dicke von 1 μm bis 20 μm .
- 10 Die Erfindung wird nachfolgend mit Verweis auf Zeichnungen näher beschrieben.

Kurzbeschreibung der Figuren

- Fig. 1** zeigt qualitativ auf, wie die Erfindung wirkt.
- 15 **Fig. 2** zeigt eine erfindungsgemäß in der Tasche des Suszeptors abgelegte Substratscheibe.
- Fig. 3** zeigt eine Korrelations-Funktion, die einer Exzentrizität E eine zu erwartende Änderung eines Dickenkennwerts zuordnet.
- Fig. 4** zeigt die Abweichung der Dicke einer Substratscheibe von einer Zieldicke
- 20 entlang von deren Durchmesser
- Fig. 5** zeigt die Abweichung der Dicke der epitaktisch beschichteten Substratscheibe gemäß Fig.4 von einer Zieldicke entlang des Durchmessers der epitaktisch beschichteten Substratscheibe
- Fig. 6** zeigt die Abweichung der Dicke der epitaktischen Schicht der beschichteten
- 25 Substratscheibe gemäß Fig. 5 von einer Zieldicke entlang des Durchmessers der epitaktischen Schicht.
- Fig. 7** zeigt den Verlauf der Abweichung des Dickenkennwerts von einem Zielwert entlang des Umfangs einer Substratscheibe vor und nach dem Abscheiden einer epitaktischen Schicht.

30

Liste der verwendeten Bezugszeichen

- 1 Substratscheibe

- 2** epitaktische Schicht
- 3** Suszeptor
- 4** Tasche
- 5** dicker Randabschnitt der Substratscheibe
- 5 **6** dünner Randabschnitt der Substratscheibe
- 7** äußere Begrenzung der Tasche
- 8** Karte
- E** Exzentrizität
- ESFQR** ESFQR-Wert
- 10 **Δ ESFQR** Unterschied des ESFQR-Werts zum Zielwert
- Δt** Unterschied der Dicke t zur Zieldicke
- d** Durchmesser
- WP** Randposition

15 Detaillierte Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsbeispiele

Fig.1 zeigt in Schnittdarstellung (Vertikalschnitt) eine in der Tasche 4 eines Suszeptors 3 abgelegte Substratscheibe 1, die einen Randabschnitt 5 aufweist, der vergleichsweise dick ist, und einen gegenüberliegenden Randabschnitt 6, der vergleichsweise dünn ist. Die Substratscheibe 1 liegt nicht zentriert in der Tasche 4, sondern exzentrisch und zwar so, dass der dickere Randabschnitt 5 einen kleineren Abstand zu einer Begrenzung 7 der Tasche hat, als der dünnere Randabschnitt 6. Diese Konfiguration hat zur Folge, dass dort, wo der Abstand kleiner ist, die Geschwindigkeit des Aufwachsens von Material während des Abscheidens der epitaktischen Schicht geringer ist, als dort, wo der Abstand größer ist.

25 Der untere Teil von Fig.1 zeigt die Situation nach dem Abscheiden der epitaktischen Schicht 2. Aus der Substratscheibe 1 ist eine Substratscheibe mit abgeschiedener epitaktischer Schicht geworden, wobei die epitaktische Schicht 2 im Bereich des Randabschnitts mit kleinerem Abstand zur Begrenzung 4 dünner ist als im Bereich des Randabschnitts mit größerem Abstand zur Begrenzung 4. Wird die Dicke der Substratscheibe mit abgeschiedener epitaktischer Schicht 2 betrachtet und mit der Dicke der Substratscheibe 1 verglichen, stellt man fest, dass die Dicke der epitaktisch beschichteten Substratscheibe in deren Randbereich gleichmäßiger ist, als die Dicke der Substratscheibe 1. Die Dickenunterschiede im Randbereich sind im Fall der

Substratscheibe 1 ausgeprägter, als im Fall der epitaktisch beschichteten Substratscheibe.

Fig. 2 zeigt in Draufsicht eine erfindungsgemäß in der Tasche des Suszeptors
5 abgelegte Substratscheibe. Die Substratscheibe 1 liegt nicht zentrisch in der Tasche des Suszeptors. Der Mittelpunkt der Substratscheibe ist entsprechend der Exzentrizität E vom Mittelpunkt der Tasche verschoben und zwar so, dass der dickere Randabschnitt 6 einen kleineren Abstand zur äußeren Begrenzung 7 der Tasche hat, als der dünnere Randabschnitt 6. Richtung und Betrag der Exzentrizität E sind
10 abhängig von einer Messung der Randgeometrie der Substratscheibe, beispielsweise indem in 5° breiten Randsegmenten die Ebenheit in Form des ESFQR-Werts gemessen wird. Das Ergebnis der Messung ist durch die eingezeichnete Karte 8 qualitativ angedeutet und weist den mit „+“ - Symbolen hervorgehobenen dickeren Randabschnitt 5 und den mit „-“ - Symbolen hervorgehobenen dünneren
15 Randabschnitt 6 aus.

Die gewählte Exzentrizität E basiert auf einer Korrelations-Funktion, die durch Vorversuche für die zur Anwendung kommende Abscheidevorrichtung bestimmt wird. Dabei wird untersucht, welche Änderung des Dickenkennwerts zu erwarten ist, wenn
20 die Substratscheibe mit einer bestimmten Exzentrizität E in der Tasche des Suszeptors abgelegt wird. Im ausgewählten Beispiel zeigt die Korrelations-Funktion gemäß Fig. 3 an, welcher Unterschied ΔESFQR des ESFQR-Werts im dünneren Randabschnitt nach der Abscheidung erhalten wird, wenn die Substratscheibe vor der Abscheidung nicht zentrisch, sondern mit der entsprechenden Exzentrizität E in die
25 Tasche des Suszeptors abgelegt wird. Die Korrelations-Funktion gemäß Fig. 3 lässt also erwarten, dass nach dem Abscheiden der epitaktischen Schicht der ESFQR-Wert in den Sektoren des dünneren Randabschnitts um etwa 2 nm größer sein wird, sofern die Substratscheibe vor dem Abscheiden nicht zentrisch, sondern mit einer Exzentrizität von 100 μm in der Tasche des Suszeptors abgelegt wurde.

30
Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen jeweils den Verlauf der Abweichung einer Dicke von einer Zieldicke einer Substratscheibe aus einkristallinem Silizium vor (Fig. 4) und nach (Fig. 5) dem Abscheiden einer epitaktischen Schicht sowie die Abweichung der Dicke der epitaktischen Schicht (Fig. 6) von einer Zieldicke. Gemäß Fig. 4 hatte die
35 Substratscheibe deutlich unterschiedliche Randdicken, mit einem dünneren

Randabschnitt im Bereich von 0 mm und einem dickeren Randabschnitt im Bereich von 300 mm. Nach dem Abscheiden der epitaktischen Schicht entsprechend der vorliegenden Erfindung war der Unterschied der Randdicken in diesen Randabschnitten nahezu ausgeglichen (Fig. 5). Der Verlauf der Dickenabweichung der epitaktischen Schicht gemäß Fig. 6 zeigt, dass die epitaktische Schicht wegen des Anwendens des erfindungsgemäßen Verfahrens an derjenigen Randposition dicker ist, die dem dünneren Randabschnitt der Substratscheibe entspricht, und an derjenigen Randposition dünner ist, die dem dickeren Randabschnitt der Substratscheibe entspricht. Die exzentrische Lage der Substratscheibe hat bewirkt, dass an den betrachteten Randabschnitten unterschiedlich viel Material abgeschieden wurde.

Das erfindungsgemäße Vorgehen verbessert die Randgeometrie, auch wenn sie über den gesamten Umfang betrachtet wird. Fig. 7 zeigt in Form von geglätteten Kurven die Randgeometrie einer Substratscheibe vor (Kurve A) und nach (Kurve B) dem Abscheiden einer epitaktischen Schicht und zwar in Form des ESFQR-Werts in Abhängigkeit von der Randposition WP. Die Kurven basieren auf 72 Messpunkten, von denen jeder den ESFQR-Wert eines Sektors mit einer Breite von 5 ° und einer radialen Länge von 35 mm beschreibt, wobei ein Randausschluss von 1 mm berücksichtigt ist.

Die vorstehende Beschreibung beispielhafter Ausführungsformen ist exemplarisch zu verstehen. Die damit erfolgte Offenbarung ermöglicht es dem Fachmann einerseits, die vorliegende Erfindung und die damit verbundenen Vorteile zu verstehen, und umfasst andererseits im Verständnis des Fachmanns auch offensichtliche Abänderungen und Modifikationen der beschriebenen Strukturen und Verfahren. Daher sollen alle derartigen Abänderungen und Modifikationen sowie Äquivalente durch den Schutzbereich der Ansprüche abgedeckt sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus einer Gasphase, umfassend
 - 5 das Messen einer Randgeometrie der Substratscheibe, die einem Rand der Substratscheibe in Abhängigkeit von Randpositionen einen Dickenkennwert zuweist; das Ablegen der Substratscheibe in eine Tasche eines Suszeptors einer Vorrichtung zum Abscheiden der epitaktischen Schicht, wobei die Tasche von einer Begrenzung mit kreisförmigem Umfang umgeben ist;
 - 10 das Erhitzen der Substratscheibe; und das Leiten von Prozessgas über die Substratscheibe; gekennzeichnet durch das Ablegen der Substratscheibe in die Tasche derart, dass ein Abstand, den die Substratscheibe zur Begrenzung der Tasche hat, an Randpositionen mit dem
 - 15 Dickenkennwert eines dickeren Rands kleiner ist, als an Randpositionen mit dem Dickenkennwert eines dünneren Rands.
2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch das Messen des ESFQR oder des ZDD als Dickenkennwert.
- 20 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, gekennzeichnet durch das Ablegen der Substratscheibe mittels eines Roboters.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch
- 25 das Überwachen der Lage der Substratscheibe in der Tasche mittels eines Kamerasystems.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch das Abscheiden einer epitaktischen Schicht aus Silizium auf einer Substratscheibe
- 30 aus einkristallinem Silizium.