(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月12日(12.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/187602 A1

(51) 国際特許分類:
C08J 3/12 (2006.01)　*C08J 9/30* (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)　*C08L 29/04* (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)

(21) 国際出願番号：　PCT/JP2025/007404

(22) 国際出願日：　2025年3月3日(03.03.2025)

(25) 国際出願の言語：　日本語

(26) 国際公開の言語：　日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-032354　2024年3月4日(04.03.2024)　JP

(71) 出願人：株式会社クラレ (**KURARAY CO., LTD.**) [JP/JP]；〒7100801 岡山県倉敷市酒津１６２１番地 (JP).

(72) 発明者：新居　真輔 (**NII Shinsuke**)；〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島７４７１番地 株式会社クラレ内 (JP).

(74) 代理人：池田　義典 (**IKEDA Yoshinori**)；〒6500025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１番１８号 富士興業ビル６階 天野特許事務所内 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能)：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：
一　国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2025/187602 A1

(54) **Title:** METHOD FOR PRODUCING RESIN POWDER

(54) 発明の名称：樹脂粉体の製造方法

(57) **Abstract:** The present invention provides a method for producing a resin powder containing a vinyl alcohol polymer, said method making it possible to obtain a resin powder which has an improved drying efficiency and good handleability. Provided is a method for producing a resin powder which contains a vinyl alcohol polymer and which has an average particle size of not less than 100 μm, said method comprising a step for obtaining a solid which contains the vinyl alcohol polymer and in which bubbles are formed, wherein the bubbles are formed by introducing a gas into the system.

(57) 要約：ビニルアルコール系重合体を含有する樹脂粉体の製造方法であって、乾燥効率が改善されており、取り扱い性も良好である樹脂粉体を得ることができる樹脂粉体の製造方法を提供する。ビニルアルコール系重合体を含み、平均粒子径が１００μｍ以上である樹脂粉体を製造する方法であり、前記ビニルアルコール系重合体を含み、気泡が形成された固形物を得る工程を備え、前記気泡の形成を系中に気体を導入することにより行う、樹脂粉体の製造方法。