


請求の範囲

- [請求項1] 第四級フッ化アルキルアンモニウム及び第四級フッ化アルキルアンモニウムの水和物の少なくとも1種と、非プロトン性溶媒として（A）窒素原子上に活性水素を有さないN－置換アミド化合物、及び（B）ジプロピレングリコールジメチルエーテルと、酸化防止剤とを含む組成物。
- [請求項2] 前記酸化防止剤が、ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）、ブチルヒドロキシアニソール（BHA）、及びアスコルビン酸からなる群より選択される少なくとも1種を含む、請求項1に記載の組成物。
- [請求項3] 前記酸化防止剤の含有量が10質量ppm～1000質量ppmである、請求項1又は2のいずれかに記載の組成物。
- [請求項4] 前記（A）N－置換アミド化合物が式（1）：
- [化1]
- The diagram shows a five-membered ring with a carbonyl group (=O) at the top position and a nitrogen atom (N) at the bottom-right position. The nitrogen atom is bonded to a substituent labeled R¹. The ring is a pyrrolidone derivative.
- （1）
- （式（1）において、R¹は炭素原子数1～4のアルキル基を表す。）
- で表される2－ピロリドン誘導体化合物である、請求項1～3のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項5] 前記（A）N－置換アミド化合物が、式（1）においてR¹がメチル基又はエチル基である2－ピロリドン誘導体化合物である、請求項4に記載の組成物。
- [請求項6] 前記第四級フッ化アルキルアンモニウムの含有量が、0.01～10質量％である、請求項1～5のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項7] 前記第四級フッ化アルキルアンモニウムが式（2）：

[化2]



(式(2)において、 $R^2 \sim R^5$ はそれぞれ独立してメチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、及び n -ブチル基からなる群より選択されるアルキル基を表す。)

で表されるフッ化テトラアルキルアンモニウムである、請求項1～6のいずれか一項に記載の組成物。

[請求項8] 前記非プロトン性溶媒100質量%に対して、前記(A)N-置換アミド化合物の含有量が50～95質量%であり、前記(B)ジプロピレングリコールジメチルエーテルの含有量が5～50質量%である、請求項1～7のいずれか一項に記載の組成物。

[請求項9] 接着性ポリマーの分解洗浄組成物である、請求項1～8のいずれか一項に記載の組成物。

[請求項10] 前記接着性ポリマーがポリオルガノシロキサン化合物である、請求項9に記載の組成物。

[請求項11] 請求項1～10のいずれか一項に記載の組成物を用いて基材上の接着性ポリマーを洗浄する方法。