請求の範囲

[請求項1] 所定の方向に流動している温水中に、ゴム溶液と過熱スチームを供給して、前記ゴム溶液と前記過熱スチームを接触させる工程を含む、クラムの製造方法。

[請求項2] 前記温水は、分散剤を含む、請求項１に記載のクラムの製造方法。

[請求項3] 前記温水は、水平方向に流動しており、

前記ゴム溶液を前記温水が流動している方向に対して直角方向又は鋭角方向に供給し、

前記過熱スチームを前記温水が流動している方向に供給する、請求項１又は２に記載のクラムの製造方法。

[請求項4] 前記過熱スチームは、温度が１４０～３００℃であり、圧力が０．４～１０ＭＰａである、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のクラムの製造方法。

[請求項5] 前記温水は、温度が７０℃以上であり、流速が０．１～１０ｍ／ｓである、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のクラムの製造方法。

[請求項6] 請求項１乃至５のいずれか一項に記載のクラムの製造方法を用いて、クラムを製造する工程を含む、ベールの製造方法。