

請求の範囲

- [請求項1] 下記要件（１）～（４）を満たすことを特徴とするエチレン系樹脂組成物。
- （１）メルトフローレート（１９０℃、２．１６ｋｇ荷重）が０．１ｇ／１０ｍｉｎ以上１．０ｇ／１０ｍｉｎ以下であり、
- （２）密度が９１５ｋｇ／ｍ^３以上９３５ｋｇ／ｍ^３以下であり、
- （３）メルトインデックス（１２１：１９０℃、２１．６ｋｇ荷重）が４５以下であり、
- （４）示差走査熱量測定（ＤＳＣ測定）のＤＳＣ曲線から求められる全融解熱量（Ｈ_t）に対する１２０℃以上でのＤＳＣ曲線から求められる融解熱量（Ｈ_h）の比率である１２０℃以上融解熱量比（Ｈ_h／Ｈ_t）が１０％以上５５％以下である。
- [請求項2] 要件（１）～（４）に加えて、さらに、下記要件（５）を満たす請求項１に記載のエチレン系樹脂組成物。
- （５）１９０℃における溶融張力が３０ｍＮ以上である。
- [請求項3] 密度が９１７ｋｇ／ｍ^３以上である請求項１に記載のエチレン系樹脂組成物。
- [請求項4] 請求項１～３のいずれか１項に記載のエチレン系樹脂組成物を含むフィルム。
- [請求項5] 請求項４に記載のフィルムからなる層を有する積層フィルム。