


請求の範囲

- [請求項1] 単量体 (a) と、前記単量体 (a) 以外の重合性不飽和単量体 (b) の混合物を共重合して得られ防汚塗料組成物用共重合体であって、
 前記単量体 (a) は、一般式 (1) で表され、
 前記単量体 (b) がメタクリル酸 2-メトキシエチルを含有し、
 前記単量体 (a) の含有量が前記単量体 (a) と前記単量体 (b) の合計質量のうち 5 ～ 45 質量% を占め、
 前記メタクリル酸 2-メトキシエチルの含有量が前記単量体 (a) と前記単量体 (b) の合計質量のうち 55 ～ 95 質量% を占める、防汚塗料組成物用共重合体。

[化1]



(式中、R¹はメチル基、R²、R³、R⁴は炭素数3～8の分岐状アルキル基、フェニル基から選ばれ、同一であっても異なってもよい)

- [請求項2] 前記単量体 (a) とメタクリル酸 2-メトキシエチルの合計含有量が前記単量体 (a) と前記単量体 (b) の合計質量のうち 70 質量% 以上を占める、請求項 1 に記載の共重合体。
- [請求項3] 共重合体と、防汚薬剤を含む、防汚塗料組成物であって、
 前記共重合体は、請求項 1 又は請求項 2 に記載の防汚塗料組成物用共重合体である、防汚塗料組成物。