

請求の範囲

- [請求項1] ポリビニルアセタール樹脂、磁性体粉末及びNaイオンを含有し、Naイオンの含有量が、ポリビニルアセタール樹脂に対して1000～3000 μ g/gである、スラリー組成物。
- [請求項2] ポリビニルアセタール樹脂は、平均重合度が200～5000である、請求項1記載のスラリー組成物。
- [請求項3] ポリビニルアセタール樹脂は、アセタール基量が1～50モル%である、請求項1又は2に記載のスラリー組成物。
- [請求項4] ポリビニルアセタール樹脂は、アセチル基量が1～20モル%である、請求項1～3に記載のスラリー組成物。