[0052] [Table 6]

Table 6

Components (wt%)		Ultraviolet protection cosmetic 1	Ultraviolet protection cosmetic 2	Ultraviolet protection cosmetic 3	Ultraviolet protection cosmetic 4
(i)	1,1-pentanediol	2	2	2	2
	1,2-pentanediol	2	2	2	2
	1,3-butanediol	5	5	5	5
	Ethanol	5	5	5	5
	Phenoxyethanol	0.2	0.2	0.2	0.2
	POE (20) behenyl alcohol	0.5	0.5	0.5	0.5
	Carboxymethylcellulose	0.1	0.1	0.1	0.1
	Water	65.2	65.2	65.2	65.2
(ii)	Titania fine-particle composite A	20			
	Titania fine-particle composite C		20		
	Titania fine-particle dispersion I			20	
	Titania fine-particle dispersion J				20
Total		100	100	100	100

44

[0055]

[Table 8]

Table 8

Component (wt%)		Ultraviolet protection cosmetic 5	Ultraviolet protection cosmetic 6	Ultraviolet protection cosmetic 7	Ultraviolet protection cosmetic 8
(i)	Decamethylsiloxypentasiloxane	33.5	33.5	33.5	33.5
	Dimethylstearyl ammonium hectorite	0.05	0.05	0.05	0.05
	Dimethicone	2	2	2	2
	Sorbitan sesquilaurate	0.25	0.25	0.25	0.25
	Polyether-modified methylpolysiloxane (from Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., "Silicone KF6017")	0.25	0.25	0.25	0.25
(ii)	Titania fine-particle composite B	20			
	Titania fine-particle composite G		20		
	Titania fine-particle dispersion I			20	
	Titania fine-particle dispersion J				20
Water		32.9	32.9	32.9	32.9
Glycerin		1	1	1	1
1,3-butanediol		10	10	10	10
Potassium glycyrrhizinate		0.05	0.05	0.05	0.05
Total		100	100	100	100