

請求の範囲

- [請求項1] 熱硬化性又はエネルギー線硬化性のフィルム状透明接着剤であって、
硬化後の波長800nmの光線透過率が80%以上であるフィルム状透明接着剤。
- [請求項2] 硬化後の波長800～2000nmの光線透過率が全て80%以上である請求項1に記載のフィルム状透明接着剤。
- [請求項3] 硬化後の波長850nmの光線透過率が90%以上である請求項1又は2に記載のフィルム状透明接着剤。
- [請求項4] 充填材を含有し、前記充填材の平均粒子径が450nm以下である、請求項1～3のいずれか1項に記載のフィルム状透明接着剤。
- [請求項5] 赤外線受光部を有する赤外線受光素子とガラスウエハとが、請求項1～4のいずれか1項に記載のフィルム状透明接着剤により硬化接着されてなり、前記赤外線受光部が、前記ガラスウエハ及び硬化後の前記フィルム状透明接着剤を透過した赤外線を受光するように設けられている赤外線センサーモジュール。