請求の範囲

[請求項1] 樹脂を含む被研磨物を研磨する研磨用スラリーであって、

アルミナ砥粒と、シリカ砥粒とを含有し、

前記シリカ砥粒は、コロイダルシリカの複数の１次粒子で構成された凝集粒子を含み、

前記１次粒子の平均粒子径が前記アルミナ砥粒のメジアン径よりも小さい、研磨用スラリー。

[請求項2] ｐＨが７．０以上１２．０以下である、請求項１に記載の研磨用スラリー。

[請求項3] 前記アルミナ砥粒のメジアン径が３００ｎｍ以下であり、前記シリカ砥粒のメジアン径が１００ｎｍ以上である、請求項１又は２に記載の研磨用スラリー。