

발명의 설명

발명의 명칭: 고흡수성 수지

기술분야

- [1] 관련 출원(들)과의 상호 인용
- [2] 본 출원은 2023년 11월 24일자 한국특허출원 제10-2023-0165504호 및 2024년 10월 22일자 미국특허출원 제18/922,670호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
- [3] 본 발명은 향상된 흡수 속도와 흡수 성능을 나타내는 고흡수성 수지에 관한 것이다.

배경기술

- [4] 고흡수성 수지(Super Absorbent Polymer, SAP)란 자체 무게의 5백 내지 1천 배 정도의 수분을 흡수할 수 있는 기능을 가진 합성 고분자 물질로서, 개발업체마다 SAM(Super Absorbency Material), AGM(Absorbent Gel Material) 등 각기 다른 이름으로 명명하고 있다. 상기와 같은 고흡수성 수지는 기저귀, 위생용품 등으로 실용화되기 시작해서, 현재는 원예용 토양보수제, 토목, 건축용 지수재, 육묘용 시트, 식품유통분야에서의 신선도 유지제 및 찜질용 등의 재료로 널리 사용되고 있다.
- [5] 이러한 고흡수성 수지는 주로 기저귀나 생리대 등 위생재 분야에서 널리 사용되고 있다. 상기 위생재 내에서, 상기 고흡수성 수지는 펄프 내에 퍼진 상태로 포함되는 것이 일반적이다. 그런데, 최근 들어서는, 보다 얇은 두께의 기저귀 등 위생재를 제공하기 위한 노력이 계속되고 있으며, 그 일환으로서 펄프의 함량이 감소되거나, 더 나아가 펄프가 전혀 사용되지 않는 소위 펄프리스(pulpless) 기저귀 등의 개발이 적극적으로 진행되고 있다.
- [6] 이와 같이, 펄프의 함량이 감소되거나, 펄프가 사용되지 않는 위생재의 경우, 상대적으로 고흡수성 수지가 높은 비율로 포함되어, 고흡수성 수지 입자들이 위생재 내에 불가피하게 다층으로 포함된다. 이렇게 다층으로 포함되는 전체적인 고흡수성 수지 입자들이 보다 효율적으로 많은 양의 소변 등의 액체를 흡수하기 위해서는, 상기 고흡수성 수지가 기본적으로 높은 흡수 성능뿐 아니라 빠른 흡수 속도를 나타낼 필요가 있다. 한편, 이러한 흡수 물성을 높이기 위한 가장 일반적인 방법으로는 고흡수성 수지의 내부에 다공성 구조를 형성하여 고흡수성 수지의 표면적을 넓히는 방법을 들 수 있는데, 고흡수성 수지의 표면적을 넓히기 위해, 단량체 조성물에 발포제를 포함하여 가교 중합을 진행함에 따라 베이스 수지 분말 내에 다공성 구조를 형성하는 방법이 일반적으로 채택되고 있다.
- [7] 그러나, 발포제의 사용에 따라 고흡수성 수지의 제반 물성, 예를 들어, 표면 장력, 통액성 또는 부피 밀도 등이 저하되고, 미분 발생량이 증가하는 단점이 수반

되며, 이에 따라 발포제의 사용 없이 고흡수성 수지의 흡수 물성을 향상시킬 수 있는 기술의 개발이 계속적으로 요청되고 있다.

- [8] 이에 따라, 이러한 문제를 근본적으로 해결할 수 있도록 고흡수성 수지를 미분 발생 없이 제조할 수 있는 기술의 개발이 계속적으로 요청되고 있다.

발명의 내용

기술적 과제

- [9] 본 발명은 원형도(circularity)와 종횡비(Aspect ratio; A/R)를 소정의 값으로 조절 함으로써, 흡수 속도를 향상시키면서도 보수능 및 가압 흡수능과 같은 흡수 성능을 동시에 향상시켜 해당 수지가 실제 제품에 적용시 우수한 품질을 구현할 수 있는 고흡수성 수지를 제공하고자 한다.

과제 해결 수단

- [10] 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은,
 [11] 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지로서,
 [12] 전체 입자에 대해 하기 식 1로 계산되는 원형도(circularity)의 평균값이 0.90 이하이고, 입자의 최장 직경에 대한 입자의 최단 직경의 비를 의미하는 종횡비(Aspect ratio; A/R)의 평균값이 0.70 이상이면서,
 [13] EDANA 법 WSP 242.3에 따라 2.07 kPa (0.3 psi) 하에서 측정한 가압 흡수능(AUP)이 25 g/g 이상인,
 [14] 고흡수성 수지를 제공한다:
 [15] [식 1]
 [16] 원형도(circularity) = CE 입자의 둘레/실제 입자의 둘레
 [17] 상기 식 1에서,
 [18] CE 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가진 원(Circle Equivalent)의 둘레 길이를 의미하고 (CE Perimeter),
 [19] 실제 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지의 실제 둘레 길이를 의미한다(Perimeter).

발명의 효과

- [20] 본 발명의 고흡수성 수지에 따르면, 원형도(circularity)와 종횡비(Aspect ratio; A/R)가 소정의 값을 가져 해당 수지가 실제 제품에 적용시 우수한 품질을 구현할 수 있는 고흡수성 수지의 제공이 가능하다.
 [21] 특히, 흡수 속도를 향상시키면서도 보수능 및 가압흡수능과 같은 흡수 성능을 동시에 향상시켜 물성 밸런스가 우수한 고흡수성 수지를 제공할 수 있다.
 [22] 또한, 기저귀 등의 위생재에 적용될 경우, 배출되는 체액을 빠른 속도로 흡수할 수 있으며, 또한, 상대적으로 많은 양을 흡수할 수 있게 하여 위생재 내부에서 체액이 고이거나 외부로 유출된 등의 문제가 발생하지 않도록 할 수 있다.

- [23] 즉, 제품에 적용시 체액을 빠르게 흡수할 수 있고 많은 양의 체액을 외부로 유출하지 않고 머금을 수 있는 고흡수성 수지의 제공이 가능하다.

도면의 간단한 설명

- [24] 도 1은 Malvern Panalytical사의 morphologi 4에서의 Sample Dispersion Unit의 셋팅 값을 나타낸 것이다.
- [25] 도 2는 Malvern Panalytical사의 morphologi 4에서의 Illumination 셋팅 값을 나타낸 것이다.
- [26] 도 3은 Malvern Panalytical사의 morphologi 4에서의 Optics Selection 셋팅 값을 나타낸 것이다.
- [27] 도 4는 Malvern Panalytical사의 morphologi 4에서의 Scan Area 셋팅 값을 나타낸 것이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [28] 본 발명의 일 구현 예에 따르면, 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지로서,
- [29] 전체 입자에 대해 하기 식 1로 계산되는 원형도(circularity)의 평균값이 0.90 이하이고, 입자의 최장 직경에 대한 입자의 최단 직경의 비를 의미하는 종횡비 (Aspect ratio; A/R)의 평균값이 0.70 이상이면서,
- [30] EDANA 법 WSP 242.3에 따라 2.07 kPa (0.3 psi) 하에서 측정된 가압 흡수능 (AUP)이 25 g/g 이상인,
- [31] 고흡수성 수지가 제공될 수 있다:
- [32] [식 1]
- [33] 원형도(circularity) = CE 입자의 둘레/실제 입자의 둘레
- [34] 상기 식 1에서,
- [35] CE 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가진 원(Circle Equivalent)의 둘레 길이를 의미하고 (CE Perimeter),
- [36] 실제 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지의 실제 둘레 길이를 의미한다(Perimeter).

발명의 실시를 위한 형태

- [37] 본 명세서에서 달리 정의되지 않는 한, 모든 기술적 용어 및 과학적 용어는 단지 예시적인 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도는 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다", "구비하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 구성 요소 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 구성 요소, 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

- [38] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 예시하고 하기에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 상기 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [39] 본 명세서에 사용되는 전문 용어는 단지 특정 구현예를 언급하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것을 의도하지 않는다. 그리고, 여기서 사용되는 단수 형태들은 문구들이 이와 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 형태들도 포함한다.
- [40] 본 발명의 명세서에 사용되는 용어 "중합체", 또는 "고분자"는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체가 중합된 상태인 것을 의미하며, 모든 수분 함량 범위 또는 입경 범위를 포괄할 수 있다.
- [41] 또한, 용어 "고흡수성 수지"는 문맥에 따라 가교 중합체, 또는 상기 가교 중합체가 분쇄된 고흡수성 수지 입자로 이루어진 분말(powder) 형태의 베이스 수지를 의미하거나, 또는 상기 가교 중합체나 상기 베이스 수지에 대해 추가의 공정, 예를 들어 건조, 분쇄, 분급, 표면 가교 등을 거쳐 제품화에 적합한 상태로 한 것을 모두 포괄하는 것으로 사용된다.
- [42] 또한, 용어 "미분"은 고흡수성 수지 입자 중 150 μm 미만의 입경을 갖는 입자를 의미한다. 이러한 수지 입자의 입경은 유럽부직포산업협회(European Disposables and Nonwovens Association, EDANA) 규격 EDANA WSP 220.3 방법에 따라 측정될 수 있다.
- [43] 또한, 용어 "초핑(chopping)"은 건조 효율을 높이기 위해 함수겔 중합체를 밀리미터 단위의 작은 조각으로 절단하는 것으로, 마이크로 미터 또는 정상 입자 수준까지 분쇄하는 것과는 구분되어 사용된다.
- [44] 또한, 용어 "미립화(micronizing, micronization)"는 함수겔 중합체를 수십 내지 수백 마이크로 미터의 입경으로 분쇄하는 것으로, "초핑"과는 구분되어 사용된다.
- [45] 이하 발명의 구체적인 구현예에 따른 고흡수성 수지 및 이의 제조 방법에 대해 보다 상세하게 설명하기로 한다.
- [46] **I. 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지**
- [47] 아크릴산계 단량체의 중합 반응에 의해 수득되는 함수겔상 중합체는 건조, 분쇄, 분급, 표면 가교 등의 공정을 거쳐 분말상의 제품인 고흡수성 수지로 시판된다. 최근 들어서는 보다 향상된 흡수 속도를 나타내는 고흡수성 수지를 제공하고자 하는 시도가 계속적으로 이루어지고 있다.
- [48] 흡수 속도를 높이기 위한 가장 일반적인 방법으로는 고흡수성 수지의 내부에 다공성 구조를 형성하여 고흡수성 수지의 표면적을 넓히는 방법을 들 수 있는데, 고흡수성 수지의 표면적을 넓히기 위해, 단량체 조성물에 발포제를 포함하여 가교 중합을 진행함에 따라 베이스 수지 분말 내에 다공성 구조를 형성하는 방법이 일반적으로 채택되고 있다.

- [49] 하지만, 종래의 방법은 충분한 표면적의 형성이 어려우며, 이에 따라, 실제 배노가 일어나는 시간 동안 흡수되지 못한 체액이 위생재 내부에서 흘러 다니거나 혹은 외부로 유출되어 사용자의 불편함을 초래하는 문제가 있었다.
- [50] 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자, 본 발명자들은 원형도(circularity)와 종횡비(Aspect ratio; A/R)를 소정의 값으로 조절함으로써, 흡수 속도를 향상시키면서도 보수능 및 가압흡수능과 같은 흡수 성능을 동시에 향상시켜 해당 수지가 실제 제품에 적용시 우수한 품질을 구현할 수 있음을 확인하고 본 발명을 완성하였다.
- [51] 발명의 일 구현예에 따르면,
- [52] 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지로서,
- [53] 전체 입자에 대해 하기 식 1로 계산되는 원형도(circularity)의 평균값이 0.90 이하이고, 입자의 최장 직경에 대한 입자의 최단 직경의 비를 의미하는 종횡비(Aspect ratio; A/R)의 평균값이 0.70 이상이면서,
- [54] EDANA 법 WSP 242.3에 따라 2.07 kPa (0.3 psi) 하에서 측정된 가압 흡수능(AUP)이 25 g/g 이상인,
- [55] 고흡수성 수지를 제공한다:
- [56] [식 1]
- [57] 원형도(circularity) = CE 입자의 둘레/실제 입자의 둘레
- [58] 상기 식 1에서,
- [59] CE 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가진 원(Circle Equivalent)의 둘레 길이를 의미하고 (CE Perimeter),
- [60] 실제 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지의 실제 둘레 길이를 의미한다(Perimeter).
- [61] 상기 전체 입자는 입경의 크기를 제한하지 않은 고흡수성 수지 입자를 의미한다.
- [62] 본 발명자들은 고흡수성 수지의 입자의 원형도와 종횡비를 각각 소정의 값으로 조절하는 경우, 비표면적을 넓혀 고흡수성 수지의 흡수 속도를 향상시키면서도 보수능 및 가압흡수능과 같은 다른 흡수 성능을 동시에 향상시킬 수 있음을 확인하여, 본 발명을 완성하였다.
- [63] 구체적으로 흡수 속도 및 흡수 성능에 영향을 미치는 고흡수성 수지 입자의 형상을 수치화하여, 입자가 완전한 구형(perfect sphere)에 얼마나 근사한지 판단할 수 있는 파라미터로 원형도를 고려하고, 입자의 대칭성을 판단할 수 있는 파라미터로 종횡비를 고려하여, 이들 파라미터 각각이 특정 수준의 값을 갖도록 하는 경우 고흡수성 수지가 빠른 흡수 속도 및 향상된 보수능과 가압흡수능의 밸런스를 나타낼 수 있음을 확인하였다.
- [64] 상기 원형도는 고흡수성 수지 입자가 완전한 구형(perfect sphere)에 얼마나 근사한지 판단할 수 있는 파라미터로, 하기 식 1에 의해 계산된다:

- [65] [식 1]
- [66] 원형도(circularity) = CE 입자의 둘레/실제 입자의 둘레
- [67] 상기 식 1에서,
- [68] CE 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가진 원(Circle Equivalent)의 둘레 길이를 의미하고 (CE Perimeter),
- [69] 실제 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지의 실제 둘레 길이를 의미한다(Perimeter).
- [70] 상기 원형도의 값은 0 내지 1 값을 가지게 되는데, 완전한 구형의 경우 원형도가 1로, 원형도가 1에 가까울수록 입자는 완전한 구형에 가까운 입자로 볼 수 있고, 원형도가 0에 가까울수록 입자가 매우 뾰족한 형상, 예를 들면 매우 좁은 막대와 같은 형상을 갖는 것으로 볼 수 있다.
- [71] 이때, 상기 원형도의 평균값은 측정 기기 내에서 진공에 의해 임의적인 방법으로 stage위에 흩뿌려진 후 측정되고, n수 200 개 이상을 확보하여 이를 평균 낸 통계적인 결과로 도출된다.
- [72] 상기 종횡비(Aspect ratio; A/R)는 입자의 대칭성을 판단할 수 있는 파라미터로, 입자의 최장 직경에 대한 입자의 최단 직경의 비를 의미한다.
- [73] 상기 종횡비의 값 역시 0 내지 1 값을 가지게 되는데, 완전한 구형이나 정사각형 처럼 모든 축이 대칭일 때 상기 종횡비의 값은 1로, 종횡비가 1에 가까울수록 입자가 대칭에 가까운 형상을 갖는 것으로 볼 수 있고, 종횡비가 0에 가까울수록 입자가 비대칭의 형상을 갖는 것으로 볼 수 있다.
- [74] 상기 종횡비의 평균값은 마찬가지로 측정 기기 내에서 진공에 의해 임의적인 방법으로 stage위에 흩뿌려진 후 측정되고, n수 200 개 이상을 확보하여 이를 평균 낸 통계적인 결과로 도출된다.
- [75] 상기 원형도와 종횡비는 고흡수성 수지 입자의 형상을 수치화 한다는 점에서 유사하지만 각각 의미하는 바가 상이한 파라미터이다.
- [76] 즉, 원형도의 값이 동일한 입자라 하더라도 입자의 대칭성과 표면의 거칠기의 정도 등에 따라 종횡비의 값이 다를 수 있으며, 입자의 형상이 달라지는 경우 원형도와 종횡비 값이 모두 달라질 수도 있고 일부만 달라질 수도 있다.
- [77] 따라서, 고흡수성 수지가 빠른 흡수 속도 및 향상된 보수능과 가압흡수능의 밸런스를 나타내기 위해서는 원형도와 종횡비가 모두 특정 수준의 값을 만족할 필요가 있다.
- [78] 이러한 파라미터는 입자들의 이미지 분석을 기반으로 입자의 모폴로지(morphologi)를 정량화하여 분석하는 여러 상업적 기기들을 이용하여 측정 가능하다. 일례로, 상기 파라미터들은 Malvern Panalytical사의 morphologi 4로 측정될 수 있는데, 구체적으로 하기의 4 단계에 의해 측정될 수 있으며, 이에 대해서는 후술하는 실험예에서 보다 상세하게 설명된다.

- [79] 1) 시료 준비: 측정하고자 하는 고흡수성 수지의 입자를 준비한다. 이때, 특정 범위의 입경을 가지는 입자에 대해 원형도(circularity)와 종횡비(Aspect ratio; A/R)를 측정하고자 하는 경우, 특정 입경을 가지는 입자를 Retsch 사의 분급기를 이용하여 1.0 amplitude로 10분 간 분급하여 시료를 준비한다.
- [80] 이때, 고흡수성 수지 입자의 입경은 유럽부직포산업협회(European Disposables and Nonwovens Association, EDANA) 규격 EDANA WSP 220.3 방법에 따라 측정될 수 있다.
- [81] 2) 영상 획득: 준비된 시료를 장비 내 stage에 세팅한 후 2.5 배율로 스캔하여 개별 입자의 영상을 획득한다.
- [82] 3) 영상 처리: 획득된 영상에 대해서 각 입자에 대한 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지, CE 직경(Circle Equivalent diameter), 최단 직경, 최장 직경, 실제 입자의 둘레 등의 매개 변수 값을 측정한다.
- [83] 4) 각 입자에 대해 분석한 데이터를 바탕으로 시료에 포함된 입자 전체에 대한 형상 데이터 값을 획득하였다. 상술한 고흡수성 수지는 전체 입자에 대해 측정한 원형도(circularity)의 평균값이 0.90 이하이면서, 종횡비(Aspect ratio; A/R)의 평균값이 0.70 이상이다.
- [84] 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 원형도의 평균값이 0.90을 초과하는 경우 입자가 완전한 구형에 가까워져 비표면적이 감소되어 고흡수성 수지의 흡수 속도가 저하될 우려가 있으며, 종횡비의 평균값이 0.70 미만인 경우 흡수 성능이 저하되는 문제가 있을 수 있다.
- [85] 구체적으로 예를 들어, 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 원형도의 평균값은 0.70 이상, 0.71 이상, 0.72 이상, 또는 0.73 이상이면서, 0.90 이하, 0.89 이하, 0.88 이하, 0.87 이하, 또는 0.86 이하일 수 있다.
- [86] 상기 원형도의 평균값이 작을수록, 즉 입자의 형상이 완전한 구형에서 벗어나 뾰족한 형상을 가질수록 입자의 비표면적이 증가하는 것으로 볼 수 있으나, 단순히 비표면적만을 크게 했을 경우 보수능 및 가압흡수능과 같은 흡수 성능이 퇴보되는 문제점이 발생할 수 있다.
- [87] 따라서, 흡수 속도 및 흡수 성능을 동시에 향상시켜 우수한 물성 밸런스를 가지기 위해서는 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 원형도의 평균값이 0.70 이상인 것이 바람직하다.
- [88] 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 종횡비의 평균값은 0.70 이상이면서, 0.85 이하, 0.84 이하, 0.83 이하, 0.82 이하, 0.81 이하, 또는 0.80 이하일 수 있다.
- [89] 상기 종횡비의 평균값이 작을수록 입자의 비대칭성이 증가하여 비표면적이 증가하는 것으로 볼 수 있으나, 마찬가지로 단순히 비표면적만을 크게 했을 경우 보수능 및 가압흡수능과 같은 흡수 성능이 퇴보되는 문제점이 발생할 수 있다.
- [90] 따라서, 흡수 속도 및 흡수 성능을 동시에 향상시켜 우수한 물성 밸런스를 가지기 위해서는 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 종횡비의 평균값이 0.70 이상인 것이 바람직하다.

- [91] 또한, 본 발명의 고흡수성 수지 입자는 전체 입자에 대해 측정한 원형도의 평균 값이 0.90 이하를 만족함과 동시에 종횡비의 평균값이 0.70 이상을 만족한다.
- [92] 상술한 바와 같이 입자의 형상이 달라지는 경우 원형도와 종횡비 값이 모두 달라질 수도 있고 일부만 달라질 수도 있으나, 두 값이 각각 특정 수준의 값을 만족하는 경우 입자의 비표면적이 증가함과 동시에 비대칭성이 증가되어 고흡수성 수지의 흡수 속도 및 흡수 성능이 동시에 향상될 수 있어 물성 밸런스가 우수한 고흡수성 수지의 구현이 가능하다.
- [93] 한편, 상술한 바와 같이 원형도(circularity)는 실제 입자의 둘레에 대한 CE 입자의 둘레의 비로, 상기 실제 입자의 둘레와 CE 입자의 둘레의 관계에서 나타나는 변화를 보다 민감하게 나타내기 위해, 하기 식 2와 같이 원형도의 값을 제공하여 HS 원형도(High Sensitivity circularity)로 나타낼 수 있다.
- [94] [식 2]
- [95] $HS \text{ 원형도(circularity)} = (CE \text{ 입자의 둘레})^2 / (\text{실제 입자의 둘레})^2$
- [96] 상기 식 2에서, CE 입자의 둘레와 실제 입자의 둘레는 상술한 바와 같다.
- [97] 상기 HS 원형도(High Sensitivity circularity)는 원형도(circularity)와 유사하게 입자가 완전한 구형(perfect sphere)에 얼마나 근사한지 판단할 수 있는 파라미터로, HS 원형도 값 역시 0 내지 1 값을 가지며, HS 원형도가 1에 가까울수록 구형에 가까운 입자를, HS 원형도가 0에 가까울수록 뾰족한 형상의 입자를 의미한다.
- [98] 다만, HS 원형도는 원형도의 값을 제공한 것으로, 입자의 형상 차이에 따른 계산 값을 보다 극대화하여 나타낼 수 있다.
- [99] 구체적으로, 상기 고흡수성 수지 전체 입자의 HS 원형도의 평균값은 0.50 이상, 0.51 이상, 0.52 이상, 0.53 이상, 또는 0.54 이상이며, 0.80 이하, 0.79 이하, 0.78 이하, 0.77 이하, 0.76 이하, 0.75 이하, 또는 0.74 이하일 수 있다.
- [100] 한편, 전체 입자의 원형도에 대한 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도의 비는 0.90 이상, 0.93 이상, 또는 0.95 이상일 수 있다.
- [101] 상기 고흡수성 수지 내 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자를 따로 분리하여 원형도를 측정할 수 있다. 이때 전체 입자의 원형도에 대해 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도의 비를 계산할 수 있으며, 전체 입자의 원형도에 대해 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도의 비가 1에 가까울수록 상기 고흡수성 수지는 입경의 크기에 상관없이 입자의 완전한 구형에 대한 근접 정도가 유사하다는 것을 의미한다.
- [102] 상기 고흡수성 수지는 CE 직경(Circle Equivalent diameter)의 평균값이 220 μm 내지 400 μm 일 수 있다.
- [103] 상기 CE 직경은 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가지는 원의 직경을 의미하며, 상기 CE 직경을 통해 입자의 크기(size)를 나타낼 수 있다.
- [104] 다만, 다른 형상의 입자도 동일한 CE 직경 값을 가질 수 있으므로 CE 직경과 더불어 입자의 원형도 및 종횡비를 통해 입자의 모양을 나타내는 것이 바람직하다.

- [105] 상기 고흡수성 수지의 CE 직경의 평균값은 220 μm 이상, 230 μm 이상, 또는 240 μm 이상이면서, 400 μm 이하, 350 μm 이하, 330 μm 이하, 320 μm 이하, 또는 310 μm 이하일 수 있다.
- [106] 상기 고흡수성 수지의 CE 직경의 평균값이 220 μm 미만인 경우, 미립자가 많아 미분 발생량이 높으며, 흡수 특성이 낮아질 우려가 있으며, 400 μm 초과하는 경우 흡수 속도가 저하되는 문제가 생길 수 있어 상기 고흡수성 수지의 CE 직경의 평균값은 상술한 범위인 것이 바람직하다.
- [107] 상기 CE 직경의 평균값은 측정 기기 내에서 진공에 의해 임의적인 방법으로 stage위에 흡뿌려진 후 측정되고, n수 200 개 이상을 확보하여 이를 평균 낸 통계적인 결과로 도출된다.
- [108] 또한, 본 발명의 일 구현예에 따라 제조된 고흡수성 수지는 균일한 입경 분포를 가질 수 있고, 이에 따라 보수능, 가압 흡수능과 같은 제반 흡수 물성 및 리웁(rewet) 특성이 우수한 고흡수성 수지를 제공할 수 있다.
- [109] 상기 발명의 일 구현예에 따른 고흡수성 수지는, 흡수 속도가 빠르고 미분 함량이 낮으면서, 종래 방법으로 제조한 고흡수성 수지 대비 제반 흡수 물성인 보수능(CRC)과 가압 흡수능(AUP)이 동등 수준 이상일 수 있다.
- [110] 또한, 입자 크기에 상관없이 입자의 원형도가 유사한 값을 가질 수 있고, 수가용 성분(EC) 함량이 낮아짐으로써 통액성, 및 리웁(rewet) 특성이 우수한 고흡수성 수지를 제공할 수 있다.
- [111] 구체적으로 본 발명의 상기 고흡수성 수지는, EDANA 법 WSP 241.3에 따라 측정한 보수능(CRC)이 약 33 g/g 이상, 약 34 g/g 이상, 또는 약 35 g/g 이상이면서, 약 50 g/g 이하, 약 45 g/g 이하, 또는 약 40 g/g 이하의 범위를 가질 수 있다.
- [112] 또한, 본 발명의 상기 고흡수성 수지는, EDANA 법 WSP 242.3에 따라 측정한 2.07 kPa (0.3 psi)의 가압 흡수능(AUP)이 약 25 g/g 이상, 약 27 g/g 이상, 약 28 g/g 이상, 약 29 g/g 이상, 또는 약 30 g/g 이상이면서, 약 45 g/g 이하, 약 42 g/g 이하, 또는 약 40 g/g 이하의 범위를 가질 수 있다.
- [113] 또한, 본 발명의 상기 고흡수성 수지는, 하기 식 3으로 계산되는 유효 흡수능(EFFC)이 30 g/g 이상, 31 g/g 이상, 32 g/g 이상, 또는 33 g/g 이상이면서, 40 g/g 이하, 39 g/g 이하, 38 g/g 이하, 37 g/g 이하, 또는 36 g/g 이하일 수 있다.
- [114] [식 3]
- [115] 유효 흡수능(EFFC) = { 보수능(CRC) + 2.07 kPa (0.3 psi) 가압 흡수능(AUP) } / 2
- [116] 상기 유효 흡수능(EFFC)은 보수능(CRC)과 2.07 kPa (0.3 psi) 가압 흡수능(AUP)의 산술 평균값으로, 상기 측정된 CRC, AUP로부터 산출할 수 있다.
- [117] 또한, 본 발명의 상기 고흡수성 수지는, EDANA 법 WSP 270.3의 방법에 따라 1 시간 팽윤 후 측정한 수가용 성분이 5 중량% 이하, 4.8 중량% 이하, 4.5 중량% 이하, 4.3 중량% 이하, 4 중량% 이하, 또는 3.9 중량% 이하일 수 있다. 상기 수가용 성분의 함량을 그 값이 작을수록 우수하여 하한은 이론상 0 중량%이나, 일례로 0.1 중량% 이상, 또는 1 중량% 이상일 수 있다.

- [118] 본 발명의 고흡수성 수지는 24.0 °C에서 볼텍스 측정 방법에 따라 측정한 볼텍스 시간(vortex time)이 40 초 이하일 수 있다.
- [119] 보다 구체적으로, 상기 볼텍스 시간(vortex time)은 40 초 이하, 35 초 이하, 33 초 이하, 또는 30 초 이하일 수 있다. 또한, 상기 볼텍스 시간(vortex time)은 그 값이 작을수록 우수하여 상기 볼텍스 시간(vortex time)의 하한은 이론상 0 초이나, 실제로 10 초 이상, 15 초 이상, 또는 20 초 이상일 수 있다.
- [120] 상기 고흡수성 수지의 보수능, 가압흡수능 및 흡수 속도를 측정하는 방법은 후술하는 실험예에서 보다 구체적으로 설명한다.
- [121] 또한, 본 발명의 상기 고흡수성 수지 1g을 전기 전도도 값이 110 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 인 물로 1분 동안 팽윤시켰을 때 상기 고흡수성 수지가 머금을 수 있는 물의 최대 용량 (Free Swell Capacity)이 170 g 이상, 175 g 이상, 180 g 이상, 또는 185 g 이상이면서, 230 g 이하, 225 g 이하, 220 g 이하, 또는 215 g 이하일 수 있다.
- [122] 상기 전기 전도도 값이 110 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 인 물에서의 흡수능의 측정 방법은 후술하는 실험예 부분에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
- [123] 한편, 상기 본 발명에 따른 원형도 및 종횡비의 값은 고흡수성 수지의 성분/함량, 고흡수성 수지의 제조 공정 조건 등을 조절하여 구현될 수 있다.
- [124] 예를 들어, 중합 공정에서 단량체 조성물의 종류 및 함량, 내부 가교제의 종류 및 함량, 중화 및 미립화 단계에서 계면활성제의 종류, 투입량 및 투입 시기, 중화제의 종류, 투입량 및 투입 시기, 미립화 장치의 종류, 회전속도, 홀 사이즈, 미립화 횟수 등의 조절에 의해 상기 원형도 및 종횡비가 특정 범위를 가지도록 제어할 수 있다.
- [125] 이에 대해서는 고흡수성 수지의 제조 방법의 항목 II에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
- [126] 이하, 고흡수성 수지를 이루는 각 성분 에 대해서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
- [127] 발명의 일 구현예의 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지는, 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 및 내부 가교제의 가교 중합체를 포함하는 베이스 수지를 포함한다. 상기 가교 중합체는 바람직하게는, 단량체, 내부 가교제, 중합 개시제 등의 성분을 포함하는 단량체 조성물을 중합하여 형성될 수 있다.
- [128] 여기서, 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는 고흡수성 수지의 제조에 통상적으로 사용되는 임의의 단량체일 수 있다. 비제한적인 예로, 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는 하기 화학식 1로 표시되는 화합물일 수 있다:
- [129] [화학식 1]
- [130] R-COOM'
- [131] 상기 화학식 1에서,
- [132] R은 불포화 결합을 포함하는 탄소수 2 내지 5의 알킬 그룹이고,
- [133] M'는 수소원자, 1가 또는 2가 금속, 암모늄기 또는 유기아민염이다.

- [134] 바람직하게는, 상기 단량체는 (메트)아크릴산, 및 이들 산의 1가(알칼리) 금속염, 2가 금속염, 암모늄염 및 유기 아민염으로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상일 수 있다.
- [135] 이처럼 수용성 에틸렌계 불포화 단량체로 (메트)아크릴산 및/또는 그 염을 사용할 경우 흡수성이 향상된 고흡수성 수지를 얻을 수 있어 유리하다. 이밖에도 상기 단량체로는 무수말레인산, 푸말산, 크로톤산, 이타콘산, 2-아크릴로일에탄술폰산, 2-메타아크릴로일에탄술폰산, 2-(메트)아크릴로일프로판술폰산 또는 2-(메타)아크릴아미드-2-메틸 프로판 술폰산, (메트)아크릴아미드, N-치환(메트)아크릴레이트, 2-히드록시에틸 (메트)아크릴레이트, 2-히드록시프로필 (메트)아크릴레이트, 메톡시폴리에틸렌글리콜 (메트)아크릴레이트, 폴리에틸렌 글리콜 (메트)아크릴레이트, (N,N)-디메틸아미노에틸 (메트)아크릴레이트, (N,N)-디메틸아미노프로필 (메트)아크릴아미드 등이 사용될 수 있다.
- [136] 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는 산성기를 가진다. 한편, 고흡수성 수지의 제조에서는, 상기 산성기 중 적어도 일부가 중화제에 의해 중화된 단량체를 가교 중합하여 중합체를 형성하였으나, 본 발명에서는 바람직하게는 상기 산성기는 중합 시에 중화되지 않고, 중합체를 형성한 후 중화될 수 있다. 이에 대한 보다 구체적인 내용은 고흡수성 수지의 제조 방법 항목에서 설명하기로 한다.
- [137] 상기 단량체 조성물 중 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 농도는 중합 시간 및 반응 조건 등을 고려하여 적절히 조절될 수 있으며, 약 20 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 내지 약 40 중량%로 할 수 있다.
- [138] 본 명세서에서 사용하는 용어 '내부 가교제'는 후술하는 고흡수성 수지 입자의 표면에서 가교반응을 수행하기 위한 표면 가교제와 구분짓기 위해 사용하는 용어로, 상술한 수용성 에틸렌계 불포화 단량체들의 불포화 결합 사이에 가교 결합을 도입하여, 가교 구조를 포함하는 중합체를 형성하는 역할을 한다.
- [139] 상기 단계에서의 가교는 표면 또는 내부 구분 없이 진행되나, 후술하는 고흡수성 수지 입자의 표면 가교 공정이 진행되는 경우, 최종 제조된 고흡수성 수지 입자의 표면은 표면 가교제에 의해 새로 가교된 구조를 포함할 수 있고, 고흡수성 수지 입자의 내부는 상기 내부 가교제에 의해 가교된 구조가 그대로 유지될 수 있다.
- [140] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 내부 가교제로 다관능 아크릴레이트 계 화합물, 다관능 알릴 계 화합물, 또는 다관능 비닐 계 화합물 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [141] 다관능 아크릴레이트 계 화합물의 비 제한적인 예로, 에틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 디에틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 트리에틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 테트라에틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 폴리에틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 프로필렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 트리프로필렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 폴리프로필렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 부탄디올 디(메트)아크릴레이트, 부틸렌글리콜 디(메트)아크릴레이트, 헥산디올 디(메

트)아크릴레이트, 펜타에리트리톨 디(메트)아크릴레이트, 펜타에리트리톨 트리(메트)아크릴레이트, 펜타에리트리톨 테트라(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨 디(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨 트리(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨 테트라(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨 펜타(메트)아크릴레이트, 트리메틸올프로판 디(메트)아크릴레이트, 트리메틸올프로판 트리(메트)아크릴레이트, 글리세린 디(메트)아크릴레이트, 및 글리세린 트리(메트)아크릴레이트 등을 들 수 있으며, 이를 단독 혹은 2종 이상 혼합하여 사용할 수 있다.

[142] 다관능 알릴 계 화합물의 비 제한적인 예로, 에틸렌글리콜 디알릴 에테르, 디에틸렌글리콜 디알릴 에테르, 트리에틸렌글리콜 디알릴 에테르, 테트라에틸렌글리콜 디알릴 에테르, 폴리에틸렌글리콜 디알릴 에테르, 프로필렌글리콜 디알릴 에테르, 트리프로필렌글리콜 디알릴 에테르, 폴리프로필렌글리콜 디알릴 에테르, 부탄디올 디알릴 에테르, 부틸렌글리콜 디알릴 에테르, 헥산디올 디알릴 에테르, 펜타에리트리톨 디알릴 에테르, 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르, 펜타에리트리톨 테트라알릴 에테르, 디펜타에리트리톨 디알릴 에테르, 디펜타에리트리톨 트리알릴 에테르, 디펜타에리트리톨 테트라알릴 에테르, 디펜타에리트리톨 펜타알릴 에테르, 트리메틸올프로판 디알릴 에테르, 트리메틸올프로판 트리알릴 에테르, 글리세린 디알릴 에테르, 및 글리세린 트리알릴 에테르 등을 들 수 있으며, 단독 혹은 2종 이상 혼합하여 사용할 수 있다.

[143] 다관능 비닐 계 화합물의 비 제한적인 예로, 에틸렌글리콜 디비닐 에테르, 디에틸렌글리콜 디비닐 에테르, 트리에틸렌글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌글리콜 디비닐 에테르, 폴리에틸렌글리콜 디비닐 에테르, 프로필렌글리콜 디비닐 에테르, 트리프로필렌글리콜 디비닐 에테르, 폴리프로필렌글리콜 디비닐 에테르, 부탄디올 디비닐 에테르, 부틸렌글리콜 디비닐 에테르, 헥산디올 디비닐 에테르, 펜타에리트리톨 디비닐 에테르, 펜타에리트리톨 트리비닐 에테르, 펜타에리트리톨 테트라비닐 에테르, 디펜타에리트리톨 디비닐 에테르, 디펜타에리트리톨 트리비닐 에테르, 디펜타에리트리톨 테트라비닐 에테르, 디펜타에리트리톨 펜타비닐 에테르, 트리메틸올프로판 디비닐 에테르, 트리메틸올프로판 트리비닐 에테르, 글리세린 디비닐 에테르, 및 글리세린 트리비닐 에테르 등을 들 수 있으며, 이를 단독 혹은 2종 이상 혼합하여 사용할 수 있다. 바람직하게는, 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르를 사용할 수 있다.

[144] 전술한 다관능 알릴 계 화합물, 또는 다관능 비닐 계 화합물은, 분자 내에 포함되는 2 이상의 불포화 그룹이 수용성 에틸렌계 불포화 단량체들의 불포화 결합, 혹은 다른 내부 가교제의 불포화 결합과 각각 결합하여, 중합 과정에서 가교 구조를 형성할 수 있으며, 분자 내에 에스터 결합($-(C=O)O-$)을 포함하는 아크릴레이트 계 화합물과는 달리, 후술하는 중합 반응 이후 중화 과정에서도 가교 결합을 보다 안정적으로 유지할 수 있다.

[145] 이에 따라, 제조되는 고흡수성 수지의 겔 강도가 높아지고, 중합 이후 토출 과정에서 공정 안정성이 높아질 수 있으며, 수가용 성분의 양을 최소화할 수 있다.

- [146] 이러한 내부 가교제의 존재 하에서의 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 가교 중합은, 중합 개시제, 필요에 따라 증점제(thickener), 가소제, 보존안정제, 산화방지제 등의 존재 하에 수행될 수 있다.
- [147] 상기 단량체 조성물에서, 이러한 내부 가교제는 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 100 중량부에 대하여 0.01 내지 5 중량부로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 내부 가교제는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 100 중량부 대비 0.01 중량부 이상, 0.05 중량부 이상, 또는 0.1 중량부 이상이고, 5 중량부 이하, 3 중량부 이하, 2 중량부 이하, 1 중량부 이하, 또는 0.7 중량부 이하로 사용될 수 있다. 상기 내부 가교제의 함량이 지나치게 낮을 경우 가교가 충분히 일어나지 않아 적정 수준 이상의 강도 구현이 어려울 수 있고, 상기 내부 가교제의 함량이 지나치게 높을 경우 내부 가교 밀도가 높아져 원하는 보수능의 구현이 어려울 수 있다. 특히, 상기 범위 내에서 본 발명의 원형도 및 중형비를 목적하는 범위로 구현하기에 적합하다.
- [148] 한편, 베이스 수지가 높은 보수능(CRC)을 가지도록 하기 위해 내부 가교제의 함량을 작게 사용하는 경우, 형성된 중합체의 겔 강도가 낮아질 수 있으며, 낮은 겔 강도로 인해 함수겔 중합체의 세절 시 세절기 등의 운전이 어려울 수 있다. 이 경우, 고속 회전형 세절기 등의 운전을 위해 2종 이상의 내부 가교제를 혼합하여 사용함으로써 겔 강도를 높여 세절기 등의 운전 안정성을 높일 수 있다.
- [149] 한편, 베이스 수지가 높은 보수능(CRC)을 가지도록 하기 위해 내부 가교제의 함량을 작게 사용하는 경우, 형성된 중합체의 겔 강도가 낮아질 수 있으며, 낮은 겔 강도로 인해 함수겔 중합체의 세절 시 세절기 등의 운전이 어려울 수 있다. 이 경우, 고속 회전형 세절기 등의 운전을 위해 2종 이상의 내부 가교제를 혼합하여 사용함으로써 겔 강도를 높여 세절기 등의 운전 안정성을 높일 수 있다.
- [150] 이와 같이, 중합체가 3차원 망상 구조를 갖는 경우, 내부 가교제에 의해 추가 가교되지 않은 2차원 선형 구조의 경우에 비하여 고흡수성 수지의 제반 물성인 보수능 및 가압 흡수능이 현저히 향상될 수 있다.
- [151] 상기 중합체는 중합 개시제의 존재하에 단량체 및 내부 가교제가 중합된 것으로서, 중합 개시제의 종류는 특별히 한정되지 않으나, 바람직하게는 상기 중합이 배치식 반응기에서의 열중합 방법을 사용하여 수행될 수 있으며, 이에 따라 상기 중합 개시제로 열중합 개시제가 사용될 수 있다.
- [152] 상기 열중합 개시제로는 과황산염계 개시제, 아조계 개시제, 과산화수소 및 아스코르빈산으로 이루어진 개시제 군에서 선택되는 하나 이상을 사용할 수 있다. 구체적으로, 과황산염계 개시제의 예로는 과황산나트륨(Sodium persulfate; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$), 과황산칼륨(Potassium persulfate; $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$), 과황산암모늄(Ammonium persulfate; $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$) 등이 있으며, 아조(Azo)계 개시제의 예로는 2,2-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산염 (2,2-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride), 2,2-아조비스-(N,N-디메틸렌)이소부티라마이딘 디하이드로클로라이드 (2,2-azobis-(N,N-dimethylene)isobutyramidine dihydrochloride), 2-(카바모일아조)이

소부티로니트릴 (2-(carbamoylazo)isobutyronitril), 2,2-아조비스[2-(2-이미다졸린-2-일)프로판] 디하이드로클로라이드(2,2-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride), 4,4-아조비스-(4-시아노발레릭 산) (4,4-azobis-(4-cyanovaleric acid)) 등이 있다. 보다 다양한 열중합 개시제에 대해서는 Odian 저서인 'Principle of Polymerization(Wiley, 1981)', p203에 잘 명시되어 있으며, 상술한 예에 한정되지 않는다.

- [153] 이러한 중합 개시제는 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 100 중량부 대비 2 중량부 이하로 사용될 수 있다. 즉, 상기 중합 개시제의 농도가 지나치게 낮을 경우 중합 속도가 느려질 수 있고 최종 제품에 잔존 모노머가 다량으로 추출될 수 있어 바람직하지 않다. 반대로, 상기 중합 개시제의 농도가 상기 범위 보다 높을 경우 네트워크를 이루는 고분자 체인이 짧아져 수가용 성분의 함량이 높아지고 가압 흡수능이 낮아지는 등 수지의 물성이 저하될 수 있어 바람직하지 않다.
- [154] 한편, 본 발명의 일 구현예에서는 상기 단량체 조성물에 전술한 중합 개시제와 레독스(Redox) 커플을 이루는 환원제를 함께 투입하여 중합을 개시할 수 있다.
- [155] 구체적으로, 상기 개시제와 환원제는 중합체 용액에 투입되었을 때 서로 반응하여 라디칼을 형성한다.
- [156] 형성된 라디칼은 단량체와 반응하게 되며, 상기 개시제와 환원제간의 산화-환원 반응은 반응성이 매우 높으므로, 미량의 개시제 및 환원제만이 투입되어도 중합이 개시되어 공정 온도를 높일 필요가 없어 저온 중합이 가능하며, 중합체 용액의 물성 변화를 최소화시킬 수 있다.
- [157] 상기 산화-환원 반응을 이용한 중합 반응은 상온(25°C) 부근 또는 그 이하의 온도에서도 원활히 일어날 수 있다. 일례로 상기 중합 반응은 5°C 이상 25°C 이하, 또는 5°C 이상 20°C 이하의 온도에서 수행될 수 있다.
- [158] 본 발명의 일 구현예에서, 상기 개시제로 과황산염계 개시제를 사용하는 경우, 환원제는 메타중아황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$); 테트라메틸 에틸렌디아민(TMEDA); 황산철(II)과 EDTA의 혼합물(FeSO_4 /EDTA); 소듐폼알데하이드 설폭실레이트(Sodium formaldehyde sulfoxylate); 및 디소듐 2-히드록시-2-설피노아세테이트(Disodium 2-hydroxy-2-sulfinatoacetate)로 이루어지는 군에서 선택된 1종 이상이 사용될 수 있다.
- [159] 일례로, 개시제로서 과황산칼륨을 사용하고, 환원제로서 디소듐 2-히드록시-2-설피노아세테이트를 사용하거나; 개시제로서 과황산암모늄을 사용하고, 환원제로서 테트라메틸에틸렌디아민을 사용하거나; 개시제로서 과황산나트륨을 사용하고, 환원제로서 소듐폼알데하이드 설폭실레이트를 사용할 수 있다.
- [160] 본 발명의 다른 일 구현예에서, 상기 개시제로 과산화수소계 개시제를 사용하는 경우, 환원제는 아스코브산(Ascorbic acid); 수크로오스(Sucrose); 아황산나트륨(Na_2SO_3); 메타중아황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$); 테트라메틸 에틸렌디아민(TMEDA); 황산철(II)과 EDTA의 혼합물(FeSO_4 /EDTA); 소듐폼알데하이드 설폭실레이

트(Sodium formaldehyde sulfoxylate); 디소듐 2-히드록시-2-설피노아세테이트(Disodium 2-hydroxy-2-sulfinaoacteate); 및 디소듐 2-히드록시-2-설포아세테이트(Disodium 2-hydroxy-2-sulfoacteate)로 이루어지는 군에서 선택된 1종 이상일 수 있다.

- [161] 상기 단량체 조성물은 필요에 따라 증점제(thickener), 가소제, 보존안정제, 산화방지제 등의 첨가제를 더 포함할 수 있다.
- [162] 그리고, 상기 단량체를 포함하는 단량체 조성물은, 예를 들어, 물과 같은 용매에 용해된 용액 상태일 수 있고, 이러한 용액 상태의 단량체 조성물 중의 고형분 함량, 즉 단량체, 내부 가교제 및 중합 개시제의 농도는 중합 시간 및 반응 조건 등을 고려하여 적절히 조절될 수 있다. 예를 들어, 상기 단량체 조성물 내의 고형분 함량은 10 내지 80 중량%, 15 내지 60 중량%, 또는 30 내지 50 중량%일 수 있다.
- [163] 이때 사용할 수 있는 용매는 상술한 성분들을 용해할 수 있으면 그 구성의 한정이 없이 사용될 수 있으며, 예를 들어 물, 에탄올, 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 1,4-부탄디올, 프로필렌글리콜, 에틸렌글리콜모노부틸에테르, 프로필렌글리콜모노메틸에테르, 프로필렌글리콜모노메틸에테르아세테이트, 메틸에틸케톤, 아세톤, 메틸아밀케톤, 시클로헥사논, 시클로펜타논, 디에틸렌글리콜모노메틸에테르, 디에틸렌글리콜에틸에테르, 톨루엔, 크실렌, 부틸로락톤, 카르비톨, 메틸셀로솔브아세테이트 및 N,N-디메틸아세트아미드 등에서 선택된 1종 이상을 조합하여 사용할 수 있다.
- [164] 이와 같은 방법으로 얻어진 중합체는, 미중화 상태의 에틸렌계 불포화 단량체를 이용하여 중합함에 따라 고분자량을 갖고 분자량 분포가 균일한 중합체를 형성할 수 있으며, 수가용 성분의 함량이 줄어들어 목적하는 원형도와 중형비를 적정 범위로 구현하기에 적합하다.
- [165] 또한, 상기 중합체는 함수율이 30 내지 80 중량%일 수 있다. 예를 들어, 상기 중합체의 함수율은 30 중량% 이상, 45 중량% 이상, 또는 50 중량% 이상이면서, 80 중량% 이하, 70 중량% 이하, 또는 60 중량% 이하일 수 있다.
- [166] 상기 중합체의 함수율이 지나치게 낮은 경우 이후 분쇄 단계에서 적절한 표면적을 확보하기 어려워 효과적으로 분쇄되지 않을 수 있고, 상기 중합체의 함수율이 지나치게 높은 경우 이후 분쇄 단계에서 받는 압력이 증가하여 원하는 입도까지 분쇄시키기 어려울 수 있다.
- [167] 한편, 본 명세서 전체에서 "함수율"은 전체 중합체 중량에 대해 차지하는 수분의 함량으로 중합체의 중량에서 건조 상태의 중합체의 중량을 뺀 값을 의미한다. 구체적으로는, 상기 함수율은 적외선 가열을 통해 크럼 상태의 중합체의 온도를 올려 건조하는 과정에서 중합체 중의 수분증발에 따른 무게 감소분을 측정하여 계산된 값으로 정의한다. 이때, 건조 조건은 상온에서 약 180℃까지 온도를 상승시킨 뒤 180℃에서 유지하는 방식으로 총 건조시간은 온도상승단계 5분을 포함하여 40분으로 설정하여, 함수율을 측정한다.

- [168] 발명의 일 구현예에 따른 고흡수성 수지는, 전술한 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 및 내부 가교제의 가교 중합체를 포함하는 베이스 수지 분말; 표면 가교제를 매개로 상기 가교 중합체가 추가 가교되어, 상기 베이스 수지 분말 상에 형성된 표면 가교층을 포함한다.
- [169] 상기 표면 가교층은 베이스 수지 분말의 표면 중 적어도 일부에 형성되며, 상기 베이스 수지 분말에 포함되어 있는 가교 중합체가 표면 가교제를 매개로 추가 가교되어 형성된 것일 수 있다.
- [170] 상기 표면 가교제로는 기존부터 고흡수성 수지의 제조에 사용되던 표면 가교제를 별다른 제한 없이 모두 사용할 수 있다. 예를 들어, 상기 표면 가교제는 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 1,3-프로판디올, 1,4-부탄디올, 1,6-헥산디올, 1,2-헥산디올, 1,3-헥산디올, 2-메틸-1,3-프로판디올, 2,5-헥산디올, 2-메틸-1,3-펜탄디올, 2-메틸-2,4-펜탄디올, 트리프로필렌 글리콜 및 글리세롤로 이루어진 군에서 선택된 1 종 이상의 폴리올; 에틸렌 카보네이트, 프로필렌 카보네이트 및 글리세롤 카보네이트로 이루어진 군에서 선택된 1 종 이상의 카보네이트계 화합물; 에틸렌 글리콜 디글리시딜 에테르 등의 에폭시 화합물; 옥사졸리디논 등의 옥사졸린 화합물; 폴리아민 화합물; 모노-, 디- 또는 폴리옥사졸리디논 화합물; 또는 환상 우레아 화합물; 등을 포함할 수 있다.
- [171] 구체적으로, 상기 표면 가교제로 상술한 표면 가교제 중 1종 이상, 2종 이상, 또는 3종 이상이 사용될 수 있는데, 예를 들어, 에틸렌카보네이트-프로필렌카보네이트(ECPC), 프로필렌글리콜 및/또는 글리세롤 카보네이트가 사용될 수 있다.
- [172] 이러한 표면 가교제는 상기 고흡수성 수지 입자 100 중량부에 대하여 약 0.001 내지 약 5 중량부로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 표면 가교제는 고흡수성 수지 입자 100 중량부에 대하여 0.005 중량부 이상, 0.01 중량부 이상, 또는 0.05 중량부 이상이고, 5 중량부 이하, 4 중량부 이하, 또는 3 중량부 이하의 함량으로 사용될 수 있다. 표면 가교제의 함량 범위를 상술한 범위로 조절하여 우수한 흡수 제반 물성을 나타내는 고흡수성 수지를 제조할 수 있다. 특히, 상기 범위 내에서 본 발명의 원형도와 중형비를 목적하는 범위로 구현하기에 적합하다.
- [173] 또한, 상기 표면 가교층은 상기 표면 가교제에 무기물질을 추가하여 형성될 수 있다. 즉, 상기 표면가교제 및 무기 물질의 존재 하에서, 상기 베이스 수지 분말의 표면을 추가 가교하여 표면 가교층이 형성될 수 있다.
- [174] 이러한 무기 물질로 실리카(silica), 클레이(clay), 알루미늄, 실리카-알루미늄 복합체, 티타니아, 아연산화물 및 알루미늄 설페이트로 이루어진 군에서 선택된 1 종 이상의 무기 물질을 사용할 수 있다. 상기 무기 물질은 분말 형태 또는 액상 형태로 사용할 수 있으며, 특히 알루미늄 분말, 실리카-알루미늄 분말, 티타니아 분말, 또는 나노 실리카 용액으로 사용할 수 있다. 또한, 상기 무기 물질은 고흡수성 수지 입자 100 중량부에 대하여 약 0.001 내지 약 1 중량부의 함량으로 사용될 수 있다.

- [175] 상기와 같이 베이스 수지 분말 및 상기 베이스 수지 분말 상에 형성된 표면 가교층을 포함하는 고흡수성 수지는 전술한 본원의 파라미터인 원형도와 중형비를 특정 범위로 조절함으로써, 기저귀 등의 위생재에 적용될 경우, 배출되는 체액을 빠른 속도로 흡수할 수 있으며, 또한, 상대적으로 많은 양을 초기에 흡수할 수 있게 하여 위생재 내부에서 체액이 고이거나 외부로 유출된 등의 문제가 발생하지 않도록 할 수 있다.
- [176] **II. 고흡수성 수지의 제조 방법**
- [177] 한편, 종래 고흡수성 수지는 내부 가교제 및 중합 개시제의 존재 하에, 적어도 일부가 중화된 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체를 가교 중합하여 함수겔 중합체를 형성하고, 이렇게 형성된 함수겔 중합체를 건조한 다음 원하는 입도까지 분쇄하여 제조되는데, 이때 통상적으로 함수겔 중합체의 건조를 용이하게 하고, 분쇄 공정의 효율성을 높이기 위해 건조 공정 이전에 함수겔 중합체를 수 밀리미터 크기의 입자로 절단하는 초핑(chopping) 공정이 진행된다. 그러나 이러한 초핑 공정에서 함수겔 중합체의 점착성으로 인하여, 함수겔 중합체는 마이크로 크기의 입자 수준까지 분쇄되지 못하고 응집된 겔 형태가 된다. 이러한 응집된 겔 형태의 함수겔 중합체를 건조하게 되면 판형의 건조체가 형성되게 되고, 이를 마이크로 크기 입자 수준까지 분쇄하기 위해서는 다단의 중합체의 점착성을 낮추는 역할을 분쇄 공정을 거쳐야 하므로, 이 과정에서 많은 미분이 발생된다는 문제가 있어 왔다.
- [178] 구체적으로, 종래 고흡수성 수지는 하기와 같은 단계를 포함하여 제조되어 왔다.
- [179] (중화) 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 산성기의 적어도 일부를 중화시키는 단계;
- [180] (중합) 내부 가교제 및 중합 개시제의 존재 하에, 적어도 일부가 중화된 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체를 가교 중합하여 함수겔 중합체를 형성하는 단계;
- [181] (초핑) 상기 함수겔 중합체를 초핑(chopping)하는 단계;
- [182] (건조) 초핑된 함수겔 중합체를 건조하는 단계; 및
- [183] (분쇄/분급) 상기 건조된 중합체를 분쇄 후 정상 입자 및 미분으로 분급하는 단계;
- [184] 상술한 바와 같이, 상기 초핑된 함수겔 중합체는 약 1 cm 내지 10 cm 크기의 응집된 겔 형태를 갖게 되며, 이러한 초핑된 함수겔 중합체는 바닥이 타공판으로 이루어진 벨트 위에 적층되고, 하부 또는 상부에서 공급된 열풍에 의해 건조하게 된다. 상기 건조 방식으로 건조된 중합체는 입자 형태가 아닌 판형을 나타내므로, 분쇄 후 분급하는 단계는, 제조되는 입자들이 정상 입자가 되도록 즉, 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 입자가 되도록 조분쇄 후 분급한 다음 다시 미분쇄 후 분급하는 단계로 수행되어 왔다. 이와 같은 제조 방법에 의하여 최종 분급 단계에서 분리되는 미분의 양은 최종 제조된 고흡수성 수지 총 중량 대비 약 20 중

량% 내지 약 30 중량% 정도로 다량이기 때문에, 분리된 미분을 적당량의 물과 혼합하여 미분 제조립 후 초핑 단계 또는 건조 전 단계에 투입하는 방법으로 재사용하였다.

- [185] 그러나, 이러한 미분의 재사용을 위해 물과 혼합한 미분 제조립체를 분쇄 또는 건조 공정에 재투입 시 장치 부하 및/또는 에너지 사용량의 증가를 야기시키는 등의 문제가 발생해왔으며, 분급되지 못하고 남아있는 미분에 의해 고흡수성 수지의 물성의 저하가 야기되었다.
- [186] 이를 해결하기 위하여 연구를 거듭한 결과, 통상의 고흡수성 수지의 제조 방법 처럼 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 산성기를 중화한 상태에서 중합을 수행하지 않고, 산성기가 중화되지 않은 상태에서 중합을 먼저 수행하여 중합체를 형성하고, 계면활성제의 존재 하에 상기 함수겔 중합체를 미립화한 후 상기 중합체의 산성기를 중화시키거나, 상기 중합체의 산성기를 중화시켜 함수겔 중합체를 형성한 후 계면활성제의 존재 하에 상기 함수겔 중합체를 미립화하거나, 또는 미립화와 동시에 상기 중합체에 존재하는 산성기를 중화시키면 계면활성제가 상기 중합체의 표면에 다량 존재하며, 중합체의 높은 점착성을 낮추어 중합체가 과도하게 응집하지 않는 것을 방지하고 원하는 수준으로 응집 상태를 조절할 수 있는 역할을 충분히 수행할 수 있음을 확인하였다.
- [187] 이때, 상기 미립화 단계에서 고강도의 기계적 전단력을 가하여 초미분쇄하는 경우, 보다 미세 기공을 가지는 응집된 함수겔 입자를 형성할 수 있다.
- [188] 상기 고강도의 기계적 전단력을 가하여 초미분쇄하여 제조된 함수겔 중합체는 100 μ m 이하의 안정된 미세 기공을 가지는 입자 형태로 제조되어 이후 보다 마일드한 조건에서 분쇄 및 건조 공정이 진행됨에 따라 공정 중 발생하는 미분 발생량을 보다 감소시킬 수 있다.
- [189] 또한, 상기 고강도의 기계적 전단력을 사용한 초미분쇄 공정을 통해 중합 단계에서 별도의 발포제를 사용하지 않아도 함수겔 중합체에 미세 기공을 형성하여 흡수 속도 역시 개선할 수 있으며, 이에 따라 전술한 본원발명 고흡수성 수지의 원형도(circularity)와 종횡비(Aspect ratio; A/R)를 목적하는 범위로 제어하기 용이하다.
- [190] 한편, 바람직하게는, 상기 함수겔 미립화 공정은 계면활성제의 존재 하에서 진행될 수 있다. 상기 미립화 단계에서 계면활성제를 사용함으로써, 입자의 응집을 효과적으로 제어할 수 있으며, 이에 따라, 기기의 부하를 낮추어 생산성을 보다 향상시킬 수 있다.
- [191] 또한, 미중화 상태에서 중합을 먼저 수행하여 중합체를 형성한 후 상기 중합체에 존재하는 산성기를 중화시키면, 보다 긴 체인의 중합체 형성이 가능하여 가교화가 불완전하여 가교화되지 아니한 상태로 존재하는 수가용 성분의 함량이 줄어드는 효과를 달성할 수 있다.
- [192] 상기 수가용 성분은 고흡수성 수지가 액체와 접촉 시 쉽게 용출되는 성질이 있으므로, 수가용 성분 함량이 높은 경우 용출된 수가용 성분이 대부분 고흡수성

수지 표면에 잔류하게 되고 고흡수성 수지를 끈적끈적하게 하여 통액성이 감소하게 되는 원인이 된다. 따라서, 통액성 측면에서 수가용 성분의 함량을 낮게 유지하는 것이 중요하다.

- [193] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 미중화 상태에서 중합을 수행함에 따라 수가용 성분 함량이 낮아져 고흡수성 수지의 통액성이 향상될 수 있으며, 이에 따라 원형도와 중형비를 목적하는 범위로 제어하기 용이한 것을 확인하였다.
- [194] 이하, 일 구현예의 고흡수성 수지의 제조 방법에 대해 각 단계 별로 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
- [195] **단계 1: 중합 단계**
- [196] 먼저, 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 및 내부 가교제를 포함하는 단량체 조성물에 대하여 중합을 수행하여, 상기 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체 및 내부 가교제가 가교 중합된 중합체를 포함하는 베이스 수지 분말을 제조한다.
- [197] 상기 단계는, 상기 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체, 내부 가교제 및 중합 개시제를 혼합하여 단량체 조성물을 준비하는 단계 및 상기 단량체 조성물을 중합하여 중합체를 형성하는 단계로 이루어질 수 있다.
- [198] 여기서 각 성분에 대한 내용은 전술한 항목 °의 고흡수성 수지에서 설명한 내용이 모두 동일하게 적용될 수 있다.
- [199] 한편, 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는 산성기를 가진다. 앞서 설명하였듯이 종래의 고흡수성 수지의 제조에서는, 상기 산성기 중 적어도 일부가 중화제에 의해 중화된 단량체를 가교 중합하여 중합체를 형성하였다. 구체적으로, 상기 산성기를 갖는 수용성 에틸렌계 불포화 단량체, 내부 가교제, 중합 개시제 및 중화제를 혼합하는 단계에서 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 산성기 중 적어도 일부가 중화되었다.
- [200] 그러나, 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 수용성 에틸렌계 불포화 단량체의 산성기가 중화되지 않은 상태에서 중합을 먼저 수행하여 중합체를 형성한다.
- [201] 산성기가 중화되지 않은 상태의 수용성 에틸렌계 불포화 단량체(예, 아크릴산)는 상온에서 액체 상태이며 용매(물)와 혼화성(miscibility)이 높아 단량체 조성물에서 혼합 용액의 상태로 존재한다. 그러나, 산성기가 중화된 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는 상온에서 고체 상태이며 용매(물)의 온도에 따라 다른 용해도를 갖고, 저온일수록 용해도가 낮아지게 된다.
- [202] 이처럼 산성기가 중화되지 않은 상태의 수용성 에틸렌계 불포화 단량체는, 산성기가 중화된 단량체보다 용매(물)에 대한 용해도 또는 혼화도가 높아 낮은 온도에서도 석출되지 않으며, 따라서 저온에서 장시간 중합을 하기에 유리하다. 이에 따라 상기 산성기가 중화되지 않은 상태의 수용성 에틸렌계 불포화 단량체를 이용하여 장시간 중합을 수행하여 보다 고분자량을 갖고 분자량 분포가 균일한 중합체를 안정적으로 형성할 수 있다.

- [203] 또한, 보다 긴 체인의 중합체 형성이 가능하여 중합이나 가교화가 불완전하여 가교화되지 아니한 상태로 존재하는 수가용 성분의 함량이 줄어드는 효과를 달성할 수 있으며, 이에 따라 전술한 본원발명 고흡수성 수지의 원형도와 중횡비를 목적하는 범위로 구현하기 적합하다.
- [204] 또한, 이처럼 단량체의 산성기가 중화되지 않은 상태에서 중합을 먼저 수행하여 중합체를 형성하고, 중화 후 계면 활성제의 존재 하에 미립화하거나, 계면활성제의 존재 하에 미립화 후 중화하거나, 또는 미립화와 동시에 상기 중합체에 존재하는 산성기를 중화시키면 계면활성제가 상기 중합체의 표면에 다량 존재하여 중합체의 점착성을 낮추는 역할을 충분히 수행할 수 있다.
- [205] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 단량체 조성물에 대하여 중합을 수행하여 중합체를 형성하는 단계는, 배치식 반응기(batch type reactor)에서 1시간 이상 수행될 수 있다.
- [206] 통상의 고흡수성 수지의 제조 방법에서 중합 방법은 중합 에너지원에 따라 크게 열중합 및 광중합으로 나뉘며, 통상 열중합을 진행하는 경우 니더(kneader)와 같은 교반축을 가진 반응기에서 진행될 수 있으며, 광중합을 진행하는 경우 바닥이 납작한 용기에서 진행될 수 있다.
- [207] 한편, 상기 중합이 연속식 중합으로 수행될 경우, 예를 들어 컨베이어 벨트를 구비한 반응기에서의 중합이 수행될 경우, 중합 결과물이 이동하면서 새로운 단량체 조성물이 반응기에 공급되어 연속식으로 중합이 이루어지므로 중합율이 서로 다른 중합체가 섞이게 되며 이에 따라 단량체 조성물 전체에서 고른 중합이 이루어지기 어려워 전체적인 물성 저하가 일어날 수 있다.
- [208] 그러나 본 발명의 일 구현예에 따르면, 배치식 반응기에서 정치식으로 중합을 진행함에 따라 중합율이 다른 중합체가 섞일 우려가 적고 이에 따라 고른 품질을 갖는 중합체가 수득될 수 있다.
- [209] 또한, 상기 중합 단계는 소정의 부피를 갖는 배치식 반응기에서 수행되며, 컨베이어 벨트를 구비한 반응기에서 연속식으로 중합을 수행하는 경우보다 장시간, 예를 들어 1시간 이상, 3시간 이상 또는 6시간 이상의 시간 동안 중합 반응을 수행한다. 상기와 같은 장시간의 중합 반응 시간에도 불구하고, 미중화 상태의 수용성 에틸렌계 불포화 단량체에 대하여 중합을 수행하기 때문에 장시간 중합을 수행하여도 단량체가 잘 석출되지 않으며, 따라서 장시간 중합을 하기에 유리하다.
- [210] 한편 본 발명의 배치식 반응기에서의 중합은 열중합 방법을 이용함에 따라 상기 중합 개시제는 열중합 개시제를 사용하며, 해당 성분에 대한 설명은 전술한 바와 같다.
- [211] **단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계**
- [212] 다음으로, 계면활성제의 존재 하에 상기 함수겔 중합체를 미립화하여 미립화된 함수겔 중합체를 포함하는 혼합물을 제조하는 단계(단계 2)를 포함한다.

- [213] 상기 미립화 단계는 계면활성제의 존재 하에 상기 중합체를 미립화하는 단계로, 상기 중합체를 밀리미터 크기로 초핑하는 것이 아닌, 수십 내지 수백 마이크로미터 크기로의 미립화와 응집이 동시에 이루어지는 단계이다.
- [214] 즉, 중합체에 적절한 점착성을 부여함으로써 수십 내지 수백 마이크로미터 크기로 미립화된 1차 입자가 응집된 형상의 2차 응집 입자를 제조하는 단계이다. 이러한 단계로 제조된 2차 응집 입자인 함수 고흡수성 수지 입자는 정상 입도 분포를 가지면서 표면적이 크게 증가하여 흡수 속도가 현저히 개선될 수 있다.
- [215] 한편, 상기 미립화 단계에서 고강도의 기계적 전단력을 가하여 500 rpm 내지 4,000 rpm의 회전 속도로 초미분쇄하는 경우, 보다 미세 기공을 가지는 응집된 함수겔 입자를 형성할 수 있다.
- [216] 이때, 500 rpm 내지 4,000 rpm의 회전 속도로 초미분쇄하는 경우, 고강도 기계적 전단력이 가해지므로, 중합체에 100 μ m 이하의 미세 기공이 용이하게 형성되는데, 이에 따라 표면의 거칠기가 증가하며, 중합체 입자 내외부에 형성된 기공에 의해 중합체의 전체 표면적이 현저히 증가되게 된다. 상기 미세 기공은 중합 단계에서 발포제를 사용하여 형성된 기공 대비, 안정성을 가지는 형태로 형성되므로 후행하는 공정에서 해당 기공에 의한 미분 발생 정도를 현저히 감소시킬 수 있다. 이러한 단계로 제조된 고흡수성 수지 입자는 표면적이 크게 증가하여 흡수 속도가 현저히 개선될 수 있으며, 이에 따라 전술한 본원 발명 고흡수성 수지의 원형도와 종횡비를 목적하는 범위로 구현하기 적합하다.
- [217] 상기 초미분쇄 공정은 500 rpm 내지 4,000 rpm의 회전 속도로 수행되는데, 상기 공정의 회전 속도가 500 rpm 미만일 경우, 목적하는 정도로 충분한 기공을 형성하기 어렵기 때문에 빠른 흡수 속도를 기대하기 어려우며, 원하는 수준의 생산성을 확보하기 어렵다. 또한, 4,000 rpm을 초과할 경우 과도한 전단력으로 고분자 사슬이 손상될 수 있으며, 이에 따라 수가용 성분이 증가되어 제조된 고흡수성 수지의 제반 물성이 다소 저하될 수 있다. 바람직하게는, 상기 초미분쇄 공정은 1,000 rpm 내지 3,500 rpm, 또는 2,000 rpm 내지 3,000 rpm에서 수행될 수 있다. 해당 범위에서 전술한 문제없이 목적하는 미세 기공 형성이 용이하다.
- [218] 본 발명의 일 구현예에 따르면 상기 미립화 단계는 미립화 장치에 의해 수행되며, 상기 미립화 장치는, 내부에 중합체가 이송되는 이송 공간을 포함하는 바디부; 상기 이송 공간의 내부에 회전 가능하게 설치되어 중합체를 이동시키는 스크류 부재; 상기 스크류 부재에 회전 구동력을 제공하는 구동모터; 상기 바디부에 설치되어 상기 중합체를 분쇄하는 커터 부재; 및 상기 커터 부재에 의해 분쇄된 상기 중합체를 상기 바디부의 외부로 배출하며, 다수의 홀(hole)이 형성된 다공판을 포함할 수 있다.
- [219] 이때, 상기 미립화 장치의 다공판에 구비된 홀 크기는 1 mm 내지 25 mm, 5 mm 내지 20 mm, 또는 5 mm 내지 15 mm 일 수 있다.
- [220] 이와 같이, 상기 계면활성제와 혼합된 중합체를 미립화 장치를 이용하여 응집을 제어하면서 미립화를 진행할 경우, 보다 작은 입도 분포가 구현되어 이후 건

조 및 분쇄 공정을 보다 마일드한 조건에서 수행할 수 있고, 이에 따라 미분 발생 방지하면서 고흡수성 수지의 물성을 향상시킬 수 있으며, 만약 초미분쇄를 진행할 경우 동시에 중합체의 표면에 적정 미세 기공을 형성시켜 표면적의 향상을 통해 흡수 속도를 향상시킬 수 있다.


[221] 상기 미립화 단계는 1회 이상 수행될 수 있으며, 바람직하게는 1회 내지 6회 또는 1회 내지 4회, 1회 내지 3회 수행될 수 있다. 이는 복수 개의 미립화 장치를 사용하여 수행되거나, 복수 개의 다공판 및/또는 복수 개의 커터 부재를 포함하는 단일의 미립화 장치를 사용하여 수행되거나, 또는 복수 개의 미립화 장치 중에 일부 장치가 복수 개의 다공판 및/또는 복수 개의 커터 부재를 포함하는 것일 수 있다.

[222] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 미립화 단계에는 계면활성제가 추가 사용될 수 있으며, 이에 따라, 중합체 입자 간의 응집이 효과적으로 제어되어 분쇄 공정에 사용되는 기기의 부하를 낮추어 생산성을 보다 향상시킬 수 있다.

[223] 바람직하게는, 상기 계면활성제는 하기 화학식 2로 표시되는 화합물 또는 이의 염을 사용할 수 있으나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다:


[224] [화학식 2]

[225]



[226] 상기 화학식 2에서,

[227] A_1 , A_2 및 A_3 는 각각 독립적으로, 단일 결합, 카보닐, $\text{---}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{m1}\text{---}$,



이고, --- 은 각각 인접한 산소 원자와 연결되고, ---^* 은 인접한 R_1 , R_2 및 R_3 와 각각 연결되고,

[228] R_1 , R_2 및 R_3 는 각각 독립적으로, 수소, 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬 또는 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알케닐이고,

[229] n 은 1 내지 9의 정수이다.

[230] 상기 계면활성제는 중합체와 혼합되어 미립화 단계가 응집 현상없이 용이하게 이루어질 수 있도록 첨가된다.


[231] 상기 화학식 2로 표시되는 계면활성제는 비이온성의 계면활성제로 미중화된 중합체와도 수소 결합력에 의한 표면 흡착 성능이 우수하며, 이에 따라 목적하는

응집 제어 효과를 구현하기 적합하다. 반면, 비이온성 계면활성제가 아닌 음이온성 계면활성제의 경우, NaOH, Na₂SO₄ 등의 중화제로 중화된 중합체와 혼합되는 경우, 중합체의 카르복실기 치환기에 이온화 되어 있는 Na⁺ 이온을 매개로 하여 흡착되며, 미중화 중합체에 혼합되는 경우, 중합체의 카르복실기 치환기의 음이온과의 경쟁으로 인해 중합체에 대한 흡착 효율이 상대적으로 저하되는 문제가 있다.

- [232] 구체적으로, 상기 화학식 2로 표시되는 계면활성제에서 소수성 작용기는 말단 작용기인 R₁, R₂, R₃부분(수소가 아닐 경우)이고, 친수성 작용기는 사슬 내의 글리세롤 유래 부분과, 말단의 수산기(A_n가 단일 결합이고, 동시에 R_n가 수소일 경우, n=1~3)를 더 포함하는 데, 상기 글리세롤 유래 부분과, 말단의 수산기는 친수성 작용기로 중합체 표면에 대한 흡착 성능을 향상시키는 역할을 한다. 이에 따라, 고흡수성 수지 입자의 응집을 효과적으로 억제할 수 있다.
- [233] 상기 화학식 2에서, 소수성 작용기인 R₁, R₂, R₃부분(수소가 아닐 경우)는 각각 독립적으로, 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬 또는 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알케닐이다. 이때, R₁, R₂, R₃부분(수소가 아닐 경우)가 탄소수 6 미만의 알킬 또는 알케닐인 경우 사슬 길이가 짧아 분쇄된 입자들의 응집 제어가 효과적으로 이루어지지 못한다는 문제가 있고, R₁, R₂, R₃부분(수소가 아닐 경우)가 탄소수 18 초과인 알킬 또는 알케닐인 경우 상기 계면활성제의 이동성(mobility)이 감소되어 중합체와 효과적으로 혼합되지 않을 수 있고, 계면활성제의 비용 상승으로 인하여 조성물 단가가 높아지는 문제가 있을 수 있다.
- [234] 바람직하게는, R₁, R₂, R₃은 수소가거나, 또는 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬인 경우, 2-메틸헥실, n-헵틸, 2-메틸헵틸, n-옥틸, n-노닐, n-데카닐, n-운데카닐, n-도데카닐, n-트리데카닐, n-테트라데카닐, n-펜타데카닐, n-헥사데카닐, n-헵타데카닐, 또는 n-옥타데카닐일 수 있으며, 또는 탄소수 6 내지 18의 직쇄 또는 분지쇄의 알케닐인 경우, 2-헥세닐, 2-헵테닐, 2-옥테닐, 2-노네닐, n-데케닐, 2-운데케닐, 2-도데케닐, 2-트리데케닐, 2-테트라데케닐, 2-펜타데케닐, 2-헥사데케닐, 2-헵타데케닐, 또는 2-옥타데케닐일 수 있다.
- [235] 상기 계면 활성제는 하기 화학식 2-1 내지 화학식 2-14로 표시되는 화합물로부터 선택될 수 있다:


[236] [화학식 2-1]

[237]




[238] [화학식 2-2]

[239]




[240] [화-학식 2-3]

[241]




[242] [화-학식 2-4]

[243]




[244] [화-학식 2-5]

[245]




[246] [화-학식 2-6]

[247]




[248] [화-학식 2-7]

[249]




[250] [화-학식 2-8]

[251]




[252] [화-학식 2-9]

[253]




[254] [화학식 2-10]

[255]




[256] [화학식 2-11]

[257]




[258] [화학식 2-12]

[259]




[260] [화학식 2-13]

[261]



[262] [화학식 2-14]

[263]



[264] 한편, 상기 계면활성제의 사용량은 특별히 한정되지 않으나, 생산성 확보 또는 기기 부하 상태에 따라 상기 합수겔 중합체 1,000g 당 0.06g 내지 0.48g 사용될 수 있다.

[265] 상기 계면활성제가 지나치게 적게 사용되는 경우, 상기 계면활성제가 중합체 표면에 골고루 흡착되지 않아 분쇄 후 입자들의 재응집 현상이 발생하거나, 또는 계면활성제가 중합체와 많은 공유로 인해 보수능 및 가압 흡수능과 같은 흡수 성

능이 저하될 수 있다. 한편, 상기 계면활성제가 지나치게 많이 사용되는 경우 표면 장력의 감소로 최종 제조된 고흡수성 수지의 제반 물성이 저하될 수 있다.

- [266] 따라서, 예를 들어 상기 계면활성제는 상기 함수겔 중합체 1,000g 당 대비 0.06g 이상, 0.1g 이상, 또는 0.2g 이상이면서, 0.48g 이하, 0.45g 이하, 또는 0.4g 이하로 사용될 수 있으며, 이에 따라 전술한 본원발명 고흡수성 수지의 원형도와 중형비를 목적하는 범위로 제어하기 용이하다.
- [267] 이러한 계면활성제를 중합체에 혼합하는 방법은, 상기 중합체에 이들을 고르게 혼합할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않고, 적절히 채택하여 사용할 수 있다. 구체적으로, 상기 계면활성제를 건식으로 혼합하거나, 용매에 용해시킨 후 용액 상태로 혼합하거나, 또는 상기 계면활성제를 용융시킨 다음 혼합할 수 있다.
- [268] 이 중 예를 들어, 상기 계면활성제는 용매에 용해된 용액 상태로 혼합될 수 있다. 이때, 용매로는 무기용매 또는 유기용매에 제한없이 모든 종류를 이용할 수 있으나, 건조 과정의 용이성과 용매 회수 시스템의 비용을 생각했을 때 물이 가장 적절하다. 또한, 상기 용액은 상기 계면활성제와 중합체를 반응조에 넣고 혼합하거나, 믹서에 중합체를 넣고 용액을 분사하는 방법, 연속적으로 운전되는 믹서에 중합체와 용액을 연속적으로 공급하여 혼합하는 방법 등을 사용할 수 있다.
- [269] 한편, 상기 계면활성제를 물에 용해된 용액 상태로 혼합하는 경우, 약 0.01% 내지 90%의 농도를 가지는 수용액으로 희석하여 사용할 수 있다.
- [270] 예를 들어, 상기 계면활성제를 함수겔 중합체 1,000g 당 0.1g으로 사용하고자 하는 경우, 0.1g의 계면활성제를 물 99.9g에 녹인 0.1%의 농도를 가지는 수용액 100g을 사용할 수 있다. 또는, 0.1g의 계면활성제를 물 9.9g에 녹인 1%의 농도를 가지는 수용액 10g을 사용할 수도 있다.
- [271] 즉, 동일한 양의 계면활성제를 사용하는 경우에 물의 함량을 가감하여 원하는 농도를 가지는 수용액으로 사용할 수 있으며, 상기 농도는 최종 제조하고자 하는 고흡수성 수지의 물성을 고려하여 적절히 조절할 수 있다.
- [272] 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 중합체의 적어도 일부의 산성기를 중화시키는 단계(단계 3)가 수행되는데, 전술한 단계 2의 미립화 단계 및 단계 3의 중화 단계는, 순차적, 교호적, 또는 동시에 수행될 수 있다.
- [273] 즉, 중합체에 중화제를 투입하여 산성기를 먼저 중화시킨 후, 중화된 중합체에 계면활성제를 투입하여 계면활성제가 혼합된 중합체를 미립화하거나(단계 3->단계 2의 순서로 수행), 중합체에 중화제와 계면활성제를 동시에 투입하여 중합체에 대해 중화 및 미립화를 수행할 수도 있다(단계 2 및 단계 3을 동시에 수행). 또는, 계면활성제를 먼저 투입하고 중화제를 이후에 투입할 수도 있다(단계 2->단계 3의 순서로 수행). 또는, 중화제와 계면활성제를 교차하여 번갈아 투입할 수도 있다. 또는, 계면활성제를 먼저 투입하여 미립화한 뒤, 중화제를 투입하여 중화하고, 중화된 함수겔 중합체에 추가적으로 계면활성제를 더 투입하여 미립화 공정을 추가로 수행할 수도 있다.

- [274] 여기서 상기 중화 단계가 단계 2의 미립화 단계와 별도로 독립하여 수행되는 경우, 이는 중합체를 분쇄하면서 동시에 첨가제가 투입되는 방식으로 수행될 수 있다. 보다 구체적으로 다수의 홀(hole)이 형성된 다공판을 포함하는 스크류형 압출기가 사용될 수 있다. 상기 스크류형 압출기는 전술한 미립화 단계에 사용되는 미립화 장치 대비 마일드한 조건에서 분쇄가 수행되는 장치로, 회전 속도는 약 150 rpm 내지 500 rpm 일 수 있으며, 상기 다공판의 홀은 약 3 mm 내지 25 mm일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [275] 상기 스크류형 압출기의 회전 속도 및 다공판 홀의 크기는 압출기에서 토출되는 고흡수성 수지의 토출 상태에 영향을 주며, 상기 토출 상태에 따라 고흡수성 수지의 입자 형상이 바뀔 수 있다.
- [276] 특히, 상기 스크류형 압출기의 회전 속도를 150 rpm 내지 500 rpm로 조절함으로써 전술한 본원발명 고흡수성 수지의 원형도와 중형비를 목적하는 범위로 제어할 수 있다.
- [277] 이때, 중화제로는 산성기를 중화시킬 수 있는 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화암모늄 등과 같은 염기성 물질이 사용될 수 있다.
- [278] 또한, 상기 중합체에 포함된 산성기 중 상기 중화제에 의해 중화된 정도를 일컫는 중화도는, 50 내지 90 몰%, 60 내지 85 몰%, 65 내지 85 몰%, 또는 65 내지 80 몰%일 수 있다. 상기 중화도의 범위는 최종 물성에 따라 달라질 수 있으며, 중화도를 조절함으로써 흡수 속도 및 흡수 성능을 조절할 수 있다.
- [279] 이때, 중화도가 지나치게 높으면 고흡수성 수지의 흡수능이 감소할 수 있고, 입자 표면의 카르복실기의 농도가 지나치게 낮아 후속 공정에서의 표면 가교가 제대로 수행되기 어려워 가압하 흡수 특성 또는 통액성이 감소할 수 있다. 반대로 중화도가 지나치게 낮으면 고분자의 흡수력이 크게 떨어질 뿐만 아니라 취급하기 곤란한 탄성 고무와 같은 성질을 나타낼 수 있다.
- [280] 한편, 중합체 전체에 대한 고른 중화를 위하여 중화제의 투입과 미립화 공정 사이에는 일정한 시간 차를 두는 것이 바람직할 수 있다.
- [281] **단계 4: 건조 단계**
- [282] 다음에, 상기 미립화 및 중화된 중합체를 건조하여, 베이스 수지 분말을 제조하는 단계(단계 4)가 수행된다.
- [283] 상기 단계는 중합체의 적어도 일부의 산성기가 중화되고, 상기 중합체를 미립화하여 수득된 중합체인 베이스 수지 분말의 수분을 건조시키는 단계이다.
- [284] 통상의 고흡수성 수지의 제조 방법에서, 상기 건조 단계는 베이스 수지 분말의 함수율이 약 4 내지 20 중량%, 약 4 내지 약 15 중량% 또는 약 6 내지 약 13 중량%가 되도록 건조한다. 그러나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [285] 상기 단계 4는, 정치식(fixed-bed type) 건조, 유동식(moving type) 건조 또는 이들의 조합의 방식으로 수행될 수 있다.
- [286] 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 단계 4는 정치식 건조로 수행될 수 있다.

- [287] 상기 정치식 건조는 공기가 통할 수 있는 다공 철판과 같은 바닥에 건조시키고 자 하는 물질을 정지시킨 상태에서, 아래에서 위로 열풍이 물질을 통과하여 건조시키는 방식을 일컫는다.
- [288] 정치식 건조는 입자의 유동이 없이 판상형으로 건조가 되므로 단순 열풍의 흐름으로 균일한 건조를 진행하기 어렵다. 따라서 정치식 건조는 균일한 고함수율의 건조체를 얻기 위해 열풍과 온도의 섬세한 조절이 필요하다. 본 발명에서는 열풍을 하방에서 상방으로 변경하는 방식을 통해 건조 시 판상형 건조체의 휘어짐을 방지하여 열풍의 새어나감을 방지했다. 또한 건조 온도를 구간별로 변경해 가며 상하좌우, 건조체 내부의 상층-중층-하층이 5% 이내의 함수율 편차로 균일하게 건조될 수 있도록 조절하였다.
- [289] 상기 정치식 건조 방식에 의해 건조가 가능한 장치로는, 벨트식 건조기 등이 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [290] 상기 정치식 건조 단계의 경우, 건조 공정은 약 80℃ 내지 200℃의 온도에서 수행될 수 있으며, 바람직하게는, 90℃ 내지 190℃ 또는 100℃ 내지 180℃일 수 있다. 상기 건조 온도가 80℃ 미만일 경우, 건조 시간이 지나치게 길어질 수 있고, 상기 건조 온도가 200℃를 초과하여 지나치게 높은 경우, 목적하는 함수율 보다 낮은 함수율을 갖는 고흡수성 수지가 얻어질 수 있다. 한편, 상기 건조 온도는 사용되는 열풍의 온도를 의미하거나, 건조 공정 동안 기기의 내부 온도를 의미할 수 있다.
- [291] 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 단계 4는 유동식 건조로 수행될 수 있다.
- [292] 상기 유동식 건조는 건조되는 동안 건조체를 기계적으로 교반하면서 건조시키는 방식을 일컫는다. 이 때, 열풍이 물질을 통과하는 방향은 물질의 순환 방향과 같을 수도 있고, 상이할 수도 있다. 또는, 건조기 내부에서 순환하고 건조기 외부의 별도의 파이프관으로 열매개 유체(열매유)를 통과시켜 물질을 건조시킬 수도 있다.
- [293] 이러한 유동식 건조 방식에 의한 건조가 가능한 장치로는, 횡형 믹서(Horizontal-type mixer), 로터리 킬른(Rotary kiln), 패들 드라이어(Paddle Dryer), 스팀 튜브 드라이어(Steam tube dryer), 또는 일반적으로 사용하는 유동식 건조기 등이 사용될 수 있다.
- [294] 상기 유동식 건조 단계의 경우, 건조 공정은 약 100℃ 내지 300℃의 온도에서 수행될 수 있으며, 바람직하게는, 120℃ 내지 280℃ 또는 150℃ 내지 250℃일 수 있다. 건조 온도가 100℃ 미만으로 지나치게 낮은 경우 건조 시간이 지나치게 길어질 수 있고, 상기 건조 온도가 300℃를 초과하여 지나치게 높은 경우, 고흡수성 수지 고분자 사슬이 손상을 입어 제반 물성이 하락할 수 있고 또한 원하는 함수율 보다 낮은 함수율을 갖는 고흡수성 수지가 얻어질 수 있다.
- [295] **단계 5: 분쇄 단계**
- [296] 다음에, 건조된 베이스 수지 분말을 분쇄하는 단계를 수행한다.

- [297] 구체적으로, 상기 분쇄 단계는 건조 베이스 수지 분말을 분쇄하여 정상 입자 수준의 입도, 즉, 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖도록 수행될 수 있다.
- [298] 이를 위해 사용되는 분쇄기는 구체적으로 수직형 절단기(Vertical pulverizer), 터보 커터(Turbo cutter), 터보 글라인더(Turbo grinder), 회전 절단식 분쇄기(Rotary cutter mill), 절단식 분쇄기(Cutter mill), 원판 분쇄기(Disc mill), 조각 파쇄기(Shred crusher), 파쇄기(Crusher), 초퍼(chopper) 또는 원판식 절단기(Disc cutter) 등일 수 있으며, 상술한 예에 한정되지는 않는다.
- [299] 또는 분쇄기로, 핀 밀(pin mill), 해머 밀(hammer mill), 스크류 밀(screw mill), 롤 밀(roll mill), 디스크 밀(disc mill) 또는 조그 밀(jog mill) 등을 사용할 수도 있으나, 상술한 예에 한정되는 것은 아니다.
- [300] 한편, 본 발명의 제조 방법에서는 미립화 단계에서 종래의 초핑 단계에서보다 작은 입도 분포의 고흡수성 수지 입자를 구현할 수 있고, 건조 후의 함수율이 비교적 높게 유지되기 때문에, 보다 적은 분쇄력으로 마일드한 조건에서 분쇄를 수행하여도 150 μm 내지 850 μm 의 정상 입도의 함량이 매우 높은 고흡수성 수지를 형성할 수 있고, 미분 생성 비율이 크게 줄어들 수 있다.
- [301] 상기와 같이 제조된 고흡수성 수지 입자는, 총 중량 대비 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지 입자, 즉 정상 입자를 80 중량% 이상, 85 중량% 이상, 89 중량% 이상, 90 중량% 이상, 92 중량% 이상, 93 중량% 이상, 94 중량% 이상, 또는 95 중량% 이상 포함할 수 있다. 이러한 수지 입자의 입경은 유럽부직포산업협회(European Disposables and Nonwovens Association, EDANA) 규격 EDANA WSP 220.3 방법에 따라 측정될 수 있다.
- [302] 또한, 상기 고흡수성 수지 입자는, 총 중량 대비 150 μm 미만의 입경을 갖는 미분을 약 20 중량% 이하, 약 18 중량% 이하, 약 15 중량% 이하, 약 13 중량% 이하, 약 12 중량% 이하, 약 11 중량% 이하, 약 10 중량% 이하, 약 9 중량% 이하, 약 8 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하로 포함할 수 있다. 이는 종래의 제조 방법에 따라 고흡수성 수지를 제조하는 경우 약 20 중량% 초과 내지 약 30 중량%의 미분을 갖는 것과는 대조적이다.
- [303] 첨가제 투입 단계
- [304] 한편, 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 건조 단계(단계 4)의 전에 미립화 및 중화된 중합체에 첨가제를 투입하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [305] 상기 첨가제 투입 공정은 목적하는 효과를 저해하지 않는 범위 내에서 추가 첨가제를 사용하여 물성을 향상시키기 위한 공정으로, 상기 첨가제의 종류는 특별히 한정되지 않으며, 예를 들어, 잔류 모노머를 제거하기 위한 중합 개시제, 흡수 물성을 향상시키기 위한 통액성 향상제, 발생하는 미분을 재순환시키기 위한 미분 안티-케이킹제, 유동성 향상제, 산화 방지제, 중화제, 계면활성제 등을 들 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [306] 상기 첨가제 투입 단계는, 단계 2와 동시에, 단계 3과 동시에, 단계 2 및 단계 3 이후 또는 이들 단계 중 적어도 하나 이상의 단계에서 수행될 수 있다. 상기 첨가

제 투입 단계는 필요에 따라 복수 회 수행될 수 있으며, 또한, 각각의 단계에서 1 회 이상 수행될 수 있다.

[307] 상기 첨가제 투입 단계가 단계 2 및 단계 3과 별도로 독립하여 수행되는 경우, 즉, 단계 2 및 단계 3 이후 단계 4 전에 수행될 경우, 이는 중합체를 분쇄하면서 동시에 첨가제가 투입되는 방식으로 수행될 수 있다.

[308] 상기 분쇄는 통상적으로 전술한 단계 5의 분쇄 단계가 동일하게 적용될 수 있으며, 분쇄 단계에서 첨가제가 1회 또는 복수 회 투입되어 중합체와 혼합될 수 있다.

[309] 분급 단계

[310] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말을 분쇄하는 단계(단계 5) 이후에, 상기 분쇄된 고흡수성 수지 입자를 입경에 따라 분급하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[311] 표면 가교 단계

[312] 또한, 상기 베이스 수지 분말을 분쇄(단계 5) 및/또는 분급한 이후에 표면 가교제의 존재 하에, 상기 베이스 수지 입자의 표면 중 적어도 일부에 표면 가교층을 형성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 단계에 의해, 상기 베이스 수지 분말에 포함되어 있는 가교 중합체가 표면 가교제를 매개로 추가 가교되어, 상기 베이스 수지 분말의 표면 중 적어도 일부에 표면 가교층이 형성될 수 있다.

[313] 상기 표면 가교제로에 대한 설명은 전술한 내용이 모두 동일하게 적용될 수 있다.

[314] 또한, 상기 표면 가교제를 베이스 수지 분말과 혼합하는 방법에 대해서는 그 구성의 한정은 없다. 예를 들어, 표면 가교제와 베이스 수지 분말을 포함하는 조성물을 반응조에 넣고 혼합하거나, 상기 조성물에 표면 가교제를 분사하는 방법, 연속적으로 운전되는 믹서에 수지 조성물과 표면 가교제를 연속적으로 공급하여 혼합하는 방법 등을 사용할 수 있다.

[315] 상기 표면 가교제와 베이스 수지 분말을 혼합 시, 추가로 물 및 메탄올을 함께 혼합하여 첨가할 수 있다. 물 및 메탄올을 첨가하는 경우, 표면 가교제가 수지 조성물에 골고루 분산될 수 있는 이점이 있다. 이때, 추가되는 물 및 메탄올의 함량은 표면 가교제의 고른 분산을 유도하고 수지 조성물의 뭉침 현상을 방지함과 동시에 가교제의 표면 침투 깊이를 최적화하기 위해 적절하게 조절될 수 있다.

[316] 상기 표면 가교 공정은 약 80 °C 내지 약 250 °C의 온도에서 수행될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 표면 가교 공정은 약 100 °C 내지 약 220 °C, 또는 약 120 °C 내지 약 200 °C의 온도에서, 약 20 분 내지 약 2 시간, 또는 약 40 분 내지 약 80 분 동안 수행될 수 있다. 상술한 표면 가교 공정 조건의 충족 시 고흡수성 수지 입자의 표면이 충분히 가교되어 가압 흡수능이 증가될 수 있다.

[317] 상기 표면 가교 반응을 위한 승온 수단은 특별히 한정되지 않는다.

[318] 열매체를 공급하거나, 열원을 직접 공급하여 가열할 수 있다. 이때, 사용 가능한 열매체의 종류로는 스팀, 열풍, 뜨거운 기름과 같은 승온한 유체 등을 사용할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 또한 공급되는 열매체의 온도는 열매체

의 수단, 승온 속도 및 승온 목표 온도를 고려하여 적절히 선택할 수 있다. 한편, 직접 공급되는 열원으로는 전기를 통한 가열, 가스를 통한 가열 방법을 들 수 있으나, 상술한 예에 한정되는 것은 아니다.

[319] 후처리 단계

[320] 본 발명의 일 구현예에 따르면, 상기 베이스 수지 분말의 표면 중 적어도 일부에 표면 가교층을 형성하는 단계 이후에, 상기 표면 가교층이 형성된 고흡수성 수지 입자를 냉각하는 냉각 단계, 상기 표면 가교층이 형성된 고흡수성 수지 입자에 물을 투입하는 가수 단계, 상기 표면 가교층이 형성된 고흡수성 수지 입자에 첨가제를 투입하는 후처리 단계 중 어느 한 단계 이상을 더 포함하여 수행될 수 있다. 이때 상기 냉각 단계, 가수 단계, 및 후처리 단계는 순차적으로 수행되거나, 또는 동시에 수행될 수 있다.

[321] 상기 가수 단계에서 물 또는 염수가 사용될 수 있으며, 이를 통해 무게리 등의 발생량을 제어할 수 있다. 사용되는 물의 양은 목적하는 최종 제품의 함수율 등을 고려하여 적절하게 조절될 수 있으며, 바람직하게는 흡수성 수지 대비 0.1 내지 10 중량%, 0.5 내지 8 중량%, 1 내지 5 중량%가 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[322] 또한, 상기 가수 단계 후에는 숙성 단계를 더 수행할 수 있다.

[323] 상기 가수 단계에서 염수를 이용할 경우 염수의 전도도에 의해 용액 흡수 속도가 상대적으로 낮아져, 숙성 단계에서 염수가 고르게 퍼져 흡수성 수지에 대하여 고른 흡수를 가능하게 한다. 상기 숙성 단계는 통상적으로 사용되는 방법이 특별한 제한 없이 적용될 수 있으며, 예를 들어 회전형 교반 설비를 사용하여 100 °C 이하, 80 °C 이하, 바람직하게는 50 °C 이하에서 10분 내지 1시간 동안 수행될 수 있다.

[324] 상기 후처리 단계에서 투입하는 첨가제는 계면활성제, 무기 염류, 통액성 향상제, 안티-케이킹(anti-caking)제, 유동성 향상제, 및 산화방지제 등이 될 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[325] 상기 냉각 단계, 가수 단계, 및 후처리 단계를 선택적으로 수행함으로써 무게리 발생 등을 제어하여 최종 고흡수성 수지의 함수율을 향상시키고, 보다 고품질의 고흡수성 수지 제품을 제조할 수 있다.

[326] 이하, 발명의 구체적인 실시예를 통해, 발명의 작용 및 효과를 보다 상술하기로 한다. 다만, 이러한 실시예는 발명의 예시로 제시된 것에 불과하며, 이에 의해 발명의 권리범위가 정해지는 것은 아니다.

[327] <실시예>

[328] 실시예 1

[329] (단계 1: 중합체 제조 단계)

[330] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.75g과 물 3401g를 교반·혼합하고, 5°C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을

1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90±2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.

[331] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)

[332] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 100g을 투입하였다. 이후 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 2,000rpm의 회전속도로 10mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.

[333] 이 후 회수된 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1383g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 157g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[334] (단계 4: 건조 단계)

[335] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10% 가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

[336] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

[337] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.

[338] (표면 가교 단계)

[339] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 4g, 메탄올 6g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.05g과 프로필렌 글리콜 0.1g 및 알루미늄실레이트 0.2g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.

[340] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm의 입경을 갖는 고흡수성 수지(함수율 1.8%)를 제조하였다.

[341] 실시예 2

- [342] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [343] 내부가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.75g 대신 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.0g 및 트리메틸올프로판 트리아크릴레이트(TMPTA) 0.75g(Miwon사 Miramer M3190 제품)을 사용한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 중합체를 수득하였다.
- [344] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [345] 고속 회전형 세절기의 회전속도를 2,500rpm으로 수행한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [346] 이후, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 건조, 분쇄, 분급 및 표면 가교 단계를 진행하여 고흡수성 수지(함수율 1.6%)를 제조하였다.
- [347] **실시예 3**
- [348] (후처리 단계)
- [349] 상기 실시예 2에서 제조한 고흡수성 수지에 대해 하기와 같이 물을 투입하는 가수 단계를 추가적으로 수행하였다.
- [350] 상기 실시예 2에서 제조한 고흡수성 수지 100g 당 물 4g 및 폴리카르복실산계 공중합체 약 0.4g을 포함하는 수용액을 분사하고 교반하여, 투입한 고흡수성 수지 분말 상에 수용액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서 약 50℃의 반응기 내에서 20분 동안 고르게 혼합하여 고흡수성 수지(함수율 4.6%)를 제조하였다.
- [351] **실시예 4**
- [352] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [353] 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 중합체를 수득하였다.
- [354] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [355] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 299g을 투입하였다. 이후 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 2,000rpm의 회전속도로 10mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.
- [356] 이 후 회수된 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 150 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1383g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 157g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [357] 이후, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 건조, 분쇄, 분급 및 표면 가교 단계를 진행하여 고흡수성 수지(함수율 1.9%)를 제조하였다.
- [358] **실시예 5**
- [359] (단계 1: 중합체 제조 단계)

- [360] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.75g과 물 3401g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 85±2 °C에서 약 8시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.
- [361] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [362] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 100g을 투입하였다. 이후 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 1,500rpm의 회전속도로 15mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.
- [363] 이 후 회수된 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 500 rpm 회전속도로 6mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1383g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 157g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [364] 이후, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 건조, 분쇄, 분급 및 표면 가교 단계를 진행하여 고흡수성 수지(함수율 1.7%)를 제조하였다.
- [365] **실시예 6**
- [366] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [367] 내부가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.75g 대신 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.0g 및 트리메틸올프로판 트리아크릴레이트(TMPTA) 0.75g(Miwon사 Miramer M3190 제품)을 사용한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 중합체를 수득하였다.
- [368] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [369] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 150g을 투입하였다. 이후 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 3,000rpm의 회전속도로 10mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.
- [370] 이 후 회수된 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1383g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액

157g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[371] 이후, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 건조, 분쇄, 분급 및 표면 가교 단계를 진행하여 고흡수성 수지(함수율 1.8%)를 제조하였다.

[372] **비교예 1**

[373] (단계 1: 중합체 제조 단계)

[374] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 5.25g과 물 3404g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90±2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.

[375] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)

[376] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g을 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 2,000rpm의 회전속도로 10mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.

[377] 이후 회수된 함수젤 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1161g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 165g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[378] (단계 4: 건조 단계)

[379] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10%가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

[380] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

[381] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.

[382] (표면 가교 단계)

[383] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 5.5g, 메탄올 6g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.15g 및 알루미늄설페이트 0.3g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액

이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.

[384] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.

[385] **비교예 2**

[386] (단계 1: 중합체 제조 단계)

[387] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 5.25g과 물 3404g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.

[388] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)

[389] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 597g을 투입하였다. 이후 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 고속 회전형 세절기(F-150/Karl schnell社)를 이용하여 2,000rpm의 회전속도로 10mm의 복수의 홀이 형성된 다공판으로 밀어내서 미립화 공정을 진행하였다.

[390] 이후 회수된 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1037g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 150g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[391] (단계 4: 건조 단계)

[392] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10%가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

[393] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

[394] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.

- [395] (표면 가교 단계)
- [396] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 5.5g, 메탄올 5g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.07g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.
- [397] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.
- [398] **비교예 3**
- [399] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [400] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.75g과 물 3400g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.
- [401] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [402] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 100g을 투입하였다. 이후 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1383g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 162g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [403] (단계 4: 건조 단계)
- [404] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10%가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.
- [405] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

- [406] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.
- [407] (표면 가교 단계)
- [408] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 3.5g, 메탄올 5g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.12g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.
- [409] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.
- [410] **비교예 4**
- [411] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [412] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1500g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.0g과 물 3399g를 교반-혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 30.0g, 1% 아스코르브산 수용액 15.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 45.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 22.5g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.
- [413] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [414] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 100g을 투입하였다. 이후 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1140g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 162g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [415] (단계 4: 건조 단계)
- [416] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10% 가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

- [417] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)
- [418] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.
- [419] (표면 가교 단계)
- [420] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 5g, 메탄올 6g, 에틸렌카보네이트(Ethylene Carbonate) 0.15g과 알루미늄설페이트 0.38g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 185 °C에서 50분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.
- [421] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.
- [422] **비교예 5**
- [423] (단계 1: 중합체 제조 단계)
- [424] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1450g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 3.63g과 물 3454g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 29.0g, 1% 아스코르브산 수용액 14.5g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 43.5g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 21.75g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.
- [425] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)
- [426] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 96g을 투입하였다. 이후 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1417g(단계3: 중화 단계)을 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 159g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.
- [427] (단계 4: 건조 단계)
- [428] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10%가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하

방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

[429] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

[430] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.

[431] (표면 가교 단계)

[432] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 3.5g, 메탄올 5g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.1g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.

[433] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.

[434] **비교예 6**

[435] (단계 1: 중합체 제조 단계)

[436] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1400g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 2.8g과 물 3506g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 28.0g, 1% 아스코르브산 수용액 14.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 42.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 21.0g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.

[437] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)

[438] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 279g을 투입하였다. 이후 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1027g(단계3: 중화 단계)를 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 149g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[439] (단계 4: 건조 단계)

[440] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10% 가 되도록

200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.

[441] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)

[442] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.

[443] (표면 가교 단계)

[444] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 3.5g, 메탄올 5g, 에틸렌카보네이트(Ethylene Carbonate) 0.15g과 알루미늄설페이트 0.2g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 185 °C에서 50분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.

[445] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.

[446] 비교예 7

[447] (단계 1: 중합체 제조 단계)

[448] 교반기, 온도계를 장착한 5L 유리 용기에 아크릴산 1400g, 내부 가교제로 펜타에리트리톨 트리알릴 에테르(PETTAE) 2.8g과 물 3506g를 교반·혼합하고, 5 °C로 유지하면서 반응시켰다. 상기 혼합물이 포함된 유리 용기에 질소 1,000cc/min을 1시간 동안 유입하여 질소 조건으로 치환하였다. 다음으로, 중합 개시제로 0.3% 과산화수소 수용액 28.0g, 1% 아스코르브산 수용액 14.0g, 2%의 2,2'-아조비스-(2-아미디노프로판)이염산 수용액 42.0g을 투입하고, 동시에 환원제로 0.01%의 황산철 수용액 21.0g을 첨가하여 중합을 개시하였다. 상기 혼합물의 온도가 85 °C에 도달한 후, 90 $\pm$ 2 °C에서 약 6시간 중합함으로써 중합체를 수득하였다.

[449] (단계 2 및 3: 미립화 및 중화 단계)

[450] 상기 단계 1에서 수득한 중합체 5,000g에 Glycerol Monolaurate(GML) 0.45wt% 수용액을 279g을 투입하였다. 이후 함수겔 중합체를 원통형 분쇄기의 내부에 장착된 스크류형 압출기를 이용하여 250 rpm 회전속도로 10mm 복수의 홀이 형성된 다공판으로 3회 밀어내어 추가 분쇄 공정을 수행하였다. 상기 스크류형 압출기의 각 단계별로 50% NaOH 수용액 1027g(단계3: 중화 단계)을 투입하여 중합체의 산성기의 일부를 중화하고, 다음으로 미분 100g(추가 첨가제 투입 단계), 10%의 Na₂SO₄ 수용액 149g(추가 첨가제 투입 단계)을 각각 투입하여, 함수 고흡수성 수지 입자(=미립화 및 중화된 중합체)를 제조하였다.

[451] (단계 4: 건조 단계)

- [452] 상기 함수 고흡수성 수지 입자 1,000g을, 상하로 풍량 전이가 가능한 다공판이 포함된 건조기에 투입하였다. 건조 고흡수성 수지의 함수량이 약 10%가 되도록 200 °C와 100 °C의 핫에어(hot air)를 각각 순차적으로 5분, 10분 동안 상방에서 하방으로 흐르게 하고, 다시 100 °C의 핫에어(hot air)를 15분 동안 하방에서 상방으로 흐르게 하여 상기 중합체를 균일하게 건조하였다.
- [453] (단계 5: 분쇄 및 분급 단계)
- [454] 상기 건조체를 분쇄기(GRAN-U-LIZER™, MPE)로 분쇄한 다음 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 내지 850 μm 크기의 베이스 수지 분말을 얻었다.
- [455] (표면 가교 단계)
- [456] 다음으로, 상기 베이스 수지 분말 100g 당, 물 4.5g, 메탄올 5g, 에틸렌글리콜 디글리시딜 에테르(EJ-1030S) 0.1g과 알루미늄실레이트 0.4g을 포함하는 표면 가교제 수용액 분사하고 상온에서 교반하여 고흡수성 수지 분말 상에 표면 가교액이 고르게 분포하도록 혼합하였다. 이어서, 표면 가교액과 혼합된 베이스 수지 분말을 표면 가교 반응기에 넣고 표면 가교 반응을 진행하였다. 이러한 표면 가교 반응기 내에서, 베이스 수지 분말은 약 140 °C에서 40분 동안 표면 가교 반응을 진행하여 표면 가교된 고흡수성 수지를 얻었다.
- [457] 상기 표면 가교 단계 후, 상기 표면 가교된 고흡수성 수지를 ASTM 규격의 표준 망체로 분급하여 150 μm 내지 850 μm 의 입경을 갖는 고흡수성 수지를 제조하였다.
- [458] <실험예>
- [459] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고흡수성 수지에 대해 하기와 같은 방법으로 물성을 평가하여 하기 표 1에 기재하였다.
- [460] 다르게 표기하지 않는 한, 하기 물성 평가는 모두 항온 항습(23 $\pm$ 1°C, 상대습도 50 $\pm$ 10%)에서 진행하였고, 생리식염수 또는 염수는 0.9 중량% 염화나트륨(NaCl) 수용액을 의미한다.
- [461] 측정하고자 하는 샘플 시료를 항온 항습 조건에서 24시간 방치 후 각각의 물성을 평가하였다.
- [462] 또한, 다르게 표기하지 않는 한, 표면 가교된 최종 고흡수성 수지에 대한 물성 평가는 ASTM 규격의 체로 분급한 150 μm ~ 850 μm 의 입경을 갖는 수지에 대해 수행하였다.
- [463] (I) 고흡수성 수지 입자의 원형도 및 중횡비 측정
- [464] 상기 실시예 및 비교예의 고흡수성 수지에 대하여 하기와 같은 방법에 의하여 Malvern Panalytical사의 morphologi 4로 원형도 및 중횡비를 측정하였다.
- [465] ① 시료 준비: 측정하고자 하는 고흡수성 수지의 입자 시료 1 g을 준비하였다. 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도 및 중횡비를 측정하기 위해서는 고흡수성 수지를 Retsch사의 입자 분급기를 이용하여 1.0 amplitude에서 10분 동안 분급하여 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 개별 입자로 입자의 손상 없이

분리한 시료 1 g을 준비하였다. 이때의 Sample Dispersion Unit의 셋팅 값을 나타내면 도 1과 같다.

[466] ② 영상 획득: 준비된 시료를 장비 내 stage에 세팅한 후 2.5 배율로 스캔하여 개별 입자의 영상을 획득하였다. 이때, Illumination Setting 값 및 Optics Selection 셋팅 값을 나타내면 각각 도 2 및 도 3과 같다.

[467] ③ 영상 처리: 획득된 영상에 대해서 각 입자에 대한 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지, CE 직경(Circle Equivalent diameter), 최단 직경, 최장 직경, 실제 입자의 둘레 및 볼록한 겉표면의 둘레(convex hull perimeter) 등의 매개변수 값을 측정하였다. 이때, Scan Area 셋팅 값을 나타내면 도 4와 같고, Particle에 대해서는 Filtering 값을 설정하지 않고 측정하였다.

[468] ④ 각 입자에 대해 분석한 데이터를 바탕으로 시료에 포함된 입자 전체에 대한 형상 데이터 값을 수득하였다.

[469] [표1]

	원형도 평균	HS 원형도 평균	종횡비 평균	CE 직경 평균(μm)
실시예 1	0.73	0.54	0.70	245
실시예 2	0.77	0.59	0.71	312
실시예 3	0.77	0.60	0.73	301
실시예 4	0.86	0.74	0.80	301
실시예 5	0.74	0.55	0.70	284
실시예 6	0.77	0.58	0.71	309
비교예 1	0.82	0.68	0.78	422
비교예 2	0.85	0.72	0.80	445
비교예 3	0.91	0.82	0.79	521
비교예 4	0.92	0.83	0.82	481
비교예 5	0.91	0.82	0.80	444
비교예 6	0.93	0.85	0.81	475
비교예 7	0.92	0.83	0.81	463

[470] [표2]

		실시예 1	실시예 4
원형도 평균	300~600 μm 입자	0.71	0.82
	전체입자	0.73	0.86

전체 입자의 원형도에 대한 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도의 비	0.97	0.95
---	------	------

- [471] (2) 원심분리 보수능 (CRC, Centrifuge Retention Capacity, g/g)상기 실시예 및 비교예의 고흡수성 수지의 무하중 하 흡수 배율에 의한 보수능을 유럽부직포산업협회(European Disposables and Nonwovens Association, EDANA) 규격 EDANA WSP 241.3에 따라 측정하였다.
- [472] EDANA WSP 241.0에 기술되어 있는 것과 같이 온도 $23\pm 2^\circ\text{C}$, 상대습도 $45\pm 15\%$ 에서 측정을 수행하였다.
- [473] 구체적으로, 실시예 및 비교예를 통해 각각 얻은 고흡수성 수지 $W_0(\text{g})$ (약 0.2g)을 부직포제의 봉투에 균일하게 넣고 밀봉(seal)한 후, 상온에서 생리식염수(0.9 중량%)에 침수시켰다. 30분 경과 후, 원심 분리기를 이용하여 250G의 조건 하에서 상기 봉투로부터 3분간 물기를 빼고, 봉투의 질량 $W_2(\text{g})$ 을 측정하였다. 또, 수지를 이용하지 않고 동일한 조작을 한 후에 그때의 질량 $W_1(\text{g})$ 을 측정하였다.
- [474] 얻어진 각 질량을 이용하여 하기 수학적 식 1에 따라 CRC(g/g)를 산출하였다.
- [475] [수학적 식 1]
- [476]
$$\text{CRC (g/g)} = \{[W_2(\text{g}) - W_1(\text{g})]/W_0(\text{g})\} - 1$$
- [477] 상기 측정을 5회 반복하고, 그 평균값 및 표준편차를 구하였다.
- [478] (3) 가압 흡수능 (AUP: Absorbency under Pressure, g/g)
- [479] 상기 실시예, 및 비교예의 고흡수성 수지의 2.07 kPa (0.3 psi)의 가압 흡수능을 EDANA법 WSP 242.3에 따라 측정하였다.
- [480] EDANA WSP 242.0에 기술되어 있는 것과 같이 온도 $23\pm 2^\circ\text{C}$, 상대습도 $45\pm 15\%$ 에서 측정을 수행하였다.
- [481] 구체적으로, 내경 25 mm의 플라스틱의 원통 바닥에 스테인레스제 400 mesh 철망을 장착시켰다. 상온 및 습도 50%의 조건 하에서 철망 상에 고흡수성 수지 $W_0(\text{g})$ (0.9 g)을 균일하게 살포하고, 그 위에 2.07 kPa (0.3 psi)의 하중을 균일하게 더 부여할 수 있는 피스톤을 외경 25 mm 보다 약간 작고 원통의 내벽과 틈이 없고 상 하 움직임이 방해받지 않게 설치하였다. 이때 상기 장치의 중량 $W_3(\text{g})$ 을 측정하였다.
- [482] 직경 150 mm의 페트리 접시의 내측에 직경 90mm 및 두께 5mm의 유리 필터를 두고, 0.9 중량% 염화나트륨으로 구성된 생리식염수를 유리 필터의 윗면과 동일 레벨이 되도록 하였다. 그 위에 직경 90mm의 여과지 1장을 실었다. 여과지 위에 상기 측정 장치를 싣고, 액을 하중 하에서 1시간 동안 흡수시켰다. 1시간 후 측정 장치를 들어올리고, 그 중량 $W_4(\text{g})$ 을 측정하였다.
- [483] 얻어진 각 질량을 이용하여 하기 수학적 식 2에 따라 가압 흡수능(g/g)을 산출하였다.
- [484] [수학적 식 2]

- [485] $AUP(g/g) = [W_4(g) - W_3(g)]/W_0(g)$
- [486] 상기 측정을 5회 반복하고, 그 평균값 및 표준편차를 구하였다.
- [487] **(4) 볼텍스 시간(Vortex time)**
- [488] 상기 실시예 및 비교예의 고흡수성 수지의 볼텍스 시간(vortex time)을 하기와 같은 방법으로 측정하였다.
- [489] ① 먼저, 바닥이 평평한 100 mL의 비커에 100 mL의 Mass Cylinder를 이용하여 50 mL의 0.9% 염수를 넣었다.
- [490] ② 다음으로, 상기 비커가 마그네틱 교반기 중앙에 오도록 놓은 후, 상기 비커 안에 원형 마그네틱 바(직경 30 mm)를 넣었다.
- [491] ③ 이후, 상기 마그네틱 바가 600 rpm으로 교반하도록 교반기를 작동시키고, 교반에 의해 생긴 와류(vortex)의 가장 아래 부분이 상기 마그네틱 바의 위에 닿도록 하였다.
- [492] ④ 비커 내 염수의 온도가 24.0°C가 된 것을 확인한 후 2±0.01 g의 고흡수성 수지 시료를 투입하면서 동시에 스톱 와치를 작동시키고, 와류가 사라지면서 액 표면이 완전 수평이 될 때까지의 시간을 초 단위로 측정하였고, 이를 볼텍스 시간(vortex time)으로 하였다.
- [493] **(5) 전기 전도도(electrical conductivity) 값이 110 µS/cm인 물에서의 1분 흡수능(EC 110µS/cm 1분 흡수능)**
- [494] 실시예 및 비교예의 고흡수성 수지 1.0 g(W₅)을 부직포 봉투(18 cm X 28 cm)에 넣고 24°C의 전기 전도도 값이 110 µS/cm인 물 1000 mL에 1분 동안 침수시켰다. 1분 후 봉투를 증류수에서 꺼낸 후 매달아 1분 동안 방치하였다. 이후 봉투의 질량(W₇)을 측정하였다. 또한, 고흡수성 수지를 사용하지 않고 동일한 조작을 한 후에 그 때의 질량(W₆)을 측정하였다. 이렇게 얻어진 각 질량을 이용하여 하기 수학적식 3에 따라 전기 전도도 값이 110 µS/cm인 물에서의 흡수능(g/g)을 산출하였다.
- [495] [수학적식 3]
- [496] 전기 전도도 값이 110 µS/cm인 물에서의 흡수능 = $\{[W_7(g) - W_6(g) - W_5(g)]/W_5(g)\}$
- [497] [표3]

	CRC (g/g)	AUP (g/g)	EFFC	vortex time (초)	110µS/cm 1분 흡수능 (g/g)
실시예 1	38.6	31.5	35.1	14	212
실시예 2	37.4	31.4	34.4	19	204
실시예 3	36.8	29.8	33.3	19	217
실시예 4	35.3	33.3	34.3	27	186
실시예 5	37.0	32.1	34.6	20	201

실시예 6	38.4	30.5	34.5	13	217
비교예 1	28.5	27.5	28.0	42	118
비교예 2	32.6	28.2	30.5	45	105
비교예 3	36.1	28.9	32.5	75	124
비교예 4	37.0	29.9	33.5	90	81
비교예 5	37.7	24.7	31.2	70	115
비교예 6	38.8	41.7	35.3	102	91
비교예 7	44.2	25.2	34.7	92	100

[498] 상기 표 3에서 확인할 수 있듯이, 본원발명의 경우, 원형도와 중횡비를 특정 범위로 제어함으로써, 흡수 속도를 향상시키면서도 원심분리 보수능 및 가압 흡수능과 같은 흡수 성능을 동시에 향상시켜 우수한 물성 밸런스를 나타낼 수 있음을 확인하였다.

산업상 이용가능성

[499] 본 발명은 고효율성 수지에 적용 가능하다.

청구범위

- [청구항 1] 폴리아크릴산 (염)계 고흡수성 수지로서,
전체 입자에 대해 하기 식 1로 계산되는 원형도(circularity)의 평균값이 0.90 이하이고, 입자의 최장 직경에 대한 입자의 최단 직경의 비를 의미하는 종횡비(Aspect ratio; A/R)의 평균값이 0.70 이상인면서,
EDANA 법 WSP 242.3에 따라 2.07 kPa (0.3 psi) 하에서 측정된 가압 흡수능(AUP)이 25 g/g 이상인,
고흡수성 수지:
[식 1]
원형도(circularity) = CE 입자의 둘레/실제 입자의 둘레
상기 식 1에서,
CE 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지와 동일한 면적을 가진 원(Circle Equivalent)의 둘레 길이를 의미하고(CE Perimeter),
실제 입자의 둘레는 측정하고자 하는 3차원 입자의 3D 이미지를 2D 이미지로 캡처한 이미지의 실제 둘레 길이를 의미한다(Perimeter).
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 전체 입자에 대한 원형도의 평균값이 0.70 내지 0.90 인, 고흡수성 수지.
- [청구항 3] 제1항에 있어서,
상기 전체 입자에 대한 종횡비의 평균값이 0.70 내지 0.85 인, 고흡수성 수지.
- [청구항 4] 제1항에 있어서,
전체 입자에 대해 하기 식 2로 계산되는 HS 원형도(HS circularity)의 평균값이 0.80 이하인, 고흡수성 수지:
[식 2]
HS 원형도(circularity) = (CE 입자의 둘레)²/(실제 입자의 둘레)²
상기 식 2에서,
CE 입자의 둘레와 실제 입자의 둘레는 제1항에서 정의한 바와 같다.
- [청구항 5] 제1항에 있어서,
상기 전체 입자에 대한 HS 원형도의 평균값이 0.50 내지 0.80 인, 고흡수성 수지.
- [청구항 6] 제1항에 있어서,
상기 고흡수성 수지의 전체 입자의 원형도에 대한 300 μm 내지 600 μm 의 입경을 갖는 입자의 원형도의 비가 0.9 내지 1.1인, 고흡수성 수지.
- [청구항 7] 제1항에 있어서,

- 상기 고흡수성 수지의 CE 직경(CE Diameter)의 평균값이 220 μm 내지 400 μm 인, 고흡수성 수지.
- [청구항 8] 제1항에 있어서,
상기 고흡수성 수지는 EDANA 법 WSP 241.3의 방법에 따라 측정한 보수능(CRC)이 33 g/g 이상인, 고흡수성 수지.
- [청구항 9] 제1항에 있어서,
상기 고흡수성 수지는 하기 식 3으로 계산되는 유효 흡수능(EFFC)이 30 g/g 이상인, 고흡수성 수지;
[식 3]
유효 흡수능(EFFC) = { 보수능(CRC) + 2.07 kPa (0.3 psi) 가압 흡수능(AUP) } / 2.
- [청구항 10] 제1항에 있어서,
24.0 °C에서 볼텍스 측정 방법에 의해 측정한 볼텍스 시간(vortex time)이 40초 이하인, 고흡수성 수지.
- [청구항 11] 제1항에 있어서,
상기 고흡수성 수지 1g을 전기 전도도 값이 110 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 인 물로 1분 동안 팽윤시켰을 때 상기 고흡수성 수지가 머금을 수 있는 물의 최대 용량(Free Swell Capacity)이 170 g 이상인, 고흡수성 수지.