


請求の範囲

- [請求項1] 第四級フッ化アルキルアンモニウム又は第四級フッ化アルキルアンモニウムの水和物と、非プロトン性溶媒として（Ａ）窒素原子上に活性水素を有さないＮ－置換アミド化合物、及び（Ｂ）ジプロピレングリコールジメチルエーテルとを含む組成物であって、前記（Ｂ）ジプロピレングリコールジメチルエーテルにおいて式（１）：

[化1]




で表される構造異性体の割合が、前記（Ｂ）ジプロピレングリコールジメチルエーテル全量に対して５０質量％以上である組成物。

- [請求項2] 式（１）で表される構造異性体の割合が、前記（Ｂ）ジプロピレングリコールジメチルエーテル全量に対して６０質量％以上である、請求項１に記載の組成物。

- [請求項3] 前記（Ａ）Ｎ－置換アミド化合物が式（２）：

[化2]



（式（２）において、 R^1 は炭素原子数１～４のアルキル基を表す。

)

で表される２－ピロリドン誘導体化合物である、請求項１又は２のいずれかに記載の組成物。

- [請求項4] 前記（Ａ）Ｎ－置換アミド化合物が、式（２）において R^1 がメチル基又はエチル基である２－ピロリドン誘導体化合物である、請求項

3に記載の組成物。

- [請求項5] 前記第四級フッ化アルキルアンモニウムの含有量が、0.01～10質量%である、請求項1～4のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項6] 前記第四級フッ化アルキルアンモニウムが、 $R^2R^3R^4R^5N^+F^-$ で表されるフッ化テトラアルキルアンモニウムであり、 $R^2\sim R^5$ がそれぞれ独立してメチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、及び*n*-ブチル基からなる群より選択されるアルキル基である、請求項1～5のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項7] 前記非プロトン性溶媒100質量%に対して、前記(A)N-置換アミド化合物の含有量が50～95質量%であり、前記(B)ジプロピレングリコールジメチルエーテルの含有量が5～50質量%である、請求項1～6のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項8] 接着性ポリマーの分解洗浄組成物である、請求項1～7のいずれか一項に記載の組成物。
- [請求項9] 前記接着性ポリマーがポリオルガノシロキサン化合物である、請求項8に記載の組成物。
- [請求項10] 請求項1～9のいずれか一項に記載の組成物を用いて基材上の接着性ポリマーを洗浄する方法。