

請求の範囲

- [請求項1] エポキシ樹脂と、フェノール系硬化剤（A）と、芳香族アミン及びジシアンジアミドから選ばれる１種以上のアミン系硬化剤（B）と、を含有し、
- 前記フェノール系硬化剤（A）の含有量が、前記エポキシ樹脂１００質量部に対して、１～４０質量部であり、前記アミン系硬化剤（B）の含有量が、前記エポキシ樹脂１００質量部に対して、０．５～５質量部である、電磁鋼板用コーティング組成物。
- [請求項2] [前記フェノール系硬化剤（A）の含有量]／[前記アミン系硬化剤（B）の含有量]で表される質量比が１～２０である、請求項１に記載の電磁鋼板用コーティング組成物。
- [請求項3] 請求項１又は２に記載の電磁鋼板用コーティング組成物を含む絶縁被膜を表面に有し、板厚が０．６５mm以下である、接着用表面被覆電磁鋼板。
- [請求項4] 請求項３に記載の接着用表面被覆電磁鋼板を２枚以上積層してなる、積層鉄心。