

請求の範囲

- [請求項1] −20℃での貯蔵弾性率 G' が $3.5 \times 10^4 \sim 1.7 \times 10^5$ Paであり、
 23℃での貯蔵弾性率 G' が $1.0 \times 10^4 \sim 5.0 \times 10^4$ Paであり、かつ、
 23℃での貯蔵弾性率 G' と85℃での貯蔵弾性率 G' の差が、 5.2×10^3 Pa以上であることを特徴とするフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項2] −20℃での貯蔵弾性率 G' および23℃での貯蔵弾性率 G' の平均値が、 $4.5 \times 10^4 \sim 1.5 \times 10^5$ Paであることを特徴とする請求項1記載のフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項3] ゲル分率が、70重量%以上であることを特徴とする請求項1または2記載のフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項4] モノマー単位として、アルキル(メタ)アクリレートを含む(メタ)アクリル系ポリマーを含む粘着剤組成物により形成されていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項5] 前記アルキル(メタ)アクリレートが、炭素数10以上のアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートを含むことを特徴とする請求項4記載のフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項6] 前記(メタ)アクリル系ポリマーが、モノマー単位として、アルキル(メタ)アクリレートの他に、N-ビニル基含有ラクタム系モノマーを含むことを特徴とする請求項4または5記載のフレキシブル画像表示装置用粘着剤層。
- [請求項7] 請求項1～6のいずれかに記載の粘着剤層と、少なくとも偏光膜を含む光学フィルムを含むことを特徴とするフレキシブル画像表示装置用積層体。
- [請求項8] 請求項7記載のフレキシブル画像表示装置用積層体と、有機EL表

示パネルと、を含み、前記有機ＥＬ表示パネルに対して、視認側に前記フレキシブル画像表示装置用積層体が配置されることを特徴とするフレキシブル画像表示装置。

[請求項9] 前記フレキシブル画像表示装置用積層体に対して、視認側にウインドウが配置されていることを特徴とする請求項８に記載のフレキシブル画像表示装置。